

Результаты испытаний песков.
 выпускаемых АО "ЛСР. Базовые" в соответствии с требованиями ГОСТ 8736-2014
 "Песок для строительных работ. Технические условия"
Цех "Манушкино"



Место отбора проб	Содержание гравия		Зерновой состав песка						Мкр	Сод. Частиц < 0,05 мм	Сод. Частиц <0,005 мм	Сод.глины в комках	Кф. м/сут
	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	<0,16					
	г,% по массе		г.,% по массе							% по массе			
Обогащенный средний Карта №4 Зона В 1	87,0	59,0	25,3	75,0	248,0	485,8	152,3	12,5	2,30	0,6	0,0	0,00	25,34
	4,35	2,95	2,53	7,51	24,83	48,63	15,25	1,25					
	4,35	7,30	2,53	10,04	34,87	83,50	98,75	100,00					
Обогащенный мелкий Карта №4 Зона А 2	3,0	5,0	4,8	19,3	117,2	488,0	323,2	47,6	1,75	0,5	0,0	0,0	17,62
	0,15	0,25	0,48	1,93	11,72	48,80	32,32	4,76					
	0,15	0,40	0,48	2,41	14,13	62,92	95,24	100,00					
Обогащенный мелкий слабоводопроницаемый 3	24,0	23,0	16,7	40,5	94,2	202,6	244,9	400,7	1,18	16,8	0,0	0,0	0,02
	1,20	1,15	1,67	4,05	9,42	20,27	24,50	40,09					
	1,20	2,35	1,67	5,72	15,15	35,41	59,91	100,00					
Песок 4	0,0	0,0	0,0	1,0	8,8	214,0	526,0	248,2	0,99	12,0	0,0	0,0	0,24
	0,00	0,00	0,00	0,10	0,88	21,44	52,71	24,87					
	0,00	0,00	0,00	0,10	0,98	22,42	75,13	100,00					

Дата: 18.07.2023 г.