

订单:00084738		验布(梭织)原始记录表												版本号:							
款号:																					
报验数量: 205.0000												验收数量: 191.2000				数量差: -13.8000					
PO号:70385131 面料代码: FLVWP052 色号:GREEN 面料描述: ART.YQ-D064K 50*75 145CM 105GSM 100%POLYESTER 涤纶素面梭织面料 面料类别:合成纤维/毛																					
尺寸: 到货单位:MET 物料用途: 大货																					
投产: ☒ 待处理: ☐ 换货: ☐ 退货: ☐ 索赔: ☐ 投产索赔: ☐ 索赔率: 确认人签字:																					
验机台号	验货日期	供方卷号	验布数据					损耗率	可处理瑕疵		面料瑕疵情况				纬斜(°)	分数	分/100m2	等级	纬斜率		
			卷号	宽幅(″)		长度		不可处理4片	左中右色差	经向过渡色差	不可处理瑕疵		可处理瑕疵								
				供方	验收	供方	验收(Y)				瑕疵扣点		合计	瑕疵扣点						合计	
到货单号: 00551093																					
E	2024-11-26		1B	59	57.5	83.0	75.3	2.3%	4-5级	4-5级	粗纱2个,短色条2个,色斑3个		7		2.0	7	7	优等品	3.50%		
E	2024-11-26		2A	59.5	58	124.0	133.8	2.8%	4-5级	4-5级	粗纱1个,抽纱2个,短色条2个,脏斑4个,色斑6个		15		2.0	15	8	优等品	3.40%		
合计	A: 133.80Y B: 75.30Y					207.0	209.1	2.6%			粗纱3 抽纱2 短色条4 脏斑4 色斑9		22								
总结/备注: 正反面新卡309页 1、颜色由业务确认(整件一致可用.周丽娟) 2、布面有轻微倒顺 3、边中左右色差低于4-5级如附样(防色差排版.有色差排版注意) 4、经向过渡色差低于4-5级(排版近排注意色差) 5、纬斜1-2″左右(可用) 6、布尾2Y左右纬向折痕如附样未打(烫不掉让开.如附样可烫可用) 7、布面花斑现象如附样(可用) 8、布面轻微暗条可用 9、布面折痕及压痕烫掉可用(烫不掉让开.如附样可烫可用) 10、布面手感如附样(可用) 11、卷与卷之间有色差分A.B色(整件一致.周丽娟) 12、布面纬向稍有弹力 13、实宽比指令单多0.5-1″ 14、第1卷取样60cm.仓库有剪过多次 15、不可处理的瑕疵点换片 以上问题已由孔令虎师傅及业务确认2024/11/27									总结确认:									总结业务确认:			