


СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКИ. Гистерезис.

Кристаллы сегнетоэлектрика — анизотропны и состоят из отдельных поляризованных областей — доменов.

Анизотропность — зависимость физ. характеристик от направления в пространстве.




Векторов теперь неустойчиво → даем тензорные величины.

$$P = \epsilon_0 \epsilon(E) E$$

Домен — область сегмента электрика, к которой обладает собственный вектор поляризации.

Основное свойство доменов — ориентация.



Формируя электрического гистерезиса, «запоминаем»: с увеличением напря. результир. поля в сегнетоэлектрике E , численное значение вектора поляризации сегмента электрика P растёт не по линейному закону и достигает насыщения в точке A .