



METIC

FICHA TÉCNICA METILASTIC PLUS

Descripción del producto

METILASTIC PLUS es un impermeabilizante cementicio bicomponente basado en polímeros modificados y resinas termoplásticas que forma una membrana impermeabilizante flexible de alta resistencia incluso bajo presión negativa y en superficie ligeramente húmeda ideal para zonas húmedas y contención de agua

Ventajas

- Excelente elongación
- Permite uso para tanques de agua potable
- Perfecto para impermeabilización de piscinas y zonas húmedas
- Buena Resistencia a la tensión y al desgaste
- Resistencia al Agua
- Reforzado con fibras
- Impermeable
- No es Tóxico, salvo ingestión
- Fácil aplicación
- Excelente adherencia
- Amigable con el medio ambiente.
- Protección antifisuras previamente tratadas correctamente
- Resistente a las raíces
- Permite colocar revestimientos y enchapes directamente



DESTINO DE USO

METILASTIC PLUS es ideal para la impermeabilización de tanques de agua potable en concreto, para la impermeabilización de baños, duchas, balcones y terrazas no superiores a 12m². Puede ser usado para la impermeabilización de piscinas, zonas húmedas y espejos de agua, así como para la impermeabilización de jardineras

Se recomienda para ser usado en recubrimientos de muros de mampostería revocados. Puede ser usado para controlar humedad capilar o con presión negativa. Se recomienda como recubrimiento cementicio flexible para resanar fisuras sobre revoques o pañetes. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de **METIC®**. Para cualquiera de los usos anteriores se recomienda hacer ensayos previos para validar su desempeño



Fácil
Aplicación



Buena resistencia

MODO DE APLICACIÓN



PREPARACION DEL LA SUPERFICIE

La superficie debe estar libre grasas o aceites, polvo o mugre, agentes curadores del concreto. Así como libre de falsas adherencias y recubrimientos anteriores o recubrimientos débiles. Se recomienda hacer un lavado con hidrolavadora o agua a presión apoyado con cepillo de alambre para retirar todo material desprendido o con pérdida de adherencia incluyendo pinturas viejas y materia orgánica presente en la superficie, como hongos y moho con los limpiadores especializados de **METIC®**.

Toda fisura, micro fisura o junta de conexión debe estar completamente seca y deberá ser tratada 24 horas antes de la aplicación del Meticryl. Las fisuras deberán ser reparadas con un sellador Híbrido o de poliuretano tipo Metic Industry PU y posteriormente debe instalar Se recomienda reforzar con **METIC REFUERZO FV PVC**. Las juntas de conexión pueden ser selladas con Metic Industry 600 Poliuretano, 24 horas después de aplicado el Meticryl.

IMPORTANTE:

La superficie debe de estar ventilada. Asegurarse que todas las Juntas, fisuras y microfisuras se sellen con un material adecuado y, dejar secar durante 24 horas. Cualquier hongo no removido se puede desarrollar a través del nuevo acabado.

Asegurese de aplicar el producto sobre una superficie sana y de baja retracción con resistencia mínima de 1,5 Mp. Evite la aplicación del cualquier sistema adherido en sustratos de baja resistencia.

Si la superficie es en concreto, repare las áreas débiles o que presenten hormigüeo y/o pérdida de masa, asegúrese que el resane este completamente adherido por medio de aditivos técnicos y espere el tiempo requerido para el curado del concreto. Ninguna referencia de Meticryl funciona correctamente en superficies imperfectas como morteros pobres o concretos con mala preparación e incorrecta dosificación del sustrato y curado

Cuando estas superficies son recientes, la limpieza es relativamente fácil, pero en las losas de concreto viejas, se debe tener mucho cuidado con LOS HONGOS ya que se debe limpiar muy bien. Para una correcta aplicación se deben tener en cuenta los siguientes pasos:

- Escarificar la superficie a tratar.
- Reparar huecos o cualquier área débil que afecte la superficie del hormigón con un mortero de reparación de baja retracción y dejar curar 7 días.
- Identificar fisuras y microfisuras existentes. Se recomienda hacer el diagnostico e identificación de microfisuras imperceptibles en horas de la mañana a una temperatura inferior a los 12°C. De ser necesario pre -humedecer pasa así poder identificarlas. Estas fisuras o microfisuras deben ser abiertas para posteriormente ser tratadas.
- Sellar juntas, fisuras, microfisuras y perímetro de tubería con un sellador Híbrido o de poliuretano tipo **METIC Industry**
- Por último, aplicar el **METICRYL** en dos manos siempre reforzado.

SOLUCIONES QUE PROTEGEN ESPACIOS

Preparación del producto

Verter el Componente B (líquido) en un recipiente limpio; añadir lentamente, el Componente A (polvo). Mezclar cuidadosamente durante algunos minutos procurando que no quede material sin mezclar. La mezcla deberá realizarse hasta que el producto esté completamente homogéneo. Se recomienda utilizar para realizar esta operación un mezclador mecánico a baja velocidad para evitar la incorporación de aire y evitar calentar el producto. Tener presente que la vida útil de producto mezclado es de 60 minutos a temperatura promedio de 25°C. No se recomienda agregar agua

IMPORTANTE

Recordar que: si el sustrato tiene problemas o su superficie no es óptima, lo más probable es que se presenten problemas de adherencia, que realmente no se deben al impermeabilizante.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Aplicar METILASTIC PLUS con cepillo o escoba de pelo. En la primera capa, esperar a que seque por un periodo mínimo de 4 horas. Aplicar las capas siguientes en sentido cruzado, de manera uniforme, con intervalos de 4 a 8 horas dependiendo de la temperatura ambiente. Mezclar constantemente el producto durante la aplicación. En puntos críticos como alrededor de desagües, juntas de concreto y medias cañas se debe reforzar con una capa adicional de **METICRYL** colocando **METIC REFUERZO FV PVC** entre capas. Si la finalidad es recubrir con revestimiento final, se recomienda esparcir arena limpia y cernida tipo METIC CUARZO antes del secado de la última capa de METICRYL para mejorar el anclaje.

Esperar por lo menos 5 días mínimo para prueba de estanqueidad cuando el acabado es a la vista.

Para superposición o recubrimiento sobre el METILASTIC PLUS espere mínimo al menos 5 días de secado. Se recomienda aplicar 1,7 kg/m² por mm de espesor.

No utilizar METILASTIC PLUS en capa gruesa (mas de 2mm por mano) Aplicar minimo 2 manos.

LÍMITES Y CUIDADOS DE APLICACIÓN

Limpieza

Limpie todo el equipo con agua tibia y jabón.

Tiempo de secado

Aproximadamente 60 minutos al tacto. El tiempo que se tarda en curar depende del espesor de la capa, la humedad y la temperatura ambiente. Deje que transcurran 24 horas entre capa y capa.

IMPORTANTE:

Asegúrese de seguir al pie de la letra las instrucciones con respecto al tiempo de secado entre capas, a fin de evitar que se levante la membrana que forma este producto, Si en la superficie existen zonas de empozamiento que duren más de 2 horas se deben reparar, se recomienda revisar el estado de la impermeabilización y aplicar una capa de material sobre las zonas defectuosas como mantenimiento preventivo. Se recomienda hacer un mantenimiento preventivo cada dos años en las zonas que queden expuestas.

La garantía SQA no aplica cuando el sistema de impermeabilización falle debido a inconvenientes ocasionados por imperfecciones en los concretos y morteros por su inadecuada preparación o dosificación ni por la falta de mantenimiento preventivo.

SOLUCIONES QUE PROTEGEN ESPACIOS



Se debe observar una cuidadosa aplicación del producto, para obtener una capa homogénea de protección.

No aplicar **METILASTIC PLUS** con temperaturas inferiores a +8°C. Proteger de la lluvia o de los derrames accidentales de agua durante las primeras 24 horas de su aplicación.

IMPORTANTE:

Se considera que cualquier tránsito de obra es tránsito pesado. Proteger completamente el producto para evitar el punzonamiento que puede ocasionar los escombros, los agregados, el movimiento de equipos y maquinaria y otros procesos de obra. Como tránsito liviano se considera el tránsito residencial libre de residuos duros o arena. Se considera tráfico pesado el tránsito con zapatos con puntas (tacones, taches, etc).

No mezcle **METICRYL ULTRAFLEX** con otros productos, sistemas o componentes que no hayan sido recomendados en esta ficha técnica.

Toxicidad:

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el contacto del producto con la piel y los ojos, así como la manipulación en áreas cerradas. No ingiera ni inhale.

Durante la manipulación del producto se recomienda el uso de protección respiratoria certificada, guantes, mangas protectoras para la piel o camisa de manga larga y monogafas. Este producto no es inflamable.

METILASTIC PLUS cumple con los principios establecidos en la EN 1504-9 ("Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón: definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Principios generales para el uso de productos y sistemas") y con los requisitos mínimos establecidos por la EN 1504-2 como revestimiento (C) según los principios PI, MC e IR ("Sistemas de protección superficial del hormigón")

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de considerar el uso de los productos **METIC®** lea detenidamente la hoja de datos de seguridad del material (MSDS) para conocer los datos de seguridad y toxicológicos, así como información sobre el transporte, almacenamiento y uso adecuados. La Hoja de Datos de Seguridad del Material está disponible bajo petición de su representante local, servicio al cliente o de Soluciones Químicas y Arquitectónicas S.A.S.

Seguridad Ambiental:

No existen datos ambientales que indiquen nocividad de esta sustancia para el medio ambiente. Con el fin de evitar la contaminación, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Suelo:

Los desechos o residuos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras autorizadas. El empaque del producto es un residuo reciclable.



Aire: N/A

Agua: Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en fuentes de agua. En caso de existir derrames al alcantarillado, realice una limpieza de este y termine de retirar los residuos con abundante agua.

Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para mayor información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental

IMPORTANTE: Los desechos o residuos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras autorizadas. El empaque del producto es un residuo reciclable

IMPORTANTE: Los desechos o residuos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras autorizadas. El empaque del producto es un residuo reciclable.

Contacto con los ojos:

Causa irritaciones; en caso de contacto, lave la parte afectada con abundante agua limpia, no frote y consulte al médico.

Se recomienda el uso de protección respiratoria certificada, guantes, camisa de manga larga y monogafas, durante la manipulación del producto, y especialmente si trabaja con pulidora como preparación de la superficie.

Presentación y Embalaje

METICRYL se encuentra en presentaciones de kit 30 kg y kit de 6 kg

Para el almacenaje consérvese el producto en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos del sol a una temperatura entre 15° C y 30° C. El producto tiene una duración de 9 meses en las condiciones ante mencionadas.

IMPORTANTE: Los desechos o residuos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras autorizadas. El empaque del producto es un residuo reciclable.

Contacto con los ojos:

Causa irritaciones; en caso de contacto, lave la parte afectada con abundante agua limpia, no frote y consulte al médico.

Se recomienda el uso de protección respiratoria certificada, guantes, camisa de manga larga y monogafas, durante la manipulación del producto, y especialmente si trabaja con pulidora como preparación de la superficie.

Advertencia

Antes de manipular el producto, lea las hojas técnicas y de seguridad, con el fin de obtener la información detallada sobre su utilización y riesgos para la salud. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedades		Características
Color		Gris
Densidad *	UNI EN ISO 2811-1	1,7± 0,03 Kg/l
Viscosidad 20°C	UNI EN ISO 2555	Componente A 1.000 ± 200 mPa.s / Componente B 1.250 ± 250 mPa.s
Vida útil 22°C	UNI EN ISO 9514	60 minutos
Relación de Mezcla		(A) 3: (B) 1 en peso
Consumo teórico		2 a 3,5 Kg/m ²
Espesor teórico		1,5 – 1,8 mm por capa /mínimo 2 capas
Endurecimiento a 22°C, 50% U.R.		*Seco al tacto: 25 minuto *Admite el tráfico 24 horas minutos *Sobre aplicación 3 horas max *Estanqueidad e instalación de enchaps 5 días
Impermeabilidad al agua 1062-3 (Metodo A)	EN	w < 0,05 kg/m ² · h ^{0.5}
Permeabilidad al CO2	EN 1062-6	>50
Fuerza de adherencia por tracción directa	EN 1542 (28 días)	> 1
Elongación de ruptura	*UNI EN 12311-2 /ISO 527-3	> 30
Resistencia al impacto	EN ISO 6272	20Nm
Resistencia al ozono	*UNI EN 1844	Buena

* El valor se estima, teniendo en cuenta la velocidad del producto

*Cualquier variación de la información puede cambiar sin previo aviso.



METIC cree que la información del producto contenida en esta publicación es una descripción exacta del producto, pero es responsabilidad del cliente probar exhaustivamente el producto en su aplicación específica para determinar su rendimiento, eficacia y seguridad. Las sugerencias de uso no deben ser tomadas como aliciente para infringir una determinada patente. A menos de que METIC le provea una garantía escrita específica de aptitud para un uso particular de este producto, la única garantía de METIC es que el producto atenderá las especificaciones normales de venta.

METIC Rechaza cualquier otra garantía expresa o implícita, incluyendo las garantías de comercialización o aptitud de uso. La única responsabilidad de **METIC** será rembolsar el valor de la compra o reemplazar cualquier producto que no cumpla con las especificaciones normales de venta. Así mismo, **METIC** expresamente niega cualquier responsabilidad por daños incidentales o consecuentes.