

FICHA TÉCNICA / VERSIÓN 1.

MEZCLA LISTA PARA PAÑETE

TIPO N 7.5 MPa



IMAGINA TODO LO QUE
PODEMOS CONSTRUIR JUNTOS



MEZCLA LISTA PARA PAÑETE TIPO N 7.5 MPa

Mezcla lista de materiales en seco, diseñada para producir morteros con aplicaciones no estructurales como revoque o pañete de superficies de bloques de concreto y arcilla. Esta mezcla, con una óptima adición de agua, ofrece alta trabajabilidad, adherencia y facilidad de colocación.

USOS:



- Revoque o pañete de muros interiores y exteriores.



- Pañete de cielos y superficies de concreto como pantallas, columnas y sistemas industrializados.



- Acabados arquitectónicos.

BENEFICIOS:

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS

- Fácil preparación al requerir solo la adición óptima de agua en las proporciones definidas en el diseño de mezcla.
- Bajo porcentaje de desperdicio.
- Mayor tiempo de manejabilidad, gracias a la incorporación de aditivos de última tecnología.
- Mejor adherencia a las unidades de mampostería.
- Gracias a su rendimiento, se puede presentar disminución en los costos totales de ejecución en obra.
- Mejor acabado final que el mortero convencional preparado en obra.
- Reducción de los fenómenos de fisuración, gracias a la mayor retención de agua en la mezcla.

VENTAJAS EN SOSTENIBILIDAD

Aporte certificación LEED®: este producto puede contribuir a la obtención del crédito Materiales y Recursos: Transparencia y Optimización de los Productos de Construcción-Fuentes de Materias Primas, aplicando a la **opción 1**: Argos realiza anualmente su reporte de sostenibilidad corporativo “Reporte Integrado” basado en el Global Reporting Initiative (GRI) en donde publica el detalle de su desempeño y los planes con relación a cada uno de los aspectos más relevantes para la sostenibilidad del negocio y para sus grupos de interés.

Lo puedes ver en nuestra página web <https://ir.argos.co/> en la sección de Información Financiera – Resultados Financieros – Reportes. En ese mismo reporte, Argos informa la comunicación del progreso que ha realizado frente al compromiso con el U.N. Global Compact.

PRESENTACIÓN:

- Sacos de 40 kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PARÁMETROS FÍSICOS Y MECÁNICOS	NORMA DE ENSAYO	NTC 3356 Mortero Tipo N	ESPECIFICACIÓN ARGOS
Retención de agua, min %	NTC 4050	75	75
Contenido de aire, máx %	NTC 3546	12	12
Resistencia a la compresión a los 28 días (MPa), min.	NTC 3546	7.5	7.5

Nota 1: estas especificaciones técnicas se logran con la adición óptima de agua en el sitio de producción del mortero.

RECOMENDACIONES:

- Cumplir con las recomendaciones de mezclado, muestreo y ensayo especificadas en la norma NTC 3356.
- Emplear condiciones adecuadas de transporte, colocación y acabado.
- Humedecer la superficie antes de colocar el mortero.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN:

- Se recomienda almacenar los sacos bajo techo, protegido de humedad, en un lugar fresco y ventilado; alejado de paredes y pisos.
- Minimizar el número de sacos por fila para evitar la compactación.
- El producto tiene una vida útil de 3 meses inmediatamente luego de la fabricación; siempre que se conserve en un lugar seco y con su empaque original.

PRECAUCIONES:

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Para su uso, utilice gafas, guantes y tapabocas de seguridad industrial.
- Este no es un producto comestible, en caso de hacerlo, comuníquese o acuda a su médico inmediatamente.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.

ESTAMOS PARA AYUDAR

En ARGOS estamos comprometidos a ayudarte a construir grandes obras y sacar el mejor provecho de nuestros productos. Si tienes preguntas o reclamos sobre este producto comunícate con nuestros canales de atención:



DESDE TELÉFONO FIJO:

018000527467

DESDE CELULAR:

#250

Asesoría técnica:

ASESORVIRTUAL@ARGOS.COM.CO

Para aprender sobre la tecnología y aplicaciones de este producto, ingresa a:

WWW.360ENCONCRETO.COMPara mayor información acerca de nuestros productos y servicios, consulta nuestra página web: **COLOMBIA.ARGOS.CO**



ARGOS

Empresa de cemento del



GRUPO ARGOS