

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PROTECSIL SN es un sellador monocomponente, de curado neutro, resistente a la intemperie, a prueba de agua y fuego (ignífugo). Es ideal para el sellado en interiores y exteriores ya que es totalmente estable a la radiación UV. Forma un sello de caucho de silicona altamente elástico después del curado, puede resistir y repetir la compresión-extensión permaneciendo flexible en un rango de temperatura de -50 °C a + 150 °C.

CARACTERISTICAS

- Excelente resistencia al agua, a la intemperie y al envejecimiento.
- Alta capacidad de movimiento.
- Excelente anti choque mecánico, anti vibraciones y anti impacto.
- A prueba de humedad.
- Adhesión permanente a la mayoría de los materiales con excelente rendimiento de expansión.
- Fácil de aplicar, buena extrusión y tixotropía entre 4 °C ~ 40 °C.
- No corrosivo, buena compatibilidad con otros selladores.
- Cumplimiento de las normas ASTM C920 y GB/T 14683

APLICACIONES TÍPICAS

- Sellador bioclimático para fachadas de vidrio, metal (panel de aluminio), cerámica, arcillas, entre otros.
- Sellador de juntas para tejados de cristal y otras aplicaciones de construcción.
- Sellador de juntas para concreto, mármol, granito, azulejo, plástico etc.
- Unión y sellado para instalación de ventanas y puertas.

TABLA DE DATOS TECNICOS

Detalle		GB/T 14683	ASTM C920	Resultado
Color		No aplica	No aplica	Gris, blanco, negro, bronce, arena, adobe
Descuelgue	Vertical (mm)	≤3	< 4,8	0
	Horizontal	/	Sin cambios	Sin cambios
Capacidad de extrusión (ml/min)		≥150	≥10	270
Tiempo de secado al tacto (h)		≤3	≤72	0,2

Dureza (Shore A)		20~60	15~50	30~40
Manchado y cambio de color		/	Nulo	Nulo
Capacidad de recuperación (%)		≥80	/	82
Resistencia a la tracción en la adhesión (MPa)	23°C	>0,6	/	0,85
	-20°C		/	/
Envejecimiento térmico	Pérdida de peso (%)	≤8	≤7	3
Adherencia después de contracción calor y extensión fría		Sin daños	/	Sin daños
Adherencia después de exposición agua- UV		Sin daños	/	Sin daños

LIMITACIONES

PROTECSIL SN no se recomienda para:

- Ser utilizado para acristalamiento y unión estructural.
- Ser utilizado en la condición de inmersión a largo plazo.
- Acoplar y sellar las superficies que sangran, exudan aceite o cualquier tipo de solventes.
- El producto no puede ser usado como sustrato para pinturas.
- Sobre piedras naturales se deben realizar pruebas previas de manchado.

INSTRUCCIONES

- Limpie con un agente de limpieza para mantener las superficies del sustrato completamente limpias, secas y libres de material particulado.
- Coloque el material de respaldo adecuado, el cual deberá ser un 25% más grueso que el ancho de la junta sellada. Adicionalmente utilice la herramienta adecuada para garantizar la profundidad de instalación del material de respaldo.
- Para una mejor apariencia, se recomienda encintar las áreas alrededor de la aplicación, para retirar la cinta retírela de la parte interna hacia afuera.
- Respete los módulos de aplicación de 2 a 1; de dos de ancho por uno de profundidad hasta un espesor máximo de 1,2 cm.
- Respete el ancho mínimo de 6 mm x 3 mm de espesor para un excelente desempeño de nuestro producto.
- Corte la boquilla al tamaño deseado y extruya el sellador en el área de aplicación. De acabado suavizando con la herramienta adecuada inmediatamente después de la aplicación del sellador, y retirar la cinta adhesiva antes de que el sello genera piel.

- No perturbe la junta sellada durante las primeras 24 horas para garantizar un curado adecuado.

COLOR Y EMBALAJE

PROTECSIL SN viene en tubo tipo salchicha de 590ml por cajas de 20 unidades. Colores disponibles son Gris, Negro, Blanco, Bronce, Arena y Adobe.

NOTAS PARA UNA OPERACIÓN SEGURA

- Los compuestos volátiles serán liberados del sellador durante el curado o antes del mismo y la exposición prolongada a los VOC es perjudicial para la salud, por lo que se debe tener precaución para tener una buena ventilación en el lugar de trabajo.
- Evite contacto prolongado de la piel con el sellador sin curar. Enjuague con agua abundante inmediatamente si se presenta contacto con los ojos. Busque atención médica si es necesario.
- Utilice todos los elementos de protección personal.
- El sellador completamente curado no libera ninguna sustancia nociva para la salud y la piel.
- En caso de ingerir el sellador por error, consulte al médico inmediatamente.
- La eliminación de residuos debe ser en una planta aprobada.
- Para información sobre algún riesgo adicional consulte la MSDS.

ALMACENAMIENTO

Cuando se almacena en su empaque original sin abrir a menos de 25 ° C, este producto tiene una vida útil de 18 meses a partir de la fecha de producción. Son productos no peligrosos, pueden ser transportados y almacenados como productos químicos normales.