

Medellín, mayo 12 de 2.026

Señores(a):

SOTECO

Obra: AYURA CENTER ETAPA 3

Envigado

Referencia: Mantenimiento de fachadas en bloque a la vista o Concreto.

Apreciado (a) doctor (a):

Toda superficie expuesta a fenómenos de intemperismo y contaminación ambiental está sometida a procesos de mantenimiento periódico que varían en su frecuencia de acuerdo al tipo de material en cual se encuentra construido, al diseño arquitectónico, a su altura, ubicación geográfica y factores bioclimáticos.

A continuación, citamos el procedimiento a seguir para un correcto **mantenimiento** de las fachadas en bloque a la vista o concreto:

1. Verificación del correcto diseño y funcionamiento de los cortagoteras en lagrimales y alfajías, impermeabilizaciones de lozas y jardineras, aislamientos del bloque en las zonas de jardín.
2. Reparación de fisuras por asentamientos, retracción de pegas y resane de las juntas de pega.
3. Cambio de las chapas que presenten fracturas o deterioro por cualquier motivo.
4. Lavado de la superficie con detergentes de PH neutro o rinses especializados, no se debe utilizar ácidos.
5. Enjuague de la solución limpiadora con agua abundante y cepillos de cerda suave o hidrolavadoras con presión regulada para evitar daños en los morteros. Se deben evitar los residuos de productos limpiadores.
6. Dejar secar completamente.
7. Aplicar nuevamente como mínimo 2 manos de hidrófugo 100% a base de siliconas y solventes orgánicos o alcohol tipo PROTECSIL 6%.
8. Reparación de sellos en juntas de fachadas si existen. Esto se debe realizar con materiales elásticos e impermeables y de color similar al existente tipo PROTECSIL SN.
9. Mantenimiento de sellos en ventanería.
10. Este mantenimiento como norma general se debe realizar en periodos no superiores a los 4 años. Sin embargo, se debe evaluar si bajo observación con el paso del tiempo se detectan sectores que deban ser sometidos a mantenimiento en periodos de tiempo más cortos, por las variables citadas al principio.



**Mantenimiento
De Fachadas y pisos**


Calle 78 # 52D - 120 Itagüi

Teléfono: (57)(4) 4484703

www.mantenimientodefachadasypisos.com

11. Las áreas interiores solo son sometidas a lavados localizados en la medida que se ensucien por el uso corriente de la edificación.
12. En todo momento se deben corregir los accesos de agua que afecten la fachada desde la cara interna de la edificación
13. El proceso de aplicación de los hidrófugos puede ser con rodillos de bajo salpique, brocha o equipos airless.
14. El hidrofugante en su obra es el Protecsil 01 med. al 6,9% de ingrediente activo. Se aplicaron 2 manos sobre toda la fachada.
15. Existen sectores de las obras que por diseño arquitectónico carecen de lagrimales en los remates de muros o estructuras de concreto, lo que generara áreas que se chorrearán y serán susceptibles de mantenimientos más periódicos y en menores tiempos.
16. Por último, es importante recordar que alargar los periodos de mantenimiento no es economía, es someter la superficie a mayores daños mecánicos por la acidificación generada por los factores ambientales sobre todos los elementos que componen la fachada.

Atentamente,



LUIS FELIPE ARANGO V.
Gerente



**Mantenimiento
De Fachadas y pisos**

Calle 78 # 52D - 120 Itagüi
Teléfono: (57)(4) 4484703
www.mantenimientodefachadasypisos.com