



PANELES DE PARTÍCULAS DE MADERA AGLOMERADAS PARA AMBIENTES HÚMEDOS

Paneles aglomerados RH

Es una propiedad que adquieren nuestros paneles de madera diseñados para ambientes húmedos, que mediante resinas específicas se le incorpora al tablero una alta resistencia que permite tener zonas de contacto ocasional con el agua o de alta humedad para un desempeño superior, logrando que éste conserve sus características y propiedades físicas en el tiempo.

Ideal para el mobiliario comercial y de hogar, como muebles de baño, cajones, puertas, entre paños para la cocina, mobiliario para bar y restaurantes no expuesto a la intemperie. Nuestro producto RH se identifica porque el panel al interior es de color verde.



EL PODER
DE PROTECCIÓN
DEL RH
VA POR DENTRO

EL PODER DE PROTECCIÓN DEL RH LO ENCUENTRAS EN ESTOS PRODUCTOS

SUPERT[®]  Panel base, sin recubrimiento, ideal para ambientes húmedos.

SUPERCOR[®]  Panel de madera con laminado Melamínico por sus dos caras, resistente a la humedad, utilizado para muebles de tráfico medio.

UNICOR  Laminado melamínico con una sola cara decorativa y un balance por la otra cara del tablero.

PANELES PARA AMBIENTES HÚMEDOS

Nuestros tableros **RH**, son resistentes a la humedad, especiales para muebles de baños y cocinas expuestas al vapor y al agua o mobiliario en general en ciudades donde la humedad relativa es muy alta.

BENEFICIOS

- ◆ Tablero en varios formatos que permite modulación con mínima generación de desperdicios.
- ◆ Mayor durabilidad en el tiempo.
- ◆ Reducción en consumos de materiales de acabado.
- ◆ Buen comportamiento en procesos de corte.
- ◆ Máxima protección del mobiliario en ambientes húmedos.

VENTAJAS

- ◆ Conserva por mayor tiempo sus propiedades físico - mecánicas en ambientes húmedos.
- ◆ Sus propiedades físico - mecánicas permiten un mejor desempeño frente a los tableros de partículas y de fibra estándar.
- ◆ Permite procesos de laminación y enchapado (papeles foils y melamínicos, HPL, P.V.C., chapilla).
- ◆ Fabricado con madera de bosques cultivados, contribuyendo a la protección del medio ambiente.
- ◆ Asesoría técnica permanente.
- ◆ Las dos caras del tablero son utilizables.
- ◆ Mayor agarre al tornillo.
- ◆ Propiedades mecánicas superiores (tracción y módulos de elasticidad).

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Acabado superficial uniforme y satinado.
- ◆ Propiedades físico-mecánicas homogéneas en toda la lámina.
- ◆ Resina melamínica en cada una de las partículas de formación (interna y externa).
- ◆ Cumplimiento de la norma europea UNE-EN 312.
- ◆ Mayor densidad (más madera).
- ◆ Menor hinchamiento, baja absorción de agua.

USOS Y APLICACIONES

- ◆ Soportes para cielos falsos.
- ◆ Puertas expuestas a altos contenidos de humedad.
- ◆ Muebles de cocinas y baños.
- ◆ Pisos y soporte de pisos.
- ◆ Tableros de división para soluciones de vivienda modulares, con exposición a ambientes húmedos.
- ◆ Muebles no expuestos a la intemperie, ni al contacto directo con el agua.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESPESTORES	DIMENSIONES
9 / 12 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36	122x244 / 153x244 / 183x244 / 215x244

PROPIEDADES FÍSICO - MECÁNICAS E HIGROSCÓPICAS

PROPIEDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	NORMA DE REFERENCIA	VALOR DE LA PROPIEDAD, CALIBRE						
				9	12	15	18	25	30	36
Densidad promedio (+/- 5%)	Es el cociente entre la masa y el volumen de una pieza de prueba.	kg/m³	NTC 2261 UNE EN 312	740	720	710	710	680	620	580
Resistencia a la tracción (Mínima)	Es la resistencia que una pieza de prueba presenta cuando es sometida a unas fuerzas de tracción en sentido contrario, aplicadas perpendicularmente a sus superficies.	kgf/cm²		4.5	4.5	4.5	4.5	4.0	3.5	3.0
Resistencia a la flexión (Mínima)	Es la resistencia que una pieza de prueba, presenta al momento de su ruptura, cuando esta se encuentra apoyada en sus extremos y es sometida a una fuerza aplicada en su centro.	kgf/cm²		160	160	160	160	150	150	110
Módulo de elasticidad (Mínima)	Constante física que expresa el nivel de rigidez del material sin presentar deformación permanente.	kgf/cm²		23000	23000	20000	19000	11000	7000	7000
Tracción (Ensayo cíclico EN321) (Kg/cm²)	Consiste en la misma prueba de resistencia a la tracción, pero esta vez, después de completar 3 ciclos sumando 21 días en total. Un ciclo consiste en: • 70 horas de inmersión en agua a 20°C. • 24 horas en congelación -12 a -25°C. • 70 horas en secado a 70°C.	kgf/cm²		1.5	1.5	1.3	1.3	1.2	1	0.9
Hinchamiento (Máximo)	Es el incremento de espesor que presenta de una pieza de prueba después de inmersión en agua a 20°C +/- 2°C, durante 24 horas +/- 15min	%		14	14	13	13	13	12	11
Humedad	Es la cantidad de agua que es eliminada de una pieza de prueba mediante secado a una temperatura de 105°C +/- 2°C., hasta conseguir masa constante.	%		6 a 13						
Resistencia al tornillo cara	Es la fuerza requerida para extraer, sin girar, un tornillo alojado en la cara de una pieza de prueba.	Kgf		N/A	120	120	120	120	100	100
Resistencia al tornillo canto	Es la fuerza requerida para extraer, sin girar, un tornillo alojado en el canto de una pieza de prueba.	Kgf		N/A	80	80	80	65	60	55

La emisión de formaldehído es clase E2 (Método) de ensayo Perforador (UNE EN 120), Clase E1 y CARB II bajo consulta con nuestra área comercial

TOLERANCIAS DIMENSIONALES

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	LÍMITES (MÁXIMO)
Espesor	NTC 2261	+/- 0.2 mm
Largo y ancho		+/- 2.0 mm
Escuadrado		+/- 4.0 mm

Calibre	Nº de láminas por paquete Tablero desnudo	Nº de láminas por paquete Tablero laminado	Peso (Kg) lámina Tablero desnudo				Peso (Kg) lámina Tablero laminado				Peso (Kg) paquete Tablero desnudo				Peso (Kg) paquete Tablero laminado a dos caras**			
			122	153	183	215	122	153	183	215	122	153	183	215	122	153	183	215
9	60	30	20	25	30	35	21	26	31	37	1236	1549	1852	2176	676	847	1013	1190
12	50	30	26	33	40	47	28	35	41	49	1368	1715	2051	2409	874	1096	1311	1539
15	40	30	33	41	50	58	34	43	51	60	1368	1715	2051	2409	1073	1345	1608	1889
		30	33	41	50	58	34	43	51	60	1368	1715	2051	2409	1073	1345	1608	1889
		30	33	41	50	58	34	43	51	60	1368	1715	2051	2409	1073	1345	1608	1889
18	35	30	40	50	59	70	41	51	61	72	1434	1798	2150	2526	1271	1593	1905	2238
25	25	30	55	69	83	97	56	70	84	99	1423	1784	2133	2506	1733	2173	2599	3053
30	20	30	66	83	99	116	67	84	101	118	1368	1715	2051	2409	2064	2588	3095	3636
36	15	30	79	99	119	140	80	101	121	142	1236	1549	1852	2176	2460	3085	3690	4334
		30	79	99	119	140	80	101	121	142	1236	1549	1852	2176	2460	3085	3690	4334

*El peso del embalaje se calcula con 2 tapas de 9 mm del respectivo formato más 5.6 kg equivalentes a 12 tacos más 4 calzas de 15 mm de espesor 10 cm de ancho y el largo igual al ancho del tablero. No se incluye peso de zunchos.
**Para calibres 15 y 36 mm hay un anexo de los diseños especificados por número de láminas.



PRESENTACIONES DE PRODUCTOS



FORMATO	CALIBRE (mm)	9	12	15	18	25	30	36
	1.22 X 2.44	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.53 X 2.44	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.83 x 2.44	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲



FORMATO	CALIBRE (mm)	9	12	15	18	25	30	36
	1.22 X 2.44							
	1.53 X 2.44	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.83 x 2.44	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲



FORMATO	CALIBRE (mm)	9	12	15	18	25	30	36
	1.22 X 2.44							
	1.53 X 2.44	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.83 x 2.44	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲