

Industrial Adhesives & Tapes
Technical Data Sheet

発行 2024 年 9 月 24 日
スリーエム ジャパン イノベーション株式会社
テープ・接着剤製品技術部

3M™ 両面粘着テープ 9119P-100

1. 概要：3M™ 両面粘着テープ 9119P-100 は透明なポリエステルフィルム基材の片側の面にシリコン粘着剤を、その反対面に高性能のアクリル粘着剤を塗布した製品です。シリコン粘着剤は良好な温度性能だけでなく様々なシリコン表面への強力な接着力を備えています。一方の高性能アクリル粘着剤は幅広い表面エネルギーの様々な被着体に対して高い接着力を発揮します。

2. 構造：

構成要素	材質	厚さ[mm]	テープ厚[mm]
1 次面ライナー	ポリエステルフィルム	0.050	} 0.100 (ライナーを除く)
1 次面粘着剤	シリコンポリマー	0.045	
基材	ポリエステルフィルム	0.025	
2 次面粘着剤	アクリルポリマー	0.030	
2 次面ライナー	ポリエチレンコート平面紙	0.140	

※1 次面はロールの内側の面、2 次面はロールの外側の面です。

3. 用途例：

- (1) シリコンゴムの接着
- (2) シリコンフォームの接着
- (3) 低表面エネルギー材料の接着

4. 一般特性：

接着力（180 度方向剥離、室温） ※下表は代表値であり、保証値ではありません。

粘着面	被着体	養生時間	単位	代表値
1 次面（シリコン）	シリコンゴム	20 分	N/cm	4.6
		72 時間	N/cm	5.1
2 次面（アクリル）	ステンレス	20 分	N/cm	8.0
		72 時間	N/cm	8.9
	ポリカーボネート	20 分	N/cm	8.6
		72 時間	N/cm	9.3

試験方法：ASTM D3330

以上

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて追うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3M は、3M 社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社

テープ・接着剤製品事業部

<http://www.3mcompany.jp/tape-adh>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2024.All Rights Reserved.

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-511

9:00～17:00 / 月～金（土日祝年末年始は除く）