

Industrial Adhesives & Tapes Division
Technical Bulletin

発行 2025 年 05 月 15 日
スリーエム ジャパン イノベーション株式会社
テープ・接着剤製品技術部

3M™ Scotch-Weld™ 二液混合型エポキシ接着剤 DP125 クリア**■特長**

3M™ Scotch-Weld™ 二液混合型エポキシ接着剤 DP125 クリアは、次の特長を有した接着剤です。

- ・柔軟性
- ・プラスチックに対する優れた接着性
- ・3M™ EPX™ 接着システムを用いているため面倒な計量が不要

■適用

プラスチックの接着（ポリオレフィンを除く）、マグネットの接着、金属接着、ポッティング

■物性（注：以下に記載された技術情報やデータは代表値であり規格値ではありません）

	主 剤	硬化剤
基 材	エポキシ樹脂	アミン
粘 度*1	2-8 Pa·s	22-33 Pa·s
色	透明	黄褐色
比 重	1.11-1.16	1.01-1.05
混合比	体積比 1:1	
使用可能時間*2	25 分	
強度発現時間*3	2 時間	
標準硬化時間	7 日	

*1：ブルックフィールド 粘度計 #7 スピンドル 20rpm 1 分値

*2：使用可能時間はノズル内で硬化が始まり、吐出できなくなる時間

*3：24℃の環境で、せん断接着強さが 0.4MPa の強度が出るまでの時間

*4：最終強度の 80%以上の強度に達する時間

■使用方法

1. 接着面に付着しているほこり、油、離型剤等は完全に除去し乾燥させて下さい。
2. 専用のアプリケーションに接着剤をセットしてください
3. レバーを引き主剤と硬化剤の両方が吐出されるまで接着剤を吐出してください。
4. 専用のミキシングノズルを装着し、レバーを引いてください。
5. 出始めの 0.5-1 g は捨ててから使用してください。
6. 使用後は、ミキシングノズルをはずし、キャップをしてください。

■接着性能（注：以下に記載された技術情報やデータは代表値であり規格値ではありません）

(1)各被着体に対する接着性

被着体	表面処理	引張せん断接着強さ
ABS	IPA 脱脂	3.9 MPa
PVC(硬質塩ビ)	IPA 脱脂/研磨 /IPA 脱脂	5.0 MPa
ポリカーボネート	IPA 脱脂	6.2. MPa
アクリル(PMMA)	IPA 脱脂	3.3 MPa
FRP(エポキシ樹脂)	アセトン脱脂/研磨 /アセトン脱脂	22 MPa
FRP(ポリエステル)	アセトン脱脂/研磨 /アセトン脱脂	10 MPa
アルミニウム	エッチング	15 MPa
冷間圧延鋼板	アセトン脱脂/研磨 /アセトン脱脂	7.3 MPa

＜試験方法＞ 接着面積：25mm×12.7mm 硬化条件：23℃×7日（アルミニウムのみ1日）
引張速度：金属 2.5mm/分、プラスチック 51mm/分

(2)せん断接着強さの温度依存性

温度	引張せん断接着強さ
-40℃	15 MPa
49℃	1.5 MPa
82℃	1.0 MPa
200℃	1.8 MPa

＜試験方法＞ 被着体：アルミニウム 表面処理：サンドブラスト
接着面積：25mm×12.7mm 硬化条件：23℃×7日
引張速度：2.5mm/分

(3)はく離接着強さ

温度	ベルピール
23℃	13.2 kN/m

＜試験方法＞被着体：アルミニウム 表面処理：FPL エッチング 引張速度 152mm/分

■耐久性（注：以下に記載された技術情報やデータは代表値であり規格値ではありません）

劣化条件	被着体	表面処理	引張せん断接着強さ
ガソリン浸漬×500 時間	アルミニウム	MEK 脱脂/サンドブラスト /MEK 脱脂	0 MPa
5%塩水浸漬×500 時間	アルミニウム	MEK 脱脂/サンドブラスト /MEK 脱脂	4.1 MPa
水浸漬×500 時間	アルミニウム	MEK 脱脂/サンドブラスト /MEK 脱脂	6.4 MPa
49℃80%RH×500 時間	PVC	50/50 IPA 脱脂	5.1 MPa
85℃85%RH×500 時間	アルミニウム	MEK 脱脂/サンドブラスト /MEK 脱脂	16 MPa
ディーゼル油×500 時間	アルミニウム	MEK 脱脂/サンドブラスト /MEK 脱脂	13 MPa
200℃×30 分	アルミニウム	MEK 脱脂/サンドブラスト /MEK 脱脂	23 MPa
200℃×30 分	冷間圧延鋼板	アセトン脱脂/研磨 /アセトン脱脂	22 MPa

<試験方法> 硬化条件 23℃×7 日間 引張速度 金属 51mm/分 プラスチック 510mm/分

■硬化物性（注：以下に記載された技術情報やデータは代表値であり規格値ではありません）

	物性値
硬度（ショア D）	64
熱伝導率 (W/m・K)	0.19
ガラス転移温度 (℃)	34℃

■保管方法

16～27℃で直射日光を避けて、箱を正立させた状態で保管して下さい。

■注意事項

本製品の安全衛生情報については、当社の「安全データシート」および製品ラベルをお読みください。お持ちでない方は当社または当社特約店までご請求ください。

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて追うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。

3M、Scotch-Weld、EPX、3 M 社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社

カスタマーコンタクトセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 0570-011-511

9:00～12:00/13:00～17:00 月～金（土日祝年末年始は除く）