



テクニカルデータシート

3M™接着剤転写テープF9460PC



追加情報

製品説明

3M™接着剤転写テープF9460PCは、3M™高性能アクリル系粘着剤100MPを使用しており、一般的な粘着剤よりもはるかに高い粘着力で優れた長期保持力を持っています。

技術情報注記

以下の技術情報やデータは代表値であり、規格値ではありません。

代表的な物理特性

特性	試験方法	値
粘着剤タイプ		アクリル系
総テープ厚さ	ASTM D3652	0.06 mm
密度		1.012 g/cm ³
ライナー		58# Polycoated Kraft Paper - PCK
ライナープリント		3M VHB
ライナー厚さ		0.106 mm

代表的な性能特性

バックイング: 2mil (50.8μm) のアルミホイル

試験方法: ASTM D3330

特性	養生時間	温度	被着体	値
180°はく離接着強さ	20 分	23 °C	ステンレス	8.20 N/cm ¹
180°はく離接着強さ	72 時間	23 °C	ステンレス	9.50 N/cm ¹
180°はく離接着強さ	72 時間	70 °C	ステンレス	12.80 N/cm ¹
90°はく離接着強さ	20 分	23 °C	ステンレス	8.50 N/cm ¹
90°はく離接着強さ	72 時間	23 °C	ステンレス	9.80 N/cm ¹
90°はく離接着強さ	72 時間	70 °C	ステンレス	14.40 N/cm ¹
180°はく離接着強さ	72 時間	23 °C	ABS	7.20 N/cm ¹
180°はく離接着強さ	72 時間	70 °C	ABS	5.80 N/cm ¹
90°はく離接着強さ	72 時間	23 °C	ABS	6.50 N/cm ¹
90°はく離接着強さ	72 時間	70 °C	ABS	5.10 N/cm ¹

¹ 300 mm/分 (12 インチ/分)

被着体: ステンレス

試験方法: ASTM D3654

特性	養生時間	温度	試験条件	バックイング	値
静的せん断保持力	72 時間	23 °C	1000g	2mil (50.8μm) のアルミホイル	10,000 分 ¹
静的せん断	72 時間	70 °C	500g	2mil (50.8μm) のアルミホイル	10,000 分 ¹
短期耐熱性			200 g		232 °C ²

特性	養生時間	温度	試験条件	バックング	値
長期耐熱性			500 g		204 °C ³

¹ サンプルサイズ 1 インチ x 1 インチ (25.4mm x 25.4mm)、試験は 10,000 分後に終了

² テープが静的せん断保持力試験で60分間、6.5cm² (1平方インチ) あたりで指定された荷重を保持できる最大の温度

³ テープが静的せん断保持力試験で10,000分間、6.5cm² (1平方インチ) あたりで指定された荷重を保持できる最大の温度

代表的な環境性能

温度: 32 °C

養生時間: 72 時間

バックング: 2mil (50.8µm) のアルミホイル

試験方法: ASTM D3330

環境条件: 90%RH

特性	被着体	値
180°はく離接着強さ	ステンレス	10.10 N/cm ¹
90°はく離接着強さ	ステンレス	10.20 N/cm ¹
180°はく離接着強さ	ABS	6.90 N/cm ¹
90°はく離接着強さ	ABS	6.30 N/cm ¹

¹ 300 mm/分 (12 インチ/分)

電気および熱特性

特性	試験方法	値
ガラス転移温度(Tg)	ASTM E1356	-38 °C ¹

¹ 示差走査熱量測定 (DSC) で、4°C/分の昇温速度にて測定したガラス転移温度 (Tg)。昇温時 (1st run) の値を示す。

保管と使用可能期限

直射日光を避け、元のパッケージのまま、16° ~ 27°C (60° ~ 80°F)、相対湿度 40 ~ 60%の通常条件で保管してください。使用可能期限(未開封の製品)は製造日から 24か月以内です。

認定・認証

TSCA: 本製品は有害物質規制法の下では成形品と定義されているため、在庫リストの要件が免除されています。

SDS: 3Mは、労働安全衛生局の危険有害性周知基準、29

C.F.R.1910.1200(b)(6)(v)のSDS要件の対象とならない本製品のSDSを作成していません。本製品は、合理的な条件の下で、または3Mの使用説明書に従って使用された場合、健康および安全上の問題を引き起こすことはありません。しかし、使用上の指示に従わない方法での本製品の使用または加工は、その性能に影響を与え、健康および安全上の危険をもたらす可能性があります。

UL: 本製品は、アンダーライタース・ラボラトリーズ社のUL

969「マーキング&ラベリング・システム・マテリアルズ・コンポーネント」に認定されています。UL認証の詳細については、ウェブサイト (<http://www.3M.com/converter>) をご覧いただき、「UL Recognized Materials」を選択した後、特定の製品分野を選択してください。ミリタリー Mil-P 19834B Type 1に準拠。

注: 3Mのコア・バリューの一つは、社会的・物理的環境を尊重することです。3Mは、刻々と変化するグローバルな規制および消費者の環境・健康・安全 (EHS) に関する要求事項を遵守することをお約束します。お客様へのサービスとして、3Mは多くの3M製品の規制状況に関する情報を提供しています。OSHA、USCPSI、FDA、California Proposition 65、READY、RoHSを含むその他の規制情報は、3M.com/regsでご覧いただけます。

自動車免責事項

特定の自動車用途について: 本製品は工業用製品です。IATF認定施設での製造、全特性のPpkが1.33を満たすこと、自動車用生産部品承認プロセス (PPAP) を受けること、または自動車用設計や品質システム要件 (IATF 16949やVDA

6.3など) に完全に準拠することが必要になるような、電動パワートレイン・バッテリーや高電圧用途など、特定の自動車用途に使用するための設計や試験は行われていません。これらの用途に本製品を使用する場合は、お客様がすべての責任とリスクを負うものとします。

インフォメーション

技術情報:

本書に含まれる、または3Mが提供する技術情報、ガイダンス、およびその他の記述は3Mが信頼できると考える記録、試験、または経験に基づいていますが、かかる情報の正確性、完全性、および代表性は保証されません。

このような情報は、当該情報を評価し自らの情報に基づいた判断を下すのに十分な知識と技術力を有する人を対象としています。

製品の選択および使用：

3Mの管理範囲を超えた多くの要因とユーザーの知識および管理範囲内の独自の要因が、特定の用途における3M製品の使用および性能に影響を与えます。その結果、お客様は本製品の評価、お客様の応用に適しているかどうかを判断することについて独自の責任があります。

3M製品および適切な安全製品を適切に評価、選択、使用しなかった場合、または適用されるすべての安全規制に適合しなかった場合は、怪我、病気、死亡、および/または財産への被害が発生する可能性があります。

保証、限定的救済および免責事項：

該当する3M製品の包装または製品資料に別の保証が具体的に記載されていない限り（この場合、当該保証が適用されます）、3Mは、3Mの各製品が、3Mが製品を出荷した時点で該当する3M製品の仕様を満たしていることを保証します。

3Mは、商品性、特定目的への適合性、または取引の過程、慣習、商習慣から生じる黙示の保証または条件を含め（ただしこれに限定されない）、明示または黙示を問わず、その他の保証または条件を一切行いません。3M製品が本保証に適合しない場合、唯一かつ排他的な救済方法は、3Mの選択により3M製品の交換または購入価格の払い戻しとなります。

責任の限定：

上記の限定的な救済措置を除き、また法律で禁止されている範囲を除いて、3Mは保証、契約、過失、厳格責任など、主張される法的または衡平法上の理論にかかわらず、直接的、間接的、特別、偶発的、または結果的（利益または事業機会の喪失を含むがこれに限定されない）に関わらず、3M製品に起因または関連するいかなる損失または損害に対しても責任を負いません。

免責事項：

3Mの工業用および産業用製品は、業務での使用を目的とした訓練を受けた工業用および産業用の顧客への販売を意図し、ラベル付けされ、包装されています。該当する製品の包装または資料に特に明記されていない限り、これらの製品は、消費者への販売または消費者による使用（家庭用、個人用、小中学校用、娯楽/スポーツ用、または該当する製品の包装または資料に記載されていないその他の用途など）を目的としたものではなく、適用される健康および安全に関する規制および基準（例：U.S. OSHA、ANSI）を遵守して選択および使用する必要があります。

また、ユーザーは、リコール、実地活動、その他の製品使用に関する通知に基づき必要とされる行動を取らなければなりません。

3Mの工業用および産業用製品を誤って使用すると、怪我、病気、死亡の原因となることがあります。製品の選択と使用については、現場の安全専門家、産業衛生士、その他の専門家に相談してください。その他の製品情報については、www.3M.comをご参照ください。

ISO ステートメント

この製品は、ISO 9001規格に登録された3M品質のシステムで製造されました。

スリーエムジャパン株式会社
テープ・接着剤製品事業部
3mcompany.jp/iatd

3M and VHB are trademarks of 3M.
©3M 2025 (12/25)