


3M™ デュアルロック™ ファスナー
S J - 3 5 6 0

- 3M™ デュアルロック™ ファスナーは、表面に小さなキノコ状の突起（ステム）を有し、ファスナー同士を組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。
- 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。
- かみ合わせ時の“パチッ”という音で、固定の確認ができます。
- ファスナーおよび粘着剤が透明の為、意匠性を損ないません。



25. 4mm角あたりに約250本のステムを有しています。

製品概要

	S J - 3 5 6 0
基材材質	ポリオレフィン系
基材色	透明
粘着剤	透明アクリル系テープ (3M™ VHB™ テープ)
剥離フィルム	ポリオレフィンライナー
製品厚み	3.5mm（剥離フィルム含まず）
かみ合わせ厚み	5.5mm（剥離フィルム含まず）

性能特性

1. ファスナー強度＜実測値＞

		ステム組み合わせ方向	
		平行 (巻き長さ方向同士)	クロス (直交)
挿入力 (N／c m ²)		8. 9	1 3. 8
引張ファスニング強度 (N／c m ²)		1 3. 5	2 3. 5
剪断ファスニング 強度 (N／c m ²)	巻き長さ方向	5. 8	1 1. 0
	製品幅方向	1 0. 4	1 1. 0

＜測定方法＞

- 挿入力： 各ステムをかみ合わせて面直方向に挿入するときの強度を測定。挿入速度 5 0 mm/分。
- 引張ファスニング強度： 各ステムをかみ合わせて、引張（面直）方向に引き剥がすときの強度を測定。
引張速度 300mm/分。
- 剪断ファスニング強度： 各ステムをかみ合わせて、剪断方向に引き剥がすときの強度を測定。
引張速度 300mm/分。

2. 粘着剤特性

2－1. 一般物性＜実測値＞

	SJ-3560
9 0 度方向剥離力 (N／c m)	2 5 [P O]
剪断接着力 (N／c m ²)	4 3 [P O]
引張接着力 (N／c m ²)	9 9 [P O]

＜測定方法＞

- 9 0 度方向剥離力： ステンレス板（SUS 304 BA）に 25mm幅の試料を、8 K g ロールー 1 往復圧着し、2 3℃で 1 日養生後、9 0 度方向に 3 0 0 mm／分で引き剥がすときに要する強度を測定した。
- 剪断接着力： ステンレス板（SUS 304 BA）に 25mm幅の試料を、8 K g ロールー 1 往復圧着し（接着面積 2 5 x 2 5 m m）、2 3℃で 1 日養生、剪断方向に 3 0 0 mm／分で引き剥がすときに要する強度を測定した。
- 引張接着力： ステンレス板（SUS 304 BA）に 25mm角の試料を、8 K g ロールー 1 往復圧着し、2 3℃で 3 日養生後、引張（面直）方向に、3 0 0 mm／分で引き剥がすときに要する強度を測定した。

＜破壊モード＞ [] 内は破壊モードとその割合（％）。

F：フォーム破壊、 P.O.：被着体との界面破壊 基材破断：デュアルロック自体が破断

2－2．被着体別90度方向剥離力＜実測値＞

単位：N／cm

被着体	SJ-3560
SUS 304 BA	25〔PO〕
アルミ	24〔PO〕
ABS	29〔PO〕
ポリスチレン	25〔PO〕
ポリエチレン	7〔PO〕
ポリプロピレン	6〔PO〕

＜測定方法＞

各種被着体に25mm幅の試料を、2Kgローラー1往復圧着し、23℃で1日養生後、90°方向に300mm／分で引き剥がすときに要する強度を測定した。

＜破壊モード＞〔 〕内は破壊モード。 F：フォーム破壊、 P.O.：被着体との界面破壊

3．保持力＜実測値＞

		23℃	50℃	100℃	50℃95%RH
SJ-3560 同士 (平行)	引張 (面直方向)	2.0以上	1.0	0.5	1.0
	剪断 (巻き長さ方向)	1.5	0.5	0.5未満	0.5

＜測定方法＞

金属板に25mm角の試料を2Kgローラー1往復圧着後、所定温湿度雰囲気下に30分養生後、500g～2Kgまで、500gおきに各種の重りを吊りし、30日間保持できた最大の重り（Kg）を観測した。

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべておうものとし。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3M、デュアルロックおよびVHBは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社

テープ・接着剤製品事業部

<http://www.3mcompany.jp/tape-adh>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2024. All Rights Reserved.

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 0570-011-511

9:00～17:00／月～金（土日祝年末年始は除く）