


Compact Single-Path PLA/PET Recycler

설계 보고서

compact-single-path-v0.3 | 470 x 700 x 930 mm



Revision compact-single-path-v0.3 · 2026-08-28

계산·CAD release다. 실제 cutter 성능, melt flow, 200 g/h, 직경 품질과 안전 인증은 물리 Gate 전 미검증이다. 구매
·CNC·energization은 사용자 승인 전 금지한다.

1 임무와 아키텍처

PLA와 PET는 하나의 hopper, hook cutter, screen/bin, sealed feed hopper, feeder, screw/barrel/die, cooling, X/Y gauge, puller, dancer/traverse spooler를 공유한다. Material profile은 setpoint만 변경하고 RUN 중 잠긴다.




그림 1: 전면 — 금속 down-die 이후 285 mm vertical forming path

장치 envelope는 470 x 700 x 930 mm다. Sliding lid, guard, motor/reducer, cable duct, PSU/panel, full 1 kg spool과 dancer/traverse motion keep-out이 포함된다. Screw 인출은 정비 시 전면 panel과 clamp를 제거하는 절차이며 정상 운전 envelope에는 service clearance를 포함하지 않는다.

2 Layout trade

후보	Envelope mm	계획비용	판정
Vertical down-die	470 x 700 x 930	189,500 KRW	채택
Internal U-fold	480 x 710 x 940	196,000 KRW	soft bend 기각
Side spool column	495 x 720 x 950	204,000 KRW	비용/목표 기각




그림 2: 정상 운전 부품이 frame footprint 안에 있음

3 Cutter와 입도

Candidate A는 repeated 58 x 6 mm seven-hook disc 12개, 20 mm keyed shaft 2개, 6004 bearing 4개, removable 5 mm screen과 수동 oversize recirculation을 사용한다. Candidate B는 두 번째 rotor/motor/bearing/guard를 요구해 CNC family 7개, 모터 2개, bearing 6개와 340 x 250 x 260 mm를 요구한다. Candidate A의 unique cutter CNC family 4개와 220 x 210 x 190 mm를 채택했다.




그림 3: 공용 input/cutter/screen/bin — metal shaft/bearing plate load path

30 N·m에서 20 mm solid shaft torsional shear screening은 simulation JSON에 기록한다. Impact, keyway notch, bearing plate bending과 실제 PET seam capture는 Gate 1 대상이다. 3-6 mm fraction은 55-85% 가정뿐이며 Gate 2 실패 전 별도 stage를 추가하지 않는다.

4 Dryer와 extrusion

Integrated dryer 대신 외부 pre-dry + sealed 4.5 L maintenance hopper를 채택했다. 장치 heater는 PLA 45 °C/PET 60 °C 유지용이며 건조 완료를 대신하지 않는다.

12/14/16/18 mm screw를 12-20 L/D 범위에서 비교해 16 mm x 16 L/D, active 256 mm를 선택했다. Pressure-only torque 식은

$$T = 1.5 \frac{\Delta p \pi D^3}{16}$$

이고 6 MPa에서 약 7.24 N·m다. 선정 drive 목표 15 N·m continuous/22 N·m trip은 계산 여유가 있지만 friction, cold slug, screen blockage는 포함하지 않는다. Screening commissioning window는 120-220 g/h이며 200 g/h는 stretch target이다.




그림 4: Section — hopper/cutter와 horizontal hot zone, vertical forming

5 열·전력·제어

Heater 300 W, shredder 120 W, screw 85 W, motion/fan/logic 45 W의 단순 합은 550 W다. 600 W PSU에서 50 W margin만 있으므로 heater full-duty와 shredder acceleration을 power arbiter가 겹치지 않게 한다.

300 °C hot path, 25 mm insulation, 10 mm air gap와 grounded sheet shield의 1D screening은 shield 52 °C, adjacent polymer 42 °C다. Seam/slot/radiation view를 포함하지 않으므로 Gate 4 thermocouple 기준은 shield 55 °C, polymer 45 °C다.

200 g/h line speed는 PLA/PET 약 1.12/1.00 m/min이고 die-gauge transport delay는 약 12.6/14.1 s다. Diameter simulation은 first-order/transport model뿐이며 calibration·melt dynamics를 증명하지 않는다.

6 Gauge와 spooler

두 직교 LED/photodiode shadow channel을 채택한다. $d_{\text{mean}} = (d_x + d_y) / 2$, ovality는 두 축 차이의 절댓값이다. U95 ≤ 0.05 mm initial, ≤ 0.03 mm improvement를 traceable pin/wire로 검증한다.




그림 5: Puller 이후 solid guide, dancer sweep, traverse와 full spool

Puller가 직경을 결정하며 spooler는 dancer를 추종한다. Maximum spool Ø200 x 73 mm와 dancer/traverse full motion이 assembly bounding box에 포함된다.

7 비용과 제조

신규 현금 계획은 CNC 122,000 KRW, non-CNC 43,000 KRW, print 19,808 KRW, reserve 4,692 KRW로 총 189,500 KRW다. 실제 RFQ, 배송과 donor 상태가 blocker다. CNC unique family는 8개다. Full cutter와 screw를 동시에 주문하지 않고 Gate 1 coupon부터 진행한다.




그림 6: 12개 출력 part family orientation overview

출력 질량과 개별 bounding box는 CAD solid volume에서 자동 계산된다. 고하중·hot path는 출력품을 사용하지 않는다.

8 검증 경계

자동검증은 revision, envelope, 비용, print limit, profile lock, 계산 산출물, package 존재와 stale source를 검사한다.

물리 Gate는 cutter coupon, flake/feed, cold extruder, hot PLA/PET, diameter/full spool 순서다. Physical 결과를 simulation 결과와 혼용하지 않는다.