# INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO**

**INV E 410-13**

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

| **Código:** | FI - GI - 116 | **Versión:** | 01 | **Actualización:** | 2021-12-04 | **Página:** | 1 de 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID Informe: | ID-0072600-2026 - 1 | Orden de ingreso: | R-5581-3 | Versión de Informe: | 1 | | |
| Fecha Recepción: | 2026-03-09 | Fecha de Ensayo: | 2026-03-27 | Fecha de Informe: | 2026-04-04 | | |
| *Cliente: | FABILU S.A.S | | | | | | |
| *Dirección: | CR 78 # 7 B-33 | *Ciudad | BOGOTÁ | *Departamento | BOGOTÁ | *País | COLOMBIA |
| ID Obra: | OB-003095 | *Obra | CLÍNICA AVENIDA LAS AMÉRICAS | | | | |
| *Procedencia: | NO APLICA | | | | | | |

**INFORMACIÓN DEL ENSAYO**

| *Fecha de toma | 2026-02-27 | *Resistencia nominal (Mpa) | 27.6 | *Resistencia nominal (Psi) | 4000 | *Edad de falla (días) | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| ID Muestra | # | PL 1 - M136 |
| *Localización | PL 1 - M136 | NO ESPECIFICA |
| Tipo de material | - | CILINDRO DE CONCRETO |

**DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA**

| Muestra | - | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Longitud (L) | mm | 202 | 202 | 202 |
| Diámetro (Ø) | mm | 102.02 | 102.04 | 102.11 |
| Masa | g | 3548 | 3659 | 3578 |
| Relación Longitud / Diámetro (L/Ø) | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Área de la sección transversal | mm² | 8174.49 | 8177.69 | 8188.9 |
| Densidad | Kg/m³ | 2149 | 2215 | 2163 |

**CÁLCULOS DE RESISTENCIA**

| Carga máxima | kN | 363.8 | 342.6 | 366.3 |
|---|---|---|---|---|
| Factor de corrección | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Resistencia a la compresión | Mpa | 44.4 | 41.8 | 44.6 |
| Resistencia a la compresión | Psi | 6441.6 | 6063.7 | 6473.5 |
| Resistencia a la compresión | % | **161.0** | **151.6** | **161.8** |
| Patrón de fractura | - | 2 | 2 | 2 |

| **RESISTENCIA PROMEDIO** | **(MPa)** | **43.6** |
|---|---|---|
| | **%** | **158.2** |

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

**Sitio de ejecución del ensayo:** Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ID-0072600-2026

**ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ**
Director de ingeniería
Aprobó

**FIN DEL INFORME DE ENSAYO**

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio