INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0072604-2026 - 1	Orden de ingreso:	R-5578-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2026-03-09	Fecha de Ensayo:	2026-03-27	Fecha de Informe:	2026-04-04		
*Cliente:	FABILU S.A.S						
*Dirección:	CR 78 # 7 B-33	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-003095	*Obra	CLÍNICA AVENIDA LAS AMÉRICAS				
*Procedencia:	NO APLICA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2026-02-27	*Resistencia nominal (Mpa)	24.1	*Resistencia nominal (Psi)	3500	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	PN 48/49 -M137
*Localización	PN 48/49 - M137	NO ESPECIFICA
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	202	202	202
Diámetro (Ø)	mm	101.93	102.00	102.15
Masa	g	3567	3567	3675
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0	2.0	2.0
Área de la sección transversal	mm²	8160.07	8171.28	8195.3
Densidad	Kg/m³	2164	2161	2220

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	384.5	372.4	369.4
Factor de corrección	-	1.0	1.0	1.0
Resistencia a la compresión	Mpa	47.0	45.5	45.0
Resistencia a la compresión	Psi	6821.2	6596.7	6522.8
Resistencia a la compresión	%	**194.9**	**188.5**	**186.4**
Patrón de fractura	-	2	2	2

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**45.8**
	%	**189.9**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ID-0072604-2026

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio