



**ВИДЫ ТКАНЕЙ**  
Хлопок / Смесевые ткани



**СЕТКА**  
Сетка 32-43Т



**РАКЕЛЬ**  
Средний 65° Shore  
Прямоугольный ракель



**ТРАФАРЕТ**  
Эмульсия, устойчивая к  
водным краскам



**РЕЖИМ  
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ**  
3 минуты при 165°C



**ЗАГРУЗКА ПИГМЕНТА**  
до 15% металликов



**ДОБАВКИ**  
Retardant Gel  
Crosslinker 100



**ХРАНЕНИЕ**  
Хранить в плотно  
закрытой таре при  
температуре 5-25°C



**ЗДОРОВЬЕ И  
БЕЗОПАСНОСТЬ**  
MSDS предоставляется по  
запросу



**УДАЛЕНИЕ С ФОРМЫ**  
После печати краска  
удаляется водой с  
мягким моющим  
средством

## MAGNAPRINT Goldbinder SFN

Прозрачная база-связующее для металликов - G5386N

Magnaprint Goldbinder SFN – готовая к применению прозрачная водная база для создания металликов (могут использоваться как порошки, так и пасты).

### Рекомендации:

В базу Magnaprint Goldbinder SFN можно добавлять от 8 до 15% металлических порошков или паст. Состав должен быть хорошо перемешан, однако, следует избегать чрезмерных усилий при перемешивании с алюминиевыми порошками и пастами, так как это может привести к снижению уровня блеска.

При печати используются сетки 32-43 нит/см и ракель прямоугольной формы.

Окончательная полимеризация краски происходит в туннельной сушке при температуре 165°C в течение 3 мин.

All information is given in good faith but without warranty. They do not release you from testing our products as to their suitability for the intended processes and uses.



MagnaColours® Ltd.

Dodworth Business Park, Upper Cliffe Road,  
Dodworth, Barnsley, South Yorkshire,  
S75 3SP, United Kingdom

[www.magnacolours.com](http://www.magnacolours.com)

**tel:** +44 (0) 1226 731751  
**fax:** +44 (0) 1226 731752  
**email:** [info@magnacolours.com](mailto:info@magnacolours.com)

Company registered in England No. 01378495, VAT No. GB 997 3172 70



ISO EN 14001  
EMS 41282



ISO EN 9001:2008  
FS11646