



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CP 4010 HIGH STRETCH CLEAR

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТИП ТКАНИ -

Лайкра, спандекс хлопок, полиэфир и смесовые хлопок/полиэфир

CETKA -

43 - 90 нитей/см

ТРАФАРЕТ -

Диазо-фотополимерная эмульсия, стойкая к растворителям, или капиллярная пленка

РАКЕЛЬ -

Прямоугольный профиль. Жесткость 60 – 90 шор. Одно- или трехслойный в зависимости от используемой базы.

ДОБАВКИ -

СР 4010 HIGH STRETCH CLEAR поставляется готовой к использованию и может сама служить добавкой к другим краскам.

ТЕМПЕРАТУРА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СУШКИ / ТОЧКА ПЕРВИЧНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ —

Обычно 65° С на предварительно нагретых столах.

ТЕМПЕРАТУРА СУШКИ –

160° C

СМЫВКА -

Для оборудования используйте биоразлагаемое средство для мытья сита. Утилизируйте неиспользованную краску в соответствии с местным законодательством.

ХРАНЕНИЕ -

Избегайте попадания прямых солнечных лучей и поддерживайте температуру в диапазоне от 16°C и 35°C.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ -

Пожалуйста, обратитесь к соответствующему сертификату безопасности MSDS.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СР 4010 HIGH STRETCH CLEAR (высокоэластичная база) была разработана для обеспечения высокой эластичности на таких тканях, как лайкра или спандекс, а также смесовых, имеющих их в составе.

Свойства –

- Высокая эластичность
- Отличная печатная способность «мокрым по мокрому»
- Подходит для ручной и автоматической печати
- Мягкая на ощупь с глянцевой отделкой
- Превосходна для прямой печати по белым и светлым тканям, а также темным тканям при условии нанесения достаточного слоя для обеспечения высокой эластичности.
- Может использоваться, как добавка к стандартным краскам – до 30% для эластичности.
- Замечательная база для использования со спецэффектами, такими как глиттеры и блестки.

Стойкость к стирке -

CP 4010 HIGH STRETCH CLEAR выдерживает минимум 5 х 60° С циклов стирки при правильной полимеризации. CP 4010 HIGH STRETCH CLEAR не подлежит химчистке.

Соответствие требованиям — СР 4010 HIGH STRETCH CLEAR не содержит фталатов, соответствует стандартам Oekotex и не содержит веществ, вызывающих повышенную озабоченность. Мы, как производитель, в настоящее время не проводим тестирование на соответствие требованиям, и, если пользователю потребуется сертификация, мы рекомендуем ему воспользоваться независимым центром тестирования для проверки.

Отказ от ответственности – Не все наши продукты доступны в каждой стране – пожалуйста, уточняйте наличие у нашего представителя.

Данные, представленные в этом листе, основаны на нашем текущем уровне знаний, но не освобождают пользователя от необходимости тщательно проверять товар при получении. Мы оставляем за собой право вносить изменения в зависимости от улучшения продукта и доступности сырья. Рекомендации по использованию не являются гарантией, явной или подразумеваемой, пригодности продукта для определенной цели.