

Hardener D

Отвердитель для фотоэмульсий для трафаретной печати

Hardener D – это кислотообразующий водный раствор для химического отверждения фотоэмульсий. Легко наносится и распределяется по ТПФ и образует равномерную быстросыхающую пленку. Особенно подходит для текстильной печати, в которой используются щелочные или кислые среды. В некоторых случаях рекомендуется заранее провести тесты на совместимость с выбранной эмульсией. Отвердитель **Hardener D** разводится с водой в концентрации от 1:1 до 1:3. Эмульсия, обработанная **Hardener D** очень плохо поддается регенерации, в некоторых случаях, при достижении очень высокой стойкости трафарета, удалить эмульсию практически невозможно.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нанести **Hardener D** губкой, щеткой или валиком на обе стороны сухого трафарета, расположенного горизонтально. Как альтернативный вариант, вы можете погрузить ТПФ в емкость, содержащую отвердитель. Дайте дубителю время на реакцию, примерно 10 - 20 минут при комнатной температуре, а затем дайте ему окончательно затвердеть в течение часа при температуре 35 – 40 °С или в течение минимум 24 часов при температуре 20°С.

При использовании высокономерных сеток пятна отвердителя могут оставаться на открытых областях сетки. Эти пятна легко удаляются водой или растворителем и исчезают примерно после первых пяти оттисков.

Примечание 1: При использовании нейлоновых сеток разбавляйте отвердитель **Hardener D** в пропорции от 1:2 до 1:3.

Примечание 2: При нанесении на металлическую сетку, особенно высокономерную, кислоты, входящая в состав **Hardener D**, может вступать в реакцию с сеткой. Поэтому при работе с таким материалом необходимо проводить тесты.

ЦВЕТ

Бесцветный

БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Hardener D содержит кислоты, поэтому необходимо носить защитные перчатки и очки.
Избегать брызг.
Пожалуйста, используйте дополнительную информацию, приведенную в Листах безопасности.

ХРАНЕНИЕ

1 год (при температуре 20 - 25°С в закрытой оригинальной упаковке)