

## Magnaprint® Eco Glitter Binder QPUK

## Применение

Эластичная база Magnaprint® Eco Glitter Binder **QPUK** на водной основе, предназначена для печати с глиттерами и смешения металликов.

Глиттеры в базу добавляются до 15% Металлики: серебро до 15%, золото до 25-30%

Температура конечной полимеризации в туннельной сушке 150°C, в течение 3 мин.



## **FABRIC TYPES**



MESH Сетка 15-32Т (зависит от размера частиц глиттера)



**SQUEEGEE** 60 Shore Круглый /Полукруглый



**STENCIL** 



**CURE TEMP** 



**PIGMENT LOADING** 



**ADDITIVES** 



**STORAGE** Хранить в плотно закрытой таре при температуре > 5°C



**CLEAN UP** 

После печати, краска удаляется водой



**HEALTH & SAFETY** 

по запросу



Magna Colours Limited Dodworth Business Park Upper Cliffe Road Dodworth Barnsley

Tel: +44 (0) 1226 731751 Fax: +44 (0) 1226 731752 Email: info@magnacolours.com www.Magnacolours.com

Вся информация представлена добросовестно, но мы не несём ответственности за любые повреждения, потери или нарушения патентных прав в результате использования этой информации.

Magna Colours Limited компания, зарегистрирована в Англии, в Уэльсе под номером 1378495.