

<b>Temperature ( C )</b>	<b>Capacitance ( pF )</b>	<b>Dielectric Constant</b>	<b>Temperature ( C )</b>	<b>Capacitance ( pF )</b>	<b>Dielectric Constant</b>
22.3	403	1346.49	102.2	543	1814.25
27.2	553	1847.67	107.2	564	1884.42
32	542	1810.91	112	594	1984.65
37.1	529	1767.48	117	648	2165.08
42.4	515	1720.7	120.1	708	2365.55
47.2	507	1693.97	122	756	2525.92
52.1	500	1670.58	124	781	2609.45
57	496	1657.22	126	810	2706.35
62	495	1653.88	128.5	859	2870.06
67	492	1643.85	130	820	2739.76
72	486	1623.81	135	666	2225.22
77	489	1633.83	140	602	2011.38
82.1	493	1647.2	145.1	548	1830.96
87.2	501	1673.93	150	508	1697.31
92	513	1714.02	155.1	472	1577.03
97.2	527	1760.8	160	443	1480.14

