

先史時代

オーカー(黄土)を原料とした黄色、赤鉄鉱やアカネ(植物)を原料とした赤、孔雀石や緑青といった鉱物を原料した緑、ラピスラズリやアズライトといった鉱物を原料とした青が使われていた。様々な色を作り出すには混色が必要となり、明度・彩度が落ちることが課題となっていた。

紀元前 2600 年頃

エジプトやメソポタミアでコバルトを含む鉱物がガラスや装飾品の着色に用いられるようになり、後にコバルトブルーと呼ばれるようになる。

紀元前 2000 年頃

白は石灰・石膏を原料になっていたが、純白とはほど遠かった。そんな中、鉛白を原料とする白が開発されて、純白を表現できるようになった。肌を白く見せるための化粧品としても広く使用されるようになった。

古代中国

辰砂と呼ばれる鉱物から鮮やかな赤が得られることが知られるようになり、世界に広がった。その鮮やかな赤色から「龍の血」とも称され、西欧では錬金術に用いられる「賢者の石」の候補にもなった。

古代中南米

コチニールカイガラムシから抽出されるコチニールという赤色の染料が使われるようになる。

古代インド

植物から抽出された天然インディゴが使用されるようになり、藍色が表現できるようになる。

紀元前 1600 年頃

フェニキアにてアッキガイ科の巻貝から鮮やかな紫色が取れることが知られるようになり、ティリアンパープルと呼ばれるようになる。非常に高価な染料であり、紫色は富や権力の象徴とされる色となった。

14 世紀頃

ラピスラズリから純粋な青を抽出する技術が開発され、ウルトラマリンと呼ばれるようになる。鮮やかな青が初めて使われるようになる。代表的なものはフェルメールの「真珠の首飾りの少女」や「牛乳を注ぐ女」

フェルメールが多様したことからフェルメール・ブルーと呼ばれることもある。しかし非常に高価であり、下塗りに安価な青色顔料アズライトが使われることも多かった。

16 世紀頃

大航海時代により中南米産のコチニールやアジア産のインディゴがヨーロッパへ広がる

1704 年

ベルリンにおいて世界初の合成顔料となるプルシアンブルー(紺青)が生成される。日本へも広がり歌川広重の「名所江戸百景」、葛飾北斎の「富嶽三十六景」にも使われた。

1775 年

スウェーデンの科学者シェーレが綺麗な緑色を合成する手段を発明し、シェーレ・グリーンと呼ばれるようになる。さらに改良型のパリ・グリーン(エメラルド・グリーン)はヨーロッパで大流行した。

1802 年

フランスの科学者テナールが酸化コバルトと酸化アルミニウムを結合させて、画材として使える安定した人工顔料の生成に成功する。発明者の名にちなみ、テナールブルーと呼ばれる。

1850 年頃

鮮やかな黄色を発色するカドミウムイエローが人気となる。ゴッホが多用し、後に「ゴッホが愛した黄色」と呼ばれるようになる。

1856 年

イギリスの科学者、ウィリアム・パーキンがコールタールからモーブと呼ばれる紫色の染料を発明する。工業的に生産された世界初の合成染料である。以降色の工業的な合成技術が発展し、様々な色を合成できるようになった。

1859 年

唐紅という明るく鮮やかな赤紫色がイタリア商品化される。この年に起きたマジェンタの戦いでイタリアが勝利したことにちなみ、マゼンタと名付けられた。

1859 年

ビリジアンという緑色の顔料が安価に大量生産できるようになる。パリ・グリーン(エメラルド・グリーン)を置き換える形で普及し、緑色の代名詞となった。

1868 年

合成アリザリンの生成が可能となり、安価に赤色を表現できるようになる。アカネの市場価値が大きく下落した。

1880 年

合成インディゴの生成に成功。ジーンズが安価に製造できるようになる。

20 世紀初頭

ラジウムから放出される放射線を利用した蛍光塗料が使われるようになる。

第二次世界大戦後

石油化学工業が爆発的に伸び、多くの塗料・染料がナフサ由来のものに取って代わられる。