

Material		Hardware			Temperatures		Sheets						Physical Features				
		Enclosure	Drybox	Tvrzená tryska	Tryska	Podložka	Texturovaný	Hladký PEI	Satén	Speciál PA Nylon	PP	HT	Snadno rozpustné	Teplotní odolnost	Rázová houževnatost	Pevnost v tahu	Cena
✓ PLA		ne	-	ne	185-235 °C	50-60 °C	✓	✓	✓	✗	 Nejprve tiskněte s PP	✗	✗				
AmazonBasics PLA		ne	ne	ne	210 °C 1. vrstva: 215°C	60 °C	✓	✓	✓	✗	 Nejprve tiskněte s PP	✗	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform				495 Kč
Das Filament PLA		ne	ne	ne	210 °C 1. vrstva: 215°C	60 °C	✓	✓	✓	✗	 Nejprve tiskněte s PP	✗	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform	54 °C	16 kJ/m ²	55Mpa	603 Kč
EUMAKERS PLA		ne	ne	ne	210 °C 1. vrstva: 215°C	60 °C	✓	✓	✓	✗	 Nejprve tiskněte s PP	✗	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform	54 °C	13 kJ/m ²	41Mpa	863 Kč
Esun PLA		ne	ne	ne	210 °C 1. vrstva: 215°C	60 °C	✓	✓	✓	✗	 Nejprve tiskněte s PP	✗	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform	54 °C	16 kJ/m ²	65Mpa	581 Kč
Fiberlogy Easy PLA		ne	ne	ne	210 °C 1. vrstva: 215°C	60 °C	✓	✓	✓	✗	 Nejprve tiskněte s PP	✗	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform	54 °C	15 kJ/m ²	58Mpa	542 Kč
Filamentum PLA 		ne	ne	ne	210 °C 1. vrstva: 215°C	60 °C	✓	✓	✓	✗	 Nejprve tiskněte s PP	✗	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform	54 °C	15 kJ/m ²	50Mpa	732 Kč
Floreon 3D PLA		ne	ne	ne	210 °C 1. vrstva: 215°C	60 °C	✓	✓	✓	✗	 Nejprve tiskněte s PP	✗	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform				1011 Kč
Hatchbox PLA		ne	ne	ne	210 °C 1. vrstva: 215°C	60 °C	✓	✓	✓	✗	 Nejprve tiskněte s PP	✗	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform	56 °C	15 kJ/m ²	46Mpa	430 Kč
Filament PM PLA		ne	ne	ne	210 °C 1. vrstva: 215°C	60 °C	✓	✓	✓	✗	 Nejprve tiskněte s PP	✗	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform	55 °C	16 kJ/m ²	54Mpa	479 Kč
Prusament PLA 		ne	ne	ne	215 °C	60 °C	✓	✓	✓	✗	 Nejprve tiskněte s PP	✗	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform	55 °C	12 kJ/m ²	57Mpa	599 Kč
Verbatim PLA		ne	ne	ne	210 °C 1. vrstva: 215°C	60 °C	✓	✓	✓	✗	 Nejprve tiskněte s PP	✗	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform	50 °C	16 kJ/m ²	63Mpa	699 Kč
ColorFabb PLA-PHA 		ne	ne	ne	210 °C 1. vrstva: 215°C	60 °C	✓	✓	✓	✗	 Nejprve tiskněte s PP	✗	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform		30 kJ/m ²	61Mpa	1254 Kč
Devil Design PLA		ne	ne	ne	210 °C 1. vrstva: 215°C	60 °C	✓	✓	✓	✗	 Nejprve tiskněte s PP	✗	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform	55 °C	15 kJ/m ²	59Mpa	560 Kč
Overture PLA		ne	ne	ne	210 °C 1. vrstva: 215°C	60 °C	✓	✓	✓	✗	 Nejprve tiskněte s PP	✗	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform	53 °C	21 kJ/m ²	29Mpa	540 Kč
Spectrum PLA		ne	ne	ne	210 °C 1. vrstva: 215°C	60 °C	✓	✓	✓	✗	 Nejprve tiskněte s PP	✗	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform	58 °C	15 kJ/m ²	53Mpa	580 Kč
Extrudr BioFusion		ne	ne	ne	220 °C	60 °C	✓	✓	✓	✗	 Nejprve tiskněte s PP	✗	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform			41Mpa	766 Kč
Extrudr Flax		ne	ne	ne	190 °C	60 °C	✓	✓	✓	✗	 Nejprve tiskněte s PP	✗	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform			43Mpa	1249 Kč
Extrudr GreenTEC		ne	ne	ne	208 °C	60 °C	✓	✓	✓	✗	 Nejprve tiskněte s PP	✗	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform			46Mpa	1249 Kč
Extrudr GreenTEC Pro		ne	ne	ne	215 °C	60 °C	✓	✓	✓	✗	 Nejprve tiskněte s PP	✗	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform	115 °C		58Mpa	1380 Kč
Extrudr PLA NX1		ne	ne	ne	205 °C	60 °C	✓	✓	✓	✗	 Nejprve tiskněte s PP	✗	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform				557 Kč
Extrudr PLA NX2		ne	ne	ne	205 °C	60 °C	✓	✓	✓	✗	 Nejprve tiskněte s PP	✗	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform		no break	47Mpa	580 Kč
Fiberlogy		ne	ne	ne	215 °C	60 °C	✓	✓	✓	✗	 Nejprve tiskněte s PP	✗	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform	50 °C		48Mpa	858 Kč

FiberSatin		ne	ne	ne	213 °C	60 °C	✓	✓	✓	✖	Nejprve tiskněte s PP	✖	Tetrahydrofuran, Chloroform	50 °C		48Mpa	836 Kč
Fiberlogy Fibersilk		ne	ne	ne	230 °C	60 °C	✓	✓	✓	✖	Nejprve tiskněte s PP	✖	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform	50 °C		43Mpa	968 Kč
Fiberlogy FiberWood		ne	ne	ne	185 °C	60 °C	✓	✓	✓	✖	Nejprve tiskněte s PP	✖	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform	55 °C		35Mpa	1352 Kč
Fiberlogy HD PLA		ne	ne	ne	230 °C	60 °C	✓	✓	✓	✖	Nejprve tiskněte s PP	✖	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform	80 °C		50Mpa	944 Kč
Fiberlogy Impact PLA		ne	ne	ne	230 °C	60 °C	✓	✓	✓	✖	Nejprve tiskněte s PP	✖	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform	75 °C		44Mpa	835 Kč
Fiberlogy PLA Mineral		ne	ne	ne	190 °C 1. vrstva: 195°C	60 °C	✓	✓	✓	✖	Nejprve tiskněte s PP	✖	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform	55 °C		45Mpa	1435 Kč
Filamentworld PLA		ne	ne	ne	205 °C 1. vrstva: 215°C	55 °C 1. vrstva: 60°C	✓	✓	✓	✖	Nejprve tiskněte s PP	✖	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform				611 Kč
Filatech FilaPLA		ne	ne	ne	230 °C 1. vrstva: 235°C	55 °C 1. vrstva: 50°C	✓	✓	✓	✖	Nejprve tiskněte s PP	✖	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform				841 Kč
Filatech PLA		ne	ne	ne	210 °C 1. vrstva: 215°C	60 °C	✓	✓	✓	✖	Nejprve tiskněte s PP	✖	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform				647 Kč
Filatech PLA+		ne	ne	ne	210 °C 1. vrstva: 215°C	60 °C	✓	✓	✓	✖	Nejprve tiskněte s PP	✖	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform				
Ultrafuse PLA		ne	ne	ne	210 °C 1. vrstva: 215°C	60 °C	✓	✓	✓	✖	Nejprve tiskněte s PP	✖	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform	65 °C	13 kJ/m ²	35Mpa	980 Kč
Ultrafuse PR01		ne	ne	ne	215 °C	60 °C	✓	✓	✓	✖	Nejprve tiskněte s PP	✖	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform		20 kJ/m ²	48Mpa	1143 Kč
addnorth E-PLA		ne	ne	ne	215 °C	60 °C	✓	✓	✓	✖	Nejprve tiskněte s PP	✖	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform	55 °C			818 Kč
Prusament rPLA Natural Pigments 		ne	ano	ne	205 °C 1. vrstva: 205°C	60 °C 1. vrstva: 60°C	✓	✓	✓	✖	Nejprve tiskněte s PP	✖	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform	61 °C	13 kJ/m ²	52Mpa	859 Kč
▼ PETG 		ne	ne	ne	215-270 °C	70-90 °C	✓	 s tyčinkovým lepidlem	✓	✓ Lze čistit vodou	✓	✖	✖				
E3D Edge		ne	ne	ne	240 °C 1. vrstva: 230°C	90 °C 1. vrstva: 85°C	✓	 s tyčinkovým lepidlem	✓	✓ Lze čistit vodou	✓	✖	Dichlormethan	77 °C	47 kJ/m ²	51Mpa	894 Kč
ColorFabb XT		ne	ne	ne	270 °C 1. vrstva: 260°C	90 °C	✓	 s tyčinkovým lepidlem	✓	✓ Lze čistit vodou	✓	✖	Dichlormethan	75 °C	64 kJ/m ²	48Mpa	1219 Kč
Fiberlogy Easy PET-G		ne	ne	ne	235 °C	80 °C	✓	 s tyčinkovým lepidlem	✓	✓ Lze čistit vodou	✓	✖	Dichlormethan	68 °C	42 kJ/m ²	51Mpa	606 Kč
Filament PM PETG		ne	ne	ne	240 °C 1. vrstva: 230°C	90 °C 1. vrstva: 85°C	✓	 s tyčinkovým lepidlem	✓	✓ Lze čistit vodou	✓	✖	Acetaldehyd, Benzen, Dichlormethan	70 °C	75 kJ/m ²	37Mpa	495 Kč
Prusament PETG 		ne	ne	ne	250 °C 1. vrstva: 240°C	90 °C 1. vrstva: 85°C	✓	 s tyčinkovým lepidlem	✓	✓ Lze čistit vodou	✓	✖	Dichlormethan	68 °C	no break	46Mpa	699 Kč
Taulman T-Glase		ne	ne	ne	240 °C	90 °C	✓	 s tyčinkovým lepidlem	✓	✓ Lze čistit vodou	✓	✖	Tetrahydrofuran, Dichlormethan	78 °C	79 kJ/m ²	46Mpa	908 Kč
Verbatim PETG		ne	ne	ne	240 °C 1. vrstva: 230°C	90 °C 1. vrstva: 85°C	✓	 s tyčinkovým lepidlem	✓	✓ Lze čistit vodou	✓	✖	Dichlormethan	70 °C	34 kJ/m ²	50Mpa	605 Kč
Devil Design PETG		ne	ne	ne	230 °C	90 °C 1. vrstva: 85°C	✓	 s tyčinkovým lepidlem	✓	✓ Lze čistit vodou	✓	✖	Dichlormethan	70 °C	24 kJ/m ²	47Mpa	480 Kč
Fiberlogy PCTG		ne	ne	ne	265 °C	90 °C	✓	 s tyčinkovým lepidlem	✓	✓ Lze čistit vodou	✓	✖	Dichlormethan	76 °C		43Mpa	947 Kč
Extruder PETG		ne	ne	ne	220 °C	70 °C	✓	 s tyčinkovým lepidlem	✓	✓	✓	✖	Dichlormethan			51Mpa	870 Kč

Extrudr PETG	ne	ne	ne	220 °C	70 °C	✓	s tyčinkovým lepidlem	✓	Lze čistit vodou	✓	✗	Dichlormethan	67 °C		31Mpa	570 Kč
Extrudr XPETG Matt	ne	ne	ne	230 °C	70 °C	✓	s tyčinkovým lepidlem	✓	Lze čistit vodou	✓	✗	Dichlormethan	67 °C		53Mpa	736 Kč
Fiberlogy Easy PETG	ne	ne	ne	235 °C	80 °C	✓	s tyčinkovým lepidlem	✓	Lze čistit vodou	✓	✗	Dichlormethan	68 °C		51Mpa	635 Kč
Filamentworld PETG	ne	ne	ne	235 °C 1. vrstva: 240°C	70 °C 1. vrstva: 85°C	✓	s tyčinkovým lepidlem	✓	Lze čistit vodou	✓	✗	Dichlormethan				856 Kč
Filatech PETG	ne	ne	ne	245 °C 1. vrstva: 240°C	80 °C 1. vrstva: 75°C	✓	s tyčinkovým lepidlem	✓	Lze čistit vodou	✓	✗	Dichlormethan				776 Kč
Ultrafuse PET	ne	ne	ne	215 °C 1. vrstva: 220°C	70 °C	✓	s tyčinkovým lepidlem	✓	Lze čistit vodou	✓	✗	Dichlormethan	63 °C	18 kJ/m ²	33Mpa	980 Kč
Ultrafuse rPET	ne	ne	ne	235 °C	75 °C 1. vrstva: 80°C	✓	s tyčinkovým lepidlem	✓	Lze čistit vodou	✓	✗	Dichlormethan	71 °C	56 kJ/m ²	39Mpa	931 Kč
addnorth ESD-PETG	ne	ne	ne	265 °C 1. vrstva: 245°C	80 °C 1. vrstva: 85°C	✓	s tyčinkovým lepidlem	✓	Lze čistit vodou	✓	✗	Dichlormethan				2781 Kč
addnorth PETG	ne	ne	ne	250 °C 1. vrstva: 240°C	80 °C 1. vrstva: 85°C	✓	s tyčinkovým lepidlem	✓	Lze čistit vodou	✓	✗	Dichlormethan	78 °C			949 Kč
Prusament PETG V0 🛒	ne	ne	ne	230 °C 1. vrstva: 230°C	90 °C 1. vrstva: 85°C	✓	s tyčinkovým lepidlem	✓	Lze čistit vodou	✓	✗	Dichlormethan	74 °C	33 kJ/m ²	42Mpa	1399 Kč
▼ PETG HT 🔴	ne	ne	ne	270 °C	110 °C	✓	s tyčinkovým lepidlem	✓	Lze čistit vodou	✓	✗	✗				
ColorFabb HT	ne	ne	ne	270 °C	110 °C 1. vrstva: 105°C	✓	s tyčinkovým lepidlem	✓	Lze čistit vodou	✓	✗	Dichlormethan	100 °C	no break	42Mpa	1680 Kč
▼ ASA 🔴	Doporučeno	ne	ne	220-275 °C	90-110 °C	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✓	✗	✓	✗	✓				
Filamentum ASA	Doporučeno	ne	ne	260 °C 1. vrstva: 100°C	110 °C 1. vrstva: 100°C	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✓	✗	✓	✗	Aceton	93 °C	44 kJ/m ²	34Mpa	802 Kč
Prusament ASA 🛒	Doporučeno	ne	ne	260 °C	110 °C 1. vrstva: 105°C	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✓	✗	✓	✗	Aceton	86 °C	25 kJ/m ²	42Mpa	822 Kč
Extrudr DuraPro ASA	Doporučeno	ne	ne	220 °C	90 °C	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✓	✗	✓	✗	Aceton				850 Kč
Fiberlogy ASA	Doporučeno	ne	ne	260 °C	110 °C 1. vrstva: 105°C	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✓	✗	✓	✗	Aceton	92 °C		45Mpa	1015 Kč
Ultrafuse ASA	Doporučeno	ne	ne	275 °C	105 °C 1. vrstva: 110°C	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✓	✗	✓	✗	Aceton	101 °C	43 kJ/m ²	35Mpa	1265 Kč
▼ ABS 🔴	Doporučeno	ne	ne	230-255 °C	95-110 °C	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✓	✗	✓	✗	✓				
Esun ABS	Doporučeno	ne	ne	255 °C	110 °C 1. vrstva: 100°C	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✓	✗	✓	✗	Aceton				581 Kč
Filamentum ABS	Doporučeno	ne	ne	240 °C	110 °C 1. vrstva: 100°C	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✓	✗	✓	✗	Aceton	81 °C	32 kJ/m ²	39Mpa	628 Kč
Hatchbox ABS	Doporučeno	ne	ne	255 °C	110 °C 1. vrstva: 100°C	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✓	✗	✓	✗	Aceton				430 Kč
Filament PM ABS	Doporučeno	ne	ne	255 °C	110 °C 1. vrstva: 100°C	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✓	✗	✓	✗	Aceton	97 °C	30 kJ/m ²	36Mpa	479 Kč
Verbatim ABS	Doporučeno	ne	ne	255 °C	110 °C 1. vrstva: 100°C	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✓	✗	✓	✗	Aceton		21 kJ/m ²	47Mpa	605 Kč
Fiberlogy Easy ABS	Doporučeno	ne	ne	250 °C	100 °C	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✓	✗	✓	✗	Aceton	90 °C		47Mpa	660 Kč

	Filamentworld ABS		Doporučeno	ne	ne	230 °C 1. vrstva: 240°C	95 °C 1. vrstva: 105°C	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem					Aceton					611 Kč
	Filatech ABS		Doporučeno	ne	ne	255 °C	110 °C 1. vrstva: 100°C	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem					Aceton					647 Kč
	Ultrafuse ABS		Doporučeno	ne	ne	255 °C	100 °C	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem					Aceton	96 °C	36 kJ/m ²	36Mpa		980 Kč
	Ultrafuse ABS fusion+		Doporučeno	ne	ne	250 °C 1. vrstva: 255°C	100 °C 1. vrstva: 105°C	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem					Aceton	91 °C	72 kJ/m ²	30Mpa		1143 Kč
▼	PC (Polycarbonate)		Doporučeno	ne	ne	270-275 °C	100-115 °C	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem										
	Polymaker PC-Max (PolyMax)		Doporučeno	ne	ne	270 °C	115 °C 1. vrstva: 100°C	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem					Chloroform, Dichlormethan	109 °C	74 kJ/m ²	59Mpa		1568 Kč
	Prusament PC Blend		Doporučeno	ne	ne	275 °C	115 °C 1. vrstva: 110°C	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem					Chloroform, Dichlormethan	113 °C	no break	63Mpa		1399 Kč
	Filatech PC		Doporučeno	ne	ne	275 °C	115 °C 1. vrstva: 110°C	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem					Chloroform, Dichlormethan					841 Kč
	Ultrafuse PC-ABS-FR		Doporučeno	ne	ne	275 °C	105 °C 1. vrstva: 110°C	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem					Chloroform, Dichlormethan	86 °C	50 kJ/m ²	50Mpa		1780 Kč
▼	CPE		ne	ano	ne	275 °C	90-110 °C		s tyčinkovým lepidlem										
	Fillamentum CPE		ne	ano	ne	275 °C	90 °C		s tyčinkovým lepidlem					Dichlormethan	75 °C	58 kJ/m ²	42Mpa		1220 Kč
	Fiberlogy CPE HT		ne	ano	ne	275 °C	110 °C 1. vrstva: 105°C		s tyčinkovým lepidlem					Dichlormethan	100 °C		44Mpa		1015 Kč
▼	PVA / BVOH		ne	ano	ne	195-215 °C	60 °C												
	PrimaSelect PVA+		ne	ano	ne	195 °C	60 °C							Voda	41 °C	23 kJ/m ²	78Mpa		2598 Kč
	Verbatim BVOH		ne	ano	ne	210 °C 1. vrstva: 215°C	60 °C							Voda	44 °C	21 kJ/m ²	45Mpa		3980 Kč
▼	HIPS		ne	ne	ne	225-255 °C	100-110 °C												
	Generic HIPS		ne	ne	ne	230 °C	110 °C 1. vrstva: 100°C							D-limonen, Aceton					
	Filatech HIPS		ne	ne	ne	225 °C 1. vrstva: 230°C	110 °C 1. vrstva: 100°C							D-limonen, Aceton					776 Kč
	Ultrafuse HIPS		ne	ne	ne	250 °C 1. vrstva: 255°C	100 °C							D-limonen, Aceton					1265 Kč
▼	PP (Polypropylene)		-	ne	ne	220-245 °C	70-100 °C		s izolepou	-									
	Verbatim PP		ano	ne	ne	220 °C	100 °C		s izolepou						56 °C	no break	14 Mpa		1678 Kč
	Fiberlogy PP		Doporučeno	ne	ne	245 °C	100 °C		s izolepou						80 °C		26 Mpa		1280 Kč
	Ultrafuse PP		Doporučeno	ne	ne	240 °C	70 °C 1. vrstva: 80°C		s izolepou						54 °C	42 kJ/m ²	16 Mpa		1780 Kč
▼	Flex		ne	-	ne	220-260 °C	40-85 °C		s tyčinkovým lepidlem	-	-								
	Filatech FilaFlex40		ne	ano	ne	230 °C	50 °C		s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem				Chloroform, Dichlormethan	50 °C	no break	8 Mpa		1878 Kč

SainSmart TPU	ne	ano	ne	230 °C	50 °C	✓	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✖	✓	✖	Chloroform, Dichlormethan	52 °C	no break	13 Mpa ⓘ	883 Kč
Fillamentum FlexFill 98A	ne	ano	ne	240 °C	50 °C	✓	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✖	✓	✖	Dichlormethan	53 °C	no break	25 Mpa ⓘ	1780 Kč
ColorFabb nGen flex	ne	ano	ne	260 °C	85 °C	✓	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✖	✓	✖	Chloroform, Dichlormethan	64 °C	no break	14 Mpa ⓘ	1608 Kč
Fillamentum Flexfill 92A	ne	ano	ne	240 °C	50 °C	✓	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✖	✓	✖	Dichlormethan		no break		1778 Kč
Amazonbasics TPU	ne	ano	ne	235 °C	50 °C	✓	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✖	✓	✖	Chloroform, Dichlormethan				3480 Kč
Extrudr Flex Hard	ne	ano	ne	240 °C	50 °C	✓	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✖	✓	✖	Chloroform, Dichlormethan		no break		1145 Kč
Extrudr Flex Medium	ne	ano	ne	240 °C	50 °C	✓	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✖	✓	✖	Chloroform, Dichlormethan		no break		1145 Kč
Extrudr Flex Semisoft	ne	ano	ne	240 °C	50 °C	✓	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✖	✓	✖	Chloroform, Dichlormethan		no break		1145 Kč
Fiberlogy FiberFlex 30D	ne	ano	ne	240 °C	60 °C	✓	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✖	✓	✖	Chloroform, Dichlormethan	70 °C			1153 Kč
Fiberlogy FiberFlex 40D	ne	ano	ne	230 °C	60 °C	✓	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✖	✓	✖	Chloroform, Dichlormethan	70 °C			1113 Kč
Fiberlogy MattFlex 40D	ne	ano	ne	230 °C	60 °C	✓	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✖	✓	✖	Chloroform, Dichlormethan	70 °C			1492 Kč
Filatech FilaFlex 30	ne	ano	ne	225 °C 1. vrstva: 230°C	50 °C	✓	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✖	✓	✖	Chloroform, Dichlormethan				1682 Kč
Filatech FilaFlex 55	ne	ano	ne	230 °C 1. vrstva: 235°C	60 °C 1. vrstva: 50°C	✓	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✖	✓	✖	Chloroform, Dichlormethan				1359 Kč
Filatech TPU	ne	ano	ne	235 °C 1. vrstva: 230°C	50 °C	✓	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✖	✓	✖	Chloroform, Dichlormethan				1164 Kč
Ultrafuse TPC-45D	ne	ano	ne	235 °C	60 °C	✓	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✖	✓	✖	Chloroform, Dichlormethan				1764 Kč
Ultrafuse TPU-64D	ne	ano	ne	225 °C 1. vrstva: 230°C	40 °C	✓	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✖	✓	✖	Chloroform, Dichlormethan		no break		1485 Kč
Ultrafuse TPU-85A	ne	ano	ne	220 °C 1. vrstva: 225°C	40 °C	✓	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✖	✓	✖	Chloroform, Dichlormethan		no break		1780 Kč
Ultrafuse TPU-95A	ne	ano	ne	225 °C 1. vrstva: 230°C	40 °C	✓	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✖	✓	✖	Chloroform, Dichlormethan		no break		1780 Kč
Prusament TPU 95A 🛒	ne	ne	ne	235 °C	65 °C	✓	s tyčinkovým lepidlem	✓	✓	✓	✖	Dichlormethan	78.6 °C	no break	42.1 Mpa ⓘ	1798 Kč
▼ nGen ⓘ	ne	ne	ne	240 °C	90 °C	✓	s tyčinkovým lepidlem	✓	✖	✖	✖	✖				
ColorFabb nGen	ne	ne	ne	240 °C	90 °C 1. vrstva: 85°C	✓	s tyčinkovým lepidlem	✓	✖	✖	✖	Dichlormethan	71 °C	no break	50Mpa	1393 Kč
▼ PA (Nylon) ⓘ	Doporučeno	ano	ne	240-285 °C	70-115 °C	s tyčinkovým lepidlem	✖	s tyčinkovým lepidlem	-	✖	✖	✖				
Taulman Bridge	Doporučeno	ano	ne	260 °C	110 °C 1. vrstva: 90°C	s tyčinkovým lepidlem	✖	s tyčinkovým lepidlem	✓ Lze čistit vodou	✖	✖	✖	76 °C	no break	27Mpa	712 Kč
Fillamentum Nylon FX256	Doporučeno	ano	ne	250 °C	90 °C	s tyčinkovým lepidlem	✖	s tyčinkovým lepidlem	✓ Lze čistit vodou	✖	✖	✖	110 °C	no break	45Mpa	1816 Kč

Fiberthree F3 PA Pure Pro		Doporučeno	ano	ne	285 °C	90 °C	 s tyčinkovým lepidlem		 s tyčinkovým lepidlem	 Lze čistit vodou				90 °C	28 kJ/m ²	32Mpa	4551 Kč
Fiberlogy Nylon PA12		Doporučeno	ano	ne	265 °C	110 °C 1. vrstva: 105°C	 s tyčinkovým lepidlem		 s tyčinkovým lepidlem	 Lze čistit vodou				135 °C		45Mpa	1343 Kč
Filatech PA		Doporučeno	ano	ne	275 °C	115 °C 1. vrstva: 110°C	 s tyčinkovým lepidlem		 s tyčinkovým lepidlem								841 Kč
Ultrafuse PA		Doporučeno	ano	ne	240 °C	70 °C 1. vrstva: 80°C	 s tyčinkovým lepidlem		 s tyčinkovým lepidlem					135 °C	23 kJ/m ²	61Mpa	1780 Kč
Composite materials		-	-	ano	225-290 °C	40-120 °C	-	-	-	-	-	-					
ColorFabb XT-CF20		ne	ne	ano	260 °C	90 °C		 s tyčinkovým lepidlem					 Dichlormethan	70 °C	15 kJ/m ²	42Mpa	1732 Kč
Kimya PETG Carbon		ne	ne	ano	240 °C	90 °C 1. vrstva: 85°C		 s tyčinkovým lepidlem		 Lze čistit vodou			 Dichlormethan	73 °C	25 kJ/m ²	51Mpa	3198 Kč
Kimya ABS Carbon		Doporučeno	ne	ano	260 °C	110 °C 1. vrstva: 100°C	 s tyčinkovým lepidlem	 s tyčinkovým lepidlem					Aceton	100 °C	20 kJ/m ²	33Mpa	2998 Kč
Kimya ABS Kevlar		Doporučeno	ne	ano	260 °C	110 °C 1. vrstva: 100°C	 s tyčinkovým lepidlem	 s tyčinkovým lepidlem					Aceton	98 °C	19 kJ/m ²	30Mpa	2998 Kč
Fiberthree F3 PA-CF Pro		Doporučeno	ano	ano	285 °C	90 °C	 s tyčinkovým lepidlem		 s tyčinkovým lepidlem	 Lze čistit vodou				120 °C	47 kJ/m ²	61Mpa	4876 Kč
Fiberthree F3 PA-GF Pro		Doporučeno	ano	ano	285 °C	90 °C	 s tyčinkovým lepidlem		 s tyčinkovým lepidlem	 Lze čistit vodou				90 °C	22 kJ/m ²	43Mpa	4741 Kč
Prusament PC Blend Carbon Fiber		ne	ne	ano	285 °C	115 °C 1. vrstva: 110°C		 s tyčinkovým lepidlem						114 °C	35 kJ/m ²	65Mpa	1874 Kč
Prusament PA11 Carbon Fiber		Doporučeno	ano	ano	285 °C 1. vrstva: 275°C	115 °C 1. vrstva: 90°C	 s tyčinkovým lepidlem		 s tyčinkovým lepidlem	 Lze čistit vodou				192 °C	30 kJ/m ²	42Mpa	2490 Kč
Extrudr GreenTEC Pro Carbon		ne	ne	ano	225 °C	60 °C							Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform	115 °C	no break	65Mpa	1533 Kč
Extrudr XPETG CF		ne	ne	ano	235 °C	70 °C		 s tyčinkovým lepidlem		 Lze čistit vodou			 Dichlormethan	69 °C		59Mpa	1533 Kč
Fiberlogy Nylon PA12+CF15		Doporučeno	ano	ano	265 °C	110 °C 1. vrstva: 105°C	 s tyčinkovým lepidlem		 s tyčinkovým lepidlem	 Lze čistit vodou				170 °C			2500 Kč
Fiberlogy Nylon PA12+GF15		Doporučeno	ano	ano	265 °C	110 °C 1. vrstva: 105°C	 s tyčinkovým lepidlem		 s tyčinkovým lepidlem	 Lze čistit vodou				172 °C			2920 Kč
Filatech Filacarbon		Doporučeno	ne	ano	255 °C	100 °C 1. vrstva: 105°C	 s tyčinkovým lepidlem	 s tyčinkovým lepidlem					Aceton				873 Kč
Ultrafuse Metal		ne	ne	ano	250 °C	100 °C											
Ultrafuse PA6 GF30		Doporučeno	ano	ano	270 °C	100 °C	 s tyčinkovým lepidlem		 s tyčinkovým lepidlem					110 °C	39 kJ/m ²	78Mpa	3181 Kč
Ultrafuse PAHT-CF15		Doporučeno	ano	ano	270 °C	100 °C	 s tyčinkovým lepidlem		 s tyčinkovým lepidlem					145 °C	21 kJ/m ²	103Mpa	2769 Kč
Ultrafuse PET-CF15		ne	ne	ano	270 °C	75 °C		 s tyčinkovým lepidlem					 Dichlormethan	108 °C	28 kJ/m ²	63Mpa	2374 Kč
Ultrafuse PP-GF30		Doporučeno	ano	ano	250 °C 1. vrstva: 260°C	40 °C 1. vrstva: 90°C		 s izolepou						127 °C	23 kJ/m ²	42Mpa	2969 Kč
addnorth Adura X		Doporučeno	ano	ano	270 °C 1. vrstva: 265°C	60 °C	 s tyčinkovým lepidlem		 s tyčinkovým lepidlem	 Lze čistit vodou				145 °C			2773 Kč

				1. vrstva: 250 °C		lepídem	1. vrstva: 250 °C		lepídem	1. vrstva: 250 °C		lepídem	1. vrstva: 250 °C		1. vrstva: 250 °C		1. vrstva: 250 °C	
addnorth Rigid X		ne	ne	ano	260 °C 1. vrstva: 250°C	85 °C 1. vrstva: 90°C	✓	⚠ s tyčinkovým lepídem	✓	✗	✗	✗	Dichlormethan	82 °C			2086 Kč	
Prusament PETG Carbon Fiber	🛒	ne	ne	ano	265 °C 1. vrstva: 260°C	90 °C 1. vrstva: 85°C	✓	⚠ s tyčinkovým lepídem	✓	✓ Lze čistit vodou	✓	✗	✗	96 °C	43 kJ/m ²	52Mpa	1399 Kč	
Prusament PP Carbon Fiber	🛒	ne	ne	ano	270 °C	85 °C	✗	⚠ s izolepou	✗	✗	✓	✗	✗	158 °C	19 kJ/m ²	30Mpa	1799 Kč	
Prusament PP Glass Fiber	🛒	ne	ne	ano	245 °C	95 °C	✗	⚠ s izolepou	✗	✗	✓	✗	✗	138.3 °C	26.9 kJ/m ²	48.8Mpa	2116 Kč	
Prusament PC Space Grade	🛒	ne	ano	ano	290 °C	120 °C	✓	⚠ s tyčinkovým lepídem	✓	✗	✓	✗	✗	137.6 °C	27 kJ/m ²	72Mpa	7047 Kč	
Wood / metal filled	ⓘ	ne	ne	-	190-270 °C	60-100 °C	-	-	✓	-	-	✗	✗					
Smartfil Wood		ne	ne	ne	220 °C	60 °C	✓	✓	✓	✗	✗	✗	Chloroform, Dichlormethan	54 °C	16 kJ/m ²	65Mpa	1253 Kč	
Filamentum Timberfill		ne	ne	ne	190 °C	60 °C	✓	✓	✓	✗	✗	✗	Chloroform, Dichlormethan	50 °C	22 kJ/m ²	23Mpa	1534 Kč	
ColorFabb BronzeFill		ne	ne	ano	210 °C 1. vrstva: 215°C	60 °C	✓	✓	✓	✗	✗	✗	Chloroform, Dichlormethan	47 °C	13 kJ/m ²	19Mpa	1732 Kč	
ColorFabb CopperFill	🛒	ne	ne	ano	210 °C 1. vrstva: 215°C	60 °C	✓	✓	✓	✗	✗	✗	Chloroform, Dichlormethan	45 °C	11 kJ/m ²	25Mpa	1732 Kč	
ColorFabb CorkFill		ne	ne	ne	220 °C	60 °C	✓	✓	✓	✗	✗	✗	Chloroform, Dichlormethan	47 °C	36 kJ/m ²	40Mpa	1650 Kč	
ColorFabb SteelFill		ne	ne	ano	210 °C 1. vrstva: 215°C	60 °C	✓	✓	✓	✗	✗	✗	Chloroform, Dichlormethan	53 °C	13 kJ/m ²	23Mpa	1732 Kč	
ColorFabb WoodFill	🛒	ne	ne	ne	200 °C	60 °C	✓	✓	✓	✗	✗	✗	Chloroform, Dichlormethan	50 °C	19 kJ/m ²	46Mpa	1650 Kč	
Filatech Wood-PLA		ne	ne	ne	210 °C	60 °C	✓	✓	✓	✗	✗	✗	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform				970 Kč	
addnorth Textura		ne	ne	ne	215 °C	65 °C	✓	✓	✓	✗	✗	✗	Toluen, 1,2 Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Chloroform	55 °C			1407 Kč	
Prusament PETG Tungsten 75%	🛒	ne	ne	ano	260 °C 1. vrstva: 260°C	85 °C 1. vrstva: 85°C	✓	⚠ s tyčinkovým lepídem	✓	✗	✓	✗	Dichlormethan	94.2 °C	22 kJ/m ²	39Mpa	5990 Kč	
Prusament Woodfill	🛒	ne	ne	ne	195 °C 1. vrstva: 195°C	60 °C 1. vrstva: 60°C	✗	⚠ s tyčinkovým lepídem	✓	✗	✓	✗	✗	62 °C	21 kJ/m ²	23Mpa	999 Kč	
Prusament PETG Magnetite 40%	🛒	ne	ne	ano	270 °C 1. vrstva: 265°C	100 °C	✓	⚠ s tyčinkovým lepídem	✓	✓ Lze čistit vodou	✓	✗	Dichlormethan	93 °C	60 kJ/m ²	47Mpa	1199 Kč	
PVB	ⓘ	ne	ne	ne	215 °C	75 °C	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓					
Prusament PVB	🛒	ne	ne	ne	215 °C	75 °C	✗	✓	✓	✗	✓	✗		55 °C	55 kJ/m ²	50Mpa	1198 Kč	
PEI	ⓘ	ano Nutné 90-190 °C	ano Nutné	ne	430 °C	150 °C	✓ s MagiGoo HT	✗	✗	✗	✗	✓ s MagiGoo HT	✗					
Prusament PEI 1010	🛒	ano Nutné 90-190 °C	ano Nutné	ne	430 °C	150 °C	✓ s MagiGoo HT	✗	✗	✗	✗	✓ s MagiGoo HT	✗	207 °C	39 kJ/m ²	95Mpa	6998 Kč	