



# 京沪线钢轨廓形检测报告

下行

K305+244

上海欣铁机电科技有限公司

Shanghai XINTIE Mechanical & Electrical Technology

Co., Ltd.

2019年08月

## 京沪线钢轨廓形检测报告

说明：本检测报告中所运用的限值、定义、标准及方法主要是依据《高速铁路无砟轨道线路维修规则》(试行)(铁运[2012]83号)、《高速铁路钢轨打磨管理办法》(铁总运[2014]357号)及《上海铁路局高速铁路钢轨打磨实施细则》(SHG/GW204-2015)等技术规章中的相关内容。

2019年08月29日对京沪线下行K305+244左轨钢轨进行了钢轨廓形检测，本次统计共有钢轨廓形1个。廓形检测统计分析结论如下：

1、钢轨廓形检测，详见以下章节

1) 本次统计的钢轨廓形垂磨(1/2)值为1.53mm；

2) 本次统计的钢轨廓形垂磨(1/3)值为1.80mm；

3) 本次统计的钢轨廓形侧磨值为-0.70mm；

4) 本次统计的钢轨廓形质量指数GQI值为25；

5) 本次统计的钢轨廓形与60轨廓形对比，

最大偏差值为2.10mm；

最小偏差值为-0.05mm；

## 1. 钢轨廓形磨耗分析

根据《高速铁路无砟轨道线路维修规则》中有关钢轨头部磨耗轻伤及重伤标准的要求：

当区间钢轨、导轨的侧磨大于10mm，垂磨大于8mm，总磨耗大于9mm时达到轻伤；当区间钢轨、导轨的侧磨大于12mm，垂磨大于10mm时达到重伤；

其中，总磨耗=垂磨+1/2侧磨。

实测钢轨廓形中，以60轨为目标廓形时，钢轨轨头不存在磨耗超限，具体磨耗值如下表所示：

钢轨轨头磨耗统计表

序号	线名	行别/车站	左/右轨	检测里程	检测时间	垂磨 (1/2) (mm)	垂磨 (1/3) (mm)	侧磨 (mm)	总磨耗 (mm)
1	京沪线	下行	左轨	K305+244	2019-08-29-18-15-09	1.53	1.80	-0.70	1.45

## 2. 钢轨廓形质量对比分析

当实测钢轨廓形越接近于目标廓形，则其 GQI (Grinding Quality Index) 指标评分指数越高，与目标廓形偏差值的绝对值就越小，其轮轨接触状态也越理想。经分析计算钢轨廓形质量 GQI 指数以及实测钢轨廓形与60轨廓形的偏差值可得如下表所示的实测钢轨廓形GQI评分和偏差值。

对比可得，实测钢轨廓形：

钢轨廓形质量指数GQI为25；

最大偏差值(欠打磨)为2.10mm；

最小偏差值(过打磨)为-0.05mm；

实测廓形GQI和偏差值对比表

序号	线名	行别/车站	左/右轨	检测里程	检测时间	GQI	最大偏差值 (mm)	最小偏差值 (mm)
1	京沪线	下行	左轨	K305+244	2019-08-29-18-15-09	25	2.10	-0.05

下图为1号实测钢轨廓形和60轨廓形的对比。由实测钢轨廓形与60轨廓形相比较可得出实测钢轨质量指数GQI评分为25。（下图为示例）



1号钢轨廓形的轨头磨耗对比图

### 3. 廓形质量小结

实测钢轨廓形以60轨廓形为目标廓形时，检测值如下表所示：

实测钢轨廓形和60轨廓形检测值汇总表（单位：mm）

序号	线名	行别/车站	左/右轨	检测里程	检测时间	垂磨(1/2)	垂磨(1/3)	侧磨	总磨耗	最大偏差值	最小偏差值	GQI
1	京沪线	下行	左轨	K305+244	2019-08-29-18-15-09	1.53	1.80	-0.70	1.45	2.10	-0.05	25

下表为《高速铁路钢轨打磨管理办法》中区间钢轨，导轨的钢轨头部磨耗轻伤及重伤标准：

	总磨耗(mm)	垂直磨耗(mm)	侧面磨耗(mm)
轻伤	9	8	10
重伤	/	10	12

注：总磨耗=垂直磨耗+1/2侧面磨耗。


下表为《高速铁路钢轨打磨管理办法》中钢轨打磨轨头廓形验收标准(手工检测)的要求：

设计行车速度(km/h)	轨头横向-25mm~+25mm范围内 (mm)	轨头横向25mm~32mm范围内 (mm)
<200	+0.3 / -0.3	+0.2 / -0.6
≥200	+0.2 / -0.2	+0.2 / -0.6

注：廓形验收范围为钢轨轨头横向-25mm至32mm。表中+、-分别表示所测廓形高于和低于目标廓形的量值，下表同。

## 4. 钢轨廓形打磨量

将实测廓形与60轨廓形对比，统计实测廓形与60轨廓形各个角度的法向差值(各角度处的廓形误差值)。正值代表实测廓形欠打磨(需要打磨的量值，而负值代表实测廓形过打磨(打磨过度的量值)。)



以下图表是京沪线，下行，305+244，左轨实测钢轨廓形和60轨廓型的对比图及差值表。

实测钢轨廓形和60轨廓形对比图



实测钢轨廓形和60轨廓形对比表

角度	-10°	-5°	-2°	-1°	0°	1°	2°
差值 (mm)	0.37	0.06	0.06	0.07	0.04	0.02	0.08

角度	3°	4°	5°	10°	15°	20°	25°
差值 (mm)	0.20	0.24	0.25	0.66	0.93	0.95	1.04
角度	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
差值 (mm)	1.21	1.35	1.46	1.42	1.28	1.11	0.93