

报告编号:2023100085



220020349524



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0698

检 验 报 告

委托单位名称：米希（上海）环境技术有限公司

产品名称型号：米希织物风管材料
MultiXair-N

检 验 类 别：委托检验



应急管理部四川消防研究所 (SCFRI)
国家防火建筑材料质量检验检测中心 (NFTC)

应急管理部四川消防研究所 (SCFRI)
国家防火建筑材料质量检验检测中心 (NFTC)



检 验 报 告

报告编号: 2023100085

共 4 页 第 1 页

产品名称	米希织物风管材料	型号规格	MultiXair-N
委托单位	米希(上海)环境技术有限公司	商 标	MultiXair
生产单位	米希(上海)环境技术有限公司	检验类别	委托检验
送检单位	米希(上海)环境技术有限公司	抽样基数	/
抽样单位	/	抽样日期	/
抽样地点	/	到样日期	2023.02.13
检验地点	本实验室	检验日期	2023.02.15~2023.02.25
样品数量	15 m ²	样品编号	YP23000309
检验依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	燃烧性能A(A2)级适用项目		
检 验 结 论	经检验,该制品所检项目符合燃烧性能A2-s1,d0,t0级的规定要求。 按GB 8624-2012判定,该制品燃烧性能达到不燃A(A2-s1,d0,t0)级。 (以下空白)  签发日期: 2023年02月27日		
备注	该送检产品的产品名称为企业自命名,本报告仅对所承检项目负责。		

批准:

审核:

编制:

检验结果汇总表

共 4 页 第 2 页

序号	检 验 项 目		检 验 方 法	标准要求		检 验 结 果	结论
1	总热值, MJ/kg		GB/T 14402- 2007		≤3.0	1.1	合格
2	单 体 燃 烧 性 能	燃烧增长速率指数, W/s	GB/T 20284- 2006	A2 级	≤120	0	合格
		600s总放热量, MJ			≤7.5	0	
		火焰横向蔓延			未达到试样 长翼边缘	未达到试样 长翼边缘	
		烟气生成速率指数, m ² /s ²			≤30	0	
		600s总烟气生成量, m ²	≤50	9			
		燃烧滴落物/微粒	d0 级	600s内无燃烧 滴落物 / 微粒	600s内无燃烧 滴落物 / 微粒	符合	
		3	烟气毒性等级		GB/T 20285- 2006	t0 级	达到ZA ₁ 级
	以		下		空	白	
备注	/						

应急管理部四川消防研究所 (SCFRI)
国家防火建筑材料质量检验检测中心 (NFTC)
检 验 报 告

报告编号: 2023100085

共 4 页 第 3 页

生产单位	米希(上海)环境技术有限公司		
地 址	上海市奉贤区仁齐路159号1幢2130室		
邮政编码	/		
联系电话	15618095007	传 真	/
一、产品说明 该制品主要成分为玻纤织物硅胶材料。制品厚度为0.3mm。 (以上信息由送检单位提供) 二、GB/T 20284-2006试样安装固定说明 1. 按GB/T 20284-2006第5.2.2.a)条规定,在试样与基材间设置宽度为40mm的空气间隙,基材紧贴背板。 2. 试验用基材为厚12mm、密度900kg/m³的硅酸钙板。 3. 试验用背板为厚12mm、密度900kg/m³的硅酸钙板。 4. 试样受火面为制品表面。 三、样品照片  样品编号 YP23000309 四、检验地点 四川省都江堰市学府路358号。(以下空白)			
备注	本试验结果只与制品试样在特定试验条件下的性能相关,不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。		

应急管理部四川消防研究所 (SCFRI)
国家防火建筑材料质量检验检测中心 (NFTC)

检 验 报 告

报告编号: 2023100085

共 4 页 第 4 页

GB/T 20284-2006试样照片:



试验前的长翼



试验前的短翼



试验后的长翼



试验后的短翼