

Элакор-ПУ Антистатический грунт - двухкомпонентная полиуретановая электропроводящая грунтовка
Код в Прайс-Листе - 3.1.1. (ТУ 20.30.12-016-18891264-2023).

Состав: уретановые форполимеры, отвердитель, функциональные добавки.

Фасовка:	Комп. «А»	+	Комп. «Б»	=	Комплект
	9кг	+	1кг	=	10кг
	18кг	+	2кг	=	20кг

Хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +25°C.
Гарантийный срок хранения в таре производителя – 8мес.

Назначение.

Грунтование поверхности перед нанесением основных (финишных) слоёв токопроводящих антистатических покрытий полов: эпоксидных, полиуретановых, полиуретан-цементных; наливного или окрасочного типа.

Для условий эксплуатации: согласно требованиям к конкретному Антистатическому покрытию (внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе).

Объекты применения.

Помещения с требованиями к антистатическим покрытиям полов **согласно п.п.5.12-5.14 СП 29.13330.2011 Полы.**

- Объекты любых отраслей промышленности.
- Объекты сельскохозяйственного назначения.
- Объекты гражданского, общественного и др. назначения.

2. НАНЕСЕНИЕ

Подготовка поверхности - согласно инструкции на конкретное покрытие.

Условия нанесения.

- Температура Поверхности и температура воздуха: +5°C...+20°C.
- Температура материалов: от +15°C до +20°C.
- Относительная влажность воздуха при нанесении и в течение суток после неё - не более 80%;
- Температура Поверхности выше точки Росы не менее чем на 3°C.
- Во время нанесения температура Поверхности не должна изменяться более чем на 4°C.
- Обеспечить отсутствие сквозняков, выключить кондиционирование, вентиляцию, подогрев полов и т.п.
- Поверхность должна быть чистой, не должна содержать: загрязнения, масло, жир, моющие средства и т.п.

Нанесение.

Подготовка материала.

Компоненты грунта в комплекте - дозированы, дополнительное взвешивание не требуется.
Соотношение компонентов указано на этикетке компонента «А».

Если используется не полный комплект: сначала тщательно перемешать компонент «А», и только после этого отлить нужное количество. Для дозировки компонентов «А» и «Б» обязательно использовать весы.

Компоненты смешивать миксером для красок, частота вращения 400-600об/мин.

- Тщательно перемешать компонент «А» (черный) до однородного состояния, 2-3мин.
- При перемешивании комп. «А», в образующуюся воронку постепенно влить комп. «Б» (примерно в течение 1 мин).
- Тщательно перемешайте по всему объему тары, 3-4мин.

Закрыть тару и дать отстояться в течение 5-10мин, а затем повторно перемешать.

Время работы со смешанным Грунтом после отстаивания – не более 40мин.

Если смешанный Грунт стоял в таре более 10мин, перед применением перемешайте дополнительно, до однородного состояния.

Антистатический Грунт наносится на подготовленные (грунтованные или шпатлеванные) поверхности после наклейки токоотводящей медной ленты.

Способ нанесения: валики (ворс 12-14мм) или кисти, стойкие к воздействию растворителей.

Наносить за 1 слой с расходом 180-200 г/м².

Сушка до нанесения антистатического наливного пола или антистатической эмали - 12-16 час, но не более 48час.

ВАЖНО! При нанесении НЕ соскребайте остатки Грунта со стенок и дна тары.

Очистка инструмента. Не отвержденный Грунт можно удалить при помощи растворителей: ксилол, сольвент, бутилацетат и т.п.
Отвержденный Грунт можно удалить только механическим способом.

Меры безопасности.

В помещениях хранения и применения Грунта запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе. Работы по нанесению грунта следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании Грунта на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом. При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды и обратитесь к врачу.

Не выливать жидкий Грунт в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству.

После полимеризации Грунт утилизируется как твердые бытовые отходы.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**Элакор-ПУ Антистатический грунт
До отверждения.**

Показатель	Значение	Метод испытаний
Внешний вид: Компонент А Компонент Б	Черная вязкая жидкость Прозрачная подвижная жидкость	
Соотношение компонентов А : Б	9:1	
Массовая доля нелетучих компонентов	Не менее 45%	ГОСТ 17537
Плотность при +20°C, г/см³	1,06 ±0,02	
Жизнеспособность смеси А+Б при +20°C	Не менее 30 мин	
Время высыхания до степени 3 при +20°C	не более 6 час	ГОСТ 19007

После отверждения.

Показатель	Значение	Метод испытаний
Внешний вид	Плёнка чёрного цвета	
Объемное удельное электрическое сопротивление (испытательное напряжение – 100В)	100...200 Ом*м	ГОСТ 6433.2
Интервал рабочих температур, °C	от -40°C до +80°C	
Водопоглощение пленки, %	не более 0,2	
Предел прочности пленки при разрыве при +20°C	не менее 6 МПа	ГОСТ 21751
Относительное удлинение пленки при +20°C	не менее 4%	ГОСТ 21751
Прочность пленки при ударе, см	не менее 40	ГОСТ 4765
Эластичность пленки	не более 3 мм	ГОСТ 6806
Адгезионная прочность к подстилающему слою	не менее 4 МПа	ГОСТ 28574

Класс пожарной опасности пропиток и окрасочных покрытий Элакор-ПУ 2К – **КМ2**.

Химическая стойкость.

Отвержденный полиуретановый Грунт АСТ Элакор-ПУ стоек к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации;
- растворы кислот с концентрацией до 10-20%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.