

Элакор-ПУ Антистатический Наливной Пол - [полиуретановый двухкомпонентный материал](#), предназначенный для обустройства антистатических наливных полов (ТУ 20.30.12-016-18891264-2023).
Код в Прайс-Листе – 3.5.

Состав: уретановые форполимеры, отвердитель, функциональные добавки, пигменты.

Фасовка: Компонент «А» - 19,2кг + Компонент «Б» - 4,8кг = **Комплект – 24,0кг.**

Хранить и транспортировать при температуре от +5° до +25°С.

Гарантийный срок хранения в таре производителя – 8 мес.

Преимущества.

- Обеспечение требуемых электрорассеивающих характеристик
- Устойчивость (неизменность) антистатических свойств
- Поверхность покрытия полностью беспыльная и герметичная.
- Искробезопасность.
- Химическая стойкость.

1. ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение.

Устройство антистатических наливных полов с заданным значением электрического сопротивления.

- Электрорассеивающие покрытия, согласно п.5.11. СП 29.13330.2011.Полы. – Антистатический Наливной Пол АСТ-7.
- Токоотводящие покрытия, согласно п.5.12, 5.14. СП 29.13330.2011.Полы. – Антистатический Наливной АСТ-7.

Для поверхностей: бетон, пескобетон (бетонные полы, мозаичный бетон, брекчия, бетонная плитка и т.п.); цементные наливные полы; натуральный и искусственный камень, шифер, кирпич и другие минеральные поверхности.

Область применения.

- Помещения промышленных зданий.
- Помещения с возможностью образования взрывоопасных смесей (газа, пыли, жидкости и т.п.)
- «Чистые» и «особо чистые» помещения
- Помещения жилых и общественных зданий.

Объекты применения Антистатического наливного пола.

- Производства электронной промышленности.
- Компьютерные классы, серверные и т.п.
- Медицинские учреждения – кабинеты диагностики, операционные и т.п.
- Научно-исследовательские и испытательные центры и лаборатории.
- Склады и производственные помещения взрывоопасных и легко воспламеняющихся веществ.

2. НАНЕСЕНИЕ

Требования к Поверхности.

- Марочная прочность бетона – не менее М200.
- Выдержка нового бетона после укладки – не менее 28сут при нормальных условиях твердения.
- На нижнем этаже должна быть выполнена гидроизоляция от грунтовых вод.
- Влажность Поверхности – не более 4 масс. %.
- Ровность Поверхности – отклонение не более 4мм на рейке 2м (если нет других требований по проекту).
- Уклон Поверхности – не более 0,5% (5мм на 1м).
- Поверхность не должна содержать масло, жир, моющие средства, краску, покрытия, битум и т.п.
- Бетонная стяжка должна быть отсечена от вертикальных поверхностей демпфер-прокладкой.

Условия нанесения.

- Поверхность выровнена, поры закрыты; поверхность огрунтована антистатическим грунтом.
- Температура поверхности и воздуха - от + 5 до + 22°С, температура материала - от + 15 до + 20°С.
- Относительная влажность воздуха при укладке и в течение суток после неё - не более 80%;
- Температура Поверхности выше точки Росы не менее чем на 3°С.
- Во время устройства наливного слоя температура Поверхности не должна изменяться более чем на 4°С.
- Швы Поверхности, в которых возможны подвижки, должны быть повторены на поверхности наливного пола.
- Обеспечить отсутствие сквозняков, исключить кондиционирование, вентиляцию, подогрев полов и т.п.

Подготовка поверхности.

Для всех поверхностей: удалить старые покрытия, замасленные участки, загрязнения и т.п

1. Бетонные и пескобетонные полы.

Удалить: цементное молоко (новый бетон), ослабленный верхний слой (старый бетон) - с помощью мозаично-шлифовальной машины или пескоструйной (дробеструйной) очисткой. **Основная цель – открыть поры бетона.**

2. Поверхности камня, кирпича, шифера и т.п. – очистить жесткой пластиковой щеткой.

Нанесение (более подробно см. в инструкциях на конкретное покрытие).

Компоненты Наливного пола в комплекте - дозированы, дополнительное взвешивание не требуется.

Соотношение компонентов указано на этикетке компонента «А».

Если используется не полный комплект, сначала тщательно перемешайте компонент «А», и только после этого отлейте нужное количество. Для дозировки компонентов «А» и «Б» обязательно использовать весы.

Компоненты смешивать миксером для красок, частота вращения 400-600об/мин. Тщательно перемешать компонент «А» (ведро) до однородного состояния, 2-3мин. При перемешивании комп. «А», в образующуюся воронку постепенно влить комп. «Б» (примерно в течение 1 мин.). Тщательно перемешайте по всему объему тары, 3-4мин.

- Следите, чтобы перемешивался весь объем материала, и не было «мертвых зон» у дна и стенок тары.

- После смешивания Наливной пол **СРАЗУ вылить на поверхность и распределить.**

- Категорически запрещается оставлять смешанный материал в таре!

Распределить смешанный Наливной пол по поверхности раклей с зубчатым полотном или зубчатым шпателем.

Прокатать поверхность игольчатым валиком для удаления вовлеченного воздуха.

Время работы со смешанным материалом, вылитым на поверхность – не более 30 минут.

ВАЖНО! Не соскребайте остатки наливного пола со стенок и дна тары.

Очистка инструмента. Не отвержденный Наливной пол можно удалить при помощи растворителей: ксилол, сольвент, бутилацетат и т.п. Отвержденный Наливной пол можно удалить только механическим способом.

Меры безопасности.

В помещениях хранения и применения Наливного пола запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе. Работы по нанесению Наливного пола следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материалов на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании Наливного пола на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом.

При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды и обратитесь к врачу.

Не выливать жидкий Наливной пол в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству.

После полимеризации Наливной пол утилизируются как твердые бытовые отходы.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элакор-ПУ Антистатический Наливной пол АСТ-7

Свойства до отверждения.

Наименование показателя	Значение
Соотношение компонентов А:Б, по массе.	4 : 1
Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток) (ГОСТ 31939-2012), %, не менее	95
Плотность готовой смеси (А+Б), кг/л	1,33
Расход (А+Б) при толщине слоя 1мм, кг	1,4
Температура нанесения полиуретанового наливного пола	+5°C ... +22°C
Жизнеспособность готовой смеси на поверхности, при температуре (20±2)°C мин, не менее	30
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C (ГОСТ 19007), час, не более	10

Свойства после отверждения.

Наименование показателя	Значение
Температура эксплуатации готового покрытия в воздушной среде: Кратковременно, до 30мин:	-60°C ... +80°C до +140°C
Максимальное напряжение при сжатии (ГОСТ 4651-2014, ISO 604:2002), МПа («Прочность при сжатии»)	42
Прочность пленки при разрыве (ГОСТ 14236-81), МПа, не менее	14
Относительное удлинение пленки при разрыве (ГОСТ 14236-81), %	25
Прочность покрытия при ударе по У-2М (ГОСТ 4765), см	100
Эластичность пленки при изгибе (ГОСТ 6806), мм, не более	2
Твердость, Шор D, 28дн, (ГОСТ 24621-91, ISO 868-85), ед.	55-60
Истираемость отвержденной пленки, Табер, абразив SC-10, масса грузов 1000г, 28дн, мг	19
Блеск, угол 60° (ГОСТ 31975, ISO 2813), %	87-90
Условная светостойкость покрытия, начало меления (ГОСТ 21903, метод 2), ч, не менее	100
Электрическое сопротивление между системой заземления и поверхностью покрытия, при толщине антистатического наливного слоя не более 1,5мм, Ом, не более:	10 ⁷

Класс пожарной опасности при устройстве антистатических наливных полов Элакор-ПУ – **КМ2**.

Химическая стойкость.

Отвержденный полиуретановый Антистатический Наливной пол стоек к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации;
- растворы кислот с концентрацией до 10-20%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.