

Элакор-ЭД Анкеровочный состав - [трехкомпонентный эпоксидный подливочный состав](#) для высокоточного монтажа оборудования, подливки под опорные части колонн и установки анкеров (ТУ 20.30.22-015-18891264-2018).

Состав: эпоксидная смола, отвердитель, наполнитель, функциональные добавки.

Фасовка: Комп. «А» 2,6кг + Комп. «Б» 1,2кг + Комп. «В» 23,2 = **Комплект 27,0кг.**

Хранить и транспортировать при температуре от 0° до +25°С.

Гарантийный срок хранения в таре производителя – 12 мес.

Назначение.

- Подливка под опорные плиты колонн, опорные элементы тяжёлых машин и механизмов, опорные части пролётных строений.
- Высокопрочное закрепление анкеров, арматурных выпусков, крепежных элементов, элементов ограждений, закладных деталей и т.п.

Для эксплуатации: внутри помещений, на открытом воздухе.

Важные преимущества.

- Высокая прочность на сжатие и изгиб.
- Минимальная усадка, возможность укладки толщиной от 10 до 150мм.
- Высокая адгезия к основанию.
- Высокая стойкость к статическим и динамическим нагрузкам.
- Трещиностойкость при вибрационных нагрузках.
- Без растворителей - не имеет запаха при нанесении.

1. ПРИМЕНЕНИЕ

Условия нанесения.

- Влажность поверхности (контактирующей с составом) - не более 4мас. %.
- Относительная влажность воздуха - не более 90%.
- Температура поверхности (контактирующей с составом) - не менее чем на 3°С выше точки росы.
- Температура воздуха и поверхности: от +5°С до +25°С.
- Температура материала (состава): от +10°С до +20°С.

Подготовка поверхности.

Очистить поверхности, которые будут контактировать с Анкеровочным составом: удалить загрязнения, замасленные участки; ослабленные и рыхлые слои и т.п.

Подготовка опалубки (если используется).

Опалубка должна быть изготовлена из прочного водонепроницаемого материала, в целях предотвращения вытекания состава, должна быть надежно зафиксирована, чтобы выдержать давление состава после укладки. Со стороны, откуда будет заливаться состав, следует предусмотреть зазор в 150 мм между той стороной, куда он будет заливаться, и основанием станины оборудования. С боковых сторон следует предусмотреть зазор не менее 50 мм между опалубкой и боковыми сторонами станины.

Нанесение.

Подготовка материала к работе.

Компоненты состава в комплекте - дозированы, дополнительное взвешивание не требуется.

Соотношение компонентов указано на этикетке компонента «А».

Если используется не полный комплект, сначала тщательно перемешайте компонент «А», и только после этого отлейте нужное количество. Для дозировки компонентов «А», «Б» и «В» обязательно использовать весы.

Компоненты смешивать миксером для красок, частота вращения 400-600об/мин.

Для смешивания 1 комплекта Состава требуется дополнительная тара объемом 25-30л.

Тщательно перемешать компонент «А» (ведро) до однородного состояния, 2-3мин. При перемешивании комп. «А», в образующуюся воронку постепенно влить комп. «Б» (примерно в течение 1 мин.). Тщательно перемешайте по всему объему тары, 3-4мин.

- Следите, чтобы перемешивался весь объем материала, и не оставалось «мертвых зон» у дна и стенок тары.

- СРАЗУ, при перемешивании, постепенно засыпать компонент «В» (сухая смесь), тщательно перемешать до однородного состояния.

- После смешивания дайте отстояться материалу 1-2мин. для выхода вовлеченного воздуха, затем СРАЗУ залить в опалубку или требуемое для заливки пространство.

Внимание! Для избежания образования воздушных карманов Анкеровочный состав в опалубку должен заливаться непрерывно и **только с одной стороны.**

Важно! Не соскребайте остатки Анкеровочного состава со стенок и дна тары.

Очистка инструмента. Не отвержденный Анкеровочный состав можно удалить при помощи растворителей: ксилол, сольвент, бутилацетат и т.п. Отвержденный Анкеровочный состав можно удалить только механическим способом.

Меры безопасности.

В помещениях хранения и применения Анкеровочного (подливочного) состава запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе. Работы по нанесению состава следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании состава на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом. При попадании в глаза - тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

Не выливать жидкий Подливочный состав в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству. После полимеризации состав утилизируется как твердые бытовые отходы.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элакор-ЭД Анкеровочный состав (подливочная анкеровочная смесь).

Наименование показателя					Значение																				
Соотношение компонентов А+Б+В, по массе, кг Внимание! Соотношение может меняться. Точное соотношение указано на этикетках.					2,6+1,2+23,2																				
Массовая доля нелетучих веществ (ГОСТ 31939-2012), %					100																				
Плотность смеси А+Б+В, кг/л					2,05 ± 0,02																				
Объем комплекта 30кг, л					14,3																				
Жизнеспособность при температуре 20,0±2,0°С мин, не менее					40																				
Адгезия к бетону (при марке бетона М400 и более), 28дн, Мпа, не менее					4,5																				
Адгезия к бетону (при марке бетона М400 и более), 28дн, Мпа, не менее					4,5																				
Максимальное напряжение при сжатии (ГОСТ4651-2014, ISO604:2002), «Прочность при сжатии», МПа					<table><tr><td>t-ра \ выдержка</td><td>24ч</td><td>3сут</td><td>7сут</td><td>28сут</td></tr><tr><td>10°С</td><td></td><td>56</td><td>75</td><td>96</td></tr><tr><td>20°С</td><td>68</td><td>82</td><td>86</td><td>102</td></tr><tr><td>30°С</td><td>82</td><td>90</td><td>96</td><td>106</td></tr></table>	t-ра \ выдержка	24ч	3сут	7сут	28сут	10°С		56	75	96	20°С	68	82	86	102	30°С	82	90	96	106
t-ра \ выдержка	24ч	3сут	7сут	28сут																					
10°С		56	75	96																					
20°С	68	82	86	102																					
30°С	82	90	96	106																					
Усадка, мм/м, не более					0,25																				
Модуль упругости Н/мм²					19600																				
Коэффициент теплового расширения, 1/°С					2,5x10 ⁻⁵																				
Прочность на изгиб, 28сут, МПа					32																				
Твердость, Шор D, 28дн, (ГОСТ 24621-91, ISO 868-85), ед.					85-90																				
Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20.0±2.0) °С, час, не менее					48																				
Стойкость к статическому воздействию ксилола при температуре (20.0±2.0) °С, час, не менее					48																				
Стойкость к статическому воздействию бутилацетата при температуре (20.0±2.0) °С, час, не менее					24																				

Химическая стойкость.

Отвержденный Подливочный состав Элакор-ЭД (анкеровочная смесь) стоек к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации;
- растворы кислот с концентрацией до 10-20%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.