

Элакор-ЭД Грунт 2К/ПР - порозаполняющий эпоксидный грунт двухкомпонентный. Для грунтования практически любых строительных материалов. Содержит растворитель (не более 8%). (ТУ 20.30.22-015-18891264-2018).

Состав: эпоксидная смола, растворитель, наполнитель, отвердитель, функциональные добавки.

Фасовка:	Комп. «А»	+	Комп. «Б»	=	Комплект
	10,0кг	+	2,5кг	=	12,5кг
	20,0кг	+	5,0кг	=	25,0кг

Хранить и транспортировать при температуре от 0° до +25°С.

Гарантийный срок хранения в таре производителя – 12 мес.

При необходимости, можно хранить и транспортировать при отрицательных температурах без ограничений. В этом случае перед применением материал необходимо восстановить (см. доп. инструкцию).

Важные преимущества.

- Эффективно закрывает поры бетона и других пористых поверхностей.
- Проникает в поры и заполняет их в верхнем слое поверхности.

1. ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение.

- Грунтование поверхностей полов, стен, потолков, конструкций, изделий и т.д. при устройстве полимерных покрытий (эпоксидных и полиуретановых).
- Устройство защитной порозаполняющей пропитки поверхностей (самостоятельное покрытие).
- Шпатлевание поверхности (в смеси с песком).

Для поверхностей: бетон, пескобетон, цементные наливные полы и другие минеральные поверхности; пластиковые и деревянные поверхности.

Для эксплуатации: внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе (ограниченно).

Объекты применения.

- Промышленные цеха, склады практически любых отраслей промышленности (разрешен к применению на предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности).
- Паркинги, автостоянки, гаражи, автосервисы, СТО и т.п.
- Торгово-развлекательные комплексы, супермаркеты, магазины, бары, рестораны, клубы.
- Административные и общественные здания, офисы; медицинские учреждения.

2. НАНЕСЕНИЕ

Требования к Поверхности.

- Марочная прочность бетона – не менее М150 (зависит от эксплуатационных нагрузок).
- Выдержка нового бетона после укладки – не менее 28сут при нормальных условиях твердения.
- На нижнем этаже должна быть выполнена гидроизоляция от грунтовых вод.
- Влажность Поверхности – не более 4 масс. %.
- Поверхность не должна содержать масло, жир, моющие средства, краску, покрытия, битум и т.п.

Условия нанесения.

- Температура Поверхности и температура воздуха: +5°С...+25°С. Температура материалов: +15°С до +20°С.
- Относительная влажность воздуха при укладке и в течение суток после неё - не более 80%;
- Температура Поверхности выше точки Росы не менее чем на 3°С.
- Во время устройства наливного слоя температура Поверхности не должна изменяться более чем на 4°С.
- Обеспечить отсутствие сквозняков, выключить кондиционирование, вентиляцию, подогрев полов и т.п.

Нанесение.

Подготовка поверхности - согласно инструкции на конкретное покрытие.

Компоненты Грунта в комплекте - дозированы, дополнительное взвешивание не требуется.

Соотношение компонентов указано на этикетке компонента «А».

Если используется не полный комплект, сначала тщательно перемешайте компонент «А», и только после этого отлейте нужное количество. Для дозировки компонентов «А» и «Б» обязательно использовать весы.

Компоненты смешивать миксером для красок, частота вращения 400-500об/мин. Тщательно перемешать компонент «А» (ведро) до однородного состояния, 2-3мин. При перемешивании комп. «А», в образующуюся воронку постепенно влить комп. «Б» (примерно в течение 1 мин.). Тщательно перемешайте по всему объему тары до полностью однородного состояния, 3-4мин. После смешивания Эпоксидный грунт СРАЗУ ВЫЛИТЬ на поверхность и распределить валиком или шпателем.

Время работы с Грунтом, вылитым на поверхность – не более 20мин.

Способы нанесения: валики, кисти, плоский металлический или резиновый шпатель.

При грунтовании под покрытия наносить до однородного вида мокрого бетона - полное закрытие пор (1-2 слоя).

Послойная сушка 12-24ч., в зависимости от температуры и влажности, но не более 48ч. Расход на слой 100-150г/м².

ВАЖНО! Не соскребайте остатки грунта со стенок и дна тары.

Очистка инструмента. Не отвержденный Грунт можно удалить при помощи растворителей: ксилол, сольвент, бутилацетат и т.п. Отвержденный Грунт можно удалить только механическим способом.

Меры безопасности.

В помещениях хранения и применения Грунта запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе. Работы по нанесению грунта следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании Грунта на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом. При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды и обратитесь к врачу.

Не выливать жидкий Грунт в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству.

После полимеризации Грунт утилизируется как твердые бытовые отходы.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элакор-ЭД Грунт-2К/ПР – эпоксидный порозаполняющий грунт.

До отверждения.

Наименование показателя	Значение
Внешний вид: Компонент А - белая непрозрачная жидкость. Компонент Б - прозрачная жидкость, цвет от желтого до коричневого.	
Соотношение компонентов А:Б, по массе	4:1
Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток) (ГОСТ 31939-2012), %	92
Плотность готовой грунтовки (смесь А+Б) при температуре (20±2)°С, кг/л	1,28±0,02
Жизнеспособность после смешивания компонентов при температуре (20±2)°С мин, не менее	40
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С (ГОСТ 19007), час, не более	8

После отверждения

Адгезия к стеклу (ГОСТ 15140), балл, не более	1
Адгезия к бетону (ГОСТ 28574), испытано до М650 (В50)	отрыв по бетону
Температура эксплуатации, °С: постоянное воздействие кратковременно, до 60мин	-30...+80 до +140
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, час, не менее	48
Стойкость пленки к статическому воздействию ксилола при температуре (20±2)°С, час, не менее	48
Стойкость пленки к статическому воздействию бутилацетата при температуре (20±2)°С, час, не менее	24

Класс пожарной опасности покрытий Элакор-ЭД – КМ2.

Химическая стойкость.

Отвержденный эпоксидный Грунт Элакор-ЭД стоек к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации;
- растворы кислот с концентрацией до 10-20%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.