

Элакор-ЭДВ Эмаль-В – двухкомпонентная водоразбавляемая эпоксидная эмаль (краска) для устройства высокопрочных паропроницаемых атмосферостойких покрытий. (ТУ 20.30.22-017-18891264-2020). Цвет: базовый – серый (RAL7035), колеровка по RAL. Блеск – матовый.

Состав: эпоксидная смола, вода, эмульгаторы, отвердитель, пигменты, наполнители, функциональные добавки.

Назначение: Защита минеральных поверхностей (полы, стены, конструкции, резервуары, изделия и т.п.) от механических, химических и атмосферных воздействий. Окраска поверхностей – придание декоративных свойств.

Для нанесения на минеральные поверхности с повышенной влажностью: бетон, пескобетон, п/ц стяжка; выравнивающие цементные смеси и наливные полы; асфальтобетон; натуральный и искусственный камень; бетонная плитка, шифер, кирпич и т.д.

Для эксплуатации: внутри помещений.

Важные преимущества.

- Возможность нанесения на мокрые поверхности (без луж) и на свежееуложенный бетон.
- Не требует дополнительных материалов для грунтования поверхности (см. ниже).
- Возможность устройства как окрасочных, так и антискользящих и наполненных (песком) покрытий.
- Высокая светостойкость и УФ-стойкость.
- Высокая паропроницаемость.
- Отсутствие запаха при нанесении и эксплуатации, экологичность.

Объекты применения.

- Крытые автостоянки, парковки, гаражи.
- Объекты пищевой, фармацевтической промышленности.
- Производственные и складские помещения.
- Объекты гражданского назначения.

НАНЕСЕНИЕ

Условия нанесения.

- Температура воздуха и поверхности: оптимально: +10°...+23°С; допустимо: +5°...+30°С.
- Температура Эмали: от + 15°С до +20°С.
- Относительная влажность воздуха – не нормируется.
- Влажность поверхности – не нормируется, но наличие луж – не допускается.

Подготовка поверхности.

Для всех поверхностей: удалить, замасленные участки, загрязнения и т.п.

Можно наносить на старые плотно прилегающие полимерные покрытия (предварительно зачистить абразивом), но в этом случае обязательно предварительно проверить адгезию (надёжное прилипание) Эмали к старому покрытию.

1. Бетонные и пескобетонные полы.

Удалить: цементное молоко (новый бетон), ослабленный верхний слой (старый бетон) - с помощью мозаично-шлифовальной машины или пескоструйной (дробеструйной) очисткой. **Основная цель – открыть поры бетона.**

2. Бетонные стены, потолки, конструкции, изделия.

Поверхность зачистить пескоструйной (дробеструйной) обработкой или химической очисткой (Элакор-МБЗ) для удаления цементного молока и ослабленного верхнего слоя.

3. Поверхности камня, кирпича, шифера и т.п. – очистить жесткой пластиковой щеткой.

Нанесение (более подробно см. в инструкциях на конкретное покрытие).

Компоненты Эмали в комплекте - дозированы, дополнительное взвешивание не требуется.

Компоненты смешивать миксером для красок, **частота вращения 700-900об/мин.**

Тщательно перемешать каждый из компонентов «А» и «Б» до однородного состояния. Влить компонент «Б» в тару с компонентом «А»; тщательно перемешать до полностью однородного состояния 3-4мин.

Следить, чтобы перемешивался весь объем! Если требуется – добавить воды, перемешать. Накрыть тару.

ОБЯЗАТЕЛЬНО дать отстояться 30мин, повторно перемешать.

Смешанную Эмаль использовать после отстоя в течение 40-60мин.

Время жизни смешанного состава зависит от температуры материала: выше температура - меньше время жизни.

Способы нанесения: валики («нейлон», ворс 12мм), кисти; безвоздушное или воздушное распыление; для наполненных покрытий - металлические или резиновые шпатели.

Грунтовочный слой: добавить в Эмаль 20-50% воды; чем более плотная поверхность, тем больше воды.

Расход (по неразбавленной Эмали) - 100-200г/м². Сушка слоя при температуре +20°С: 16-20ч, но не более 48ч.

При t-ре более +23°С, перед грунтованием равномерно смочить поверхность водой, не допуская образования луж.

Шпатлевание (если требуется). Добавить в Эмаль наполнитель – мелкий песок, или маршалит (пылевидный кварц), или их смесь. Зашпатлевать неровности «на сдир», затереть для удаления разводов от шпателя.

Окрасочные слои: нанести 1 или 2 слоя с расходом 150-200г/м² за слой. Допускается разбавлять водой до 10%.

Сушка слоя при температуре +20°С: 16-20ч, но не более 48ч.

Выдержка до эксплуатации.

Пешеходная нагрузка – 2сут.; полная механическая нагрузка – 7сут.; полная химическая нагрузка – 14сут.

Очистка инструмента. Не отвержденную Эмаль можно удалить теплой водой. Отвержденную Эмаль можно удалить только механическим способом.

Меры безопасности.

Материал Элакор-ЭДВ Эмаль-В – негорюч, пожаробезопасен, взрывобезопасен.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; рукавицы х/б; защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании Эмали на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом. При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

Не выливать жидкую Эмаль в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству.

После полимеризации Эмаль утилизируется как твердые бытовые отходы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элакор-ЭДВ Эмаль-В - водоразбавляемая эпоксидная эмаль.

До отверждения.

Наименование показателя	Значение	Метод испытаний
Внешний вид: Компонент А Компонент Б	Цветная жидкость Бесцветная прозрачная жидкость	
Соотношение компонентов А:Б, по массе Внимание! Соотношение может меняться. Точное соотношение указано на этикетке компонента «А».	5 : 1	
Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %	56	ГОСТ 31939-2012
Плотность готовой смеси (А+Б), кг/л	1,24±0,01	
Вязкость по ВЗ-4 (А+Б), при +20°С, сек: - сразу после смешивания - после отстаивания в течение 30мин	23 18	
Время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±2)°С, мин, не более	60	ГОСТ 19007
Расход на слой, г/м ²	100-200	

После отверждения.

Наименование показателя	Значение	Метод испытаний
Внешний вид	Матовая пленка заданного цвета	
Прочность покрытия при ударе по У-2М, см, не менее	60	ГОСТ 4765
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	10	ГОСТ 6806
Твердость, Шор D, 28дн, ед.	80-90	ГОСТ 24621-91, ISO 868-85
Истираемость пленки по Таберу, абразив SC-10, масса грузов 1,0кг, 28дн, мг	22	ISO 3537 (DIN 52347, ASTM D1044)
Адгезия к стеклу, балл, не более	1	ГОСТ 15140

Химическая стойкость.

Отвержденная эпоксидная Эмаль Элакор-ЭД стойка к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации;
- растворы кислот с концентрацией до 10%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.

Фасовка, условия и срок хранения.

Компонент «А»	+ Компонент «Б»	= Комплект
п/п ведро 15кг	+ п/п ведро 3кг	= 18кг
п/п ведро 10кг	+ п/п ведро 2кг	= 12кг (под заказ)

Образец-пробник: 1+0,2 = **1,2кг**

Гарантийный срок хранения в таре производителя – 12 мес.

Хранить и транспортировать при температуре от +5° до +30°С.