

Элакор-ЭДВ Грунт-В – двухкомпонентный эпоксидный водоразбавляемый паропроницаемый грунт.
(ТУ 20.30.22-017-18891264-2020).

Состав: эпоксидная смола, вода, эмульгаторы, отвердитель, функциональные добавки.

Назначение.

- Грунтование и защита минеральных поверхностей: полы, стены, конструкции, резервуары, изделия и т.п. – от механических, химических и атмосферных воздействий.
- Грунтование для дальнейшего нанесения полимерных покрытий.
- Влагоудерживающая пропитка для свежееуложенного бетона и топпинга (силер).
- Самостоятельное защитное покрытие (пропитка).

Для нанесения на минеральные поверхности с повышенной влажностью: бетон, пескобетон, п/ц стяжка; выравнивающие цементные смеси и наливные полы; асфальтобетон; натуральный и искусственный камень; бетонная плитка, шифер, кирпич и т.д.

Для эксплуатации: внутри помещений.

Важные преимущества.

- Возможность применения как самостоятельного паропроницаемого покрытия.
- Возможность нанесения на мокрые поверхности (без луж) и на свежееуложенный бетон.
- НЕ требует гидроизоляции бетонных (и других) поверхностей снизу, но подпор воды не допускается.
- Высокая светостойкость и УФ-стойкость.
- Высокая паропроницаемость.
- Отсутствие запаха при нанесении и эксплуатации, экологичность.

Объекты применения.

- Крытые автостоянки, парковки, гаражи.
- Объекты пищевой, фармацевтической промышленности.
- Производственные и складские помещения.
- Объекты гражданского назначения.

НАНЕСЕНИЕ

Условия нанесения.

- Температура воздуха и поверхности: оптимально: +10°...+23°С; допустимо: +5°...+30°С.
- Температура материала: от + 15°С до +20°С.
- Относительная влажность воздуха – не нормируется.
- Влажность поверхности – не нормируется, но наличие луж – не допускается.

Подготовка поверхности.

Для всех поверхностей: удалить замасленные участки, загрязнения и т.п.

Можно наносить на старые плотно прилегающие полимерные покрытия (предварительно зачистить абразивом), но в этом случае обязательно предварительно проверить адгезию (надёжное прилипание) к старому покрытию.

1. Бетонные и пескобетонные полы.

Удалить: цементное молоко (новый бетон), ослабленный верхний слой (старый бетон) - с помощью мозаично-шлифовальной машины или пескоструйной (дробеструйной) очисткой. **Основная цель – открыть поры бетона.**

2. Бетонные стены, потолки, конструкции, изделия.

Поверхность зачистить пескоструйной (дробеструйной) обработкой или химической очисткой (Элакор-МБЗ) для удаления цементного молока и ослабленного верхнего слоя.

3. Поверхности камня, кирпича, шифера и т.п. – очистить жесткой пластиковой щеткой.

Нанесение.

Компоненты Грунта в комплекте - дозированы, дополнительное взвешивание не требуется.

Если используете не полный комплект – компоненты дозировать на весах. Комп. «А» перед отбором перемешать.

Компоненты смешивать миксером для красок, **частота вращения 700-900 об/мин.**

Компонент «А» тщательно перемешать до полностью однородного состояния, добавить компонент «Б»; тщательно перемешать до полностью однородного состояния 2-3мин. Следить, чтобы перемешивался весь объем!

Накрыть тару, дать отстояться 30мин, повторно перемешать.

Смешанный Грунт использовать после отстоя в течение 40-60мин.

Время жизни смешанного состава зависит от температуры материала: выше температура - меньше время жизни.

Способы нанесения: валики, кисти; безвоздушное или воздушное распыление.

Расход Грунт-В (зависит от пористости поверхности):

- **Грунтование:** наносится за 1-2 слоя, расход 100-200г/м² на слой, валик «нейлон», ворс 12мм.
- **Пропитка:** наносится за 2-3 слоя, расход 100-200г/м² на слой, валик «нейлон», ворс 12мм.

ВАЖНО! При t-ре поверхности более +23°С, перед нанесением 1-го слоя грунта необходимо смочить поверхность водой, равномерно, не допуская образования луж.

Послойная сушка при температуре +20°С – 16-20ч, но не более 48ч.

Выдержка до эксплуатации.

Пешеходная нагрузка – 2сут.; полная механическая нагрузка – 7сут.; полная химическая нагрузка – 14сут.

Очистка инструмента. Не отвержденный Грунт-В можно удалять водой. Отвержденный Грунт-В можно удалить только механическим способом.

Меры безопасности.

Материал Элакор-ЭДВ Грунт-В – негорюч, пожаробезопасен, взрывобезопасен.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы, рукавицы х/б и п/э, защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом. При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

Не выливать жидкий материал в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству.

После полимеризации Грунт-В утилизируется как твердые бытовые отходы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элакор-ЭДВ Грунт-В – водоразбавляемый эпоксидный состав.

До отверждения.

Наименование показателя	Значение	Метод испытаний
Внешний вид: Компонент А Компонент Б	Прозрачная желтоватая жидкость Бесцветная прозрачная жидкость	
Соотношение компонентов А:Б, по массе Внимание! Соотношение может меняться. Точное соотношение указано на этикетке компонента «А».	7 : 1	
Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %	не менее 23	ГОСТ 31939-2012
Вязкость по ВЗ-4 (А+Б), при +20°С, сек	12	
Плотность готовой смеси (А+Б), кг/л	1,03±0,01	
Время высыхания на поверхности до степени 3 при температуре (20,0±2)°С, час, не более	4	ГОСТ 19007

После отверждения.

Наименование показателя	Значение	Метод испытаний
Внешний вид	Прозрачная пленка	
Адгезионная прочность к портландцементному бетону, при прочности бетона М750 (В55)	6,4 МПа отрыв по бетону	ГОСТ 22690-88
Водопоглощение пленки, %	не более 0,5	
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	10	ГОСТ 6806
Твердость, Шор D, 28дн, ед.	80-90	ГОСТ 24621-91, ISO 868-85
Истираемость пленки по Таберу, абразив SC-10, масса грузов 1,0кг, 28дн, мг	22	ISO 3537 (DIN 52347, ASTM D1044)

Химическая стойкость.

Отвержденный эпоксидный Грунт-В Элакор-ЭДВ стоек к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации;
- растворы кислот с концентрацией до 10%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.

Фасовка, условия и срок хранения.

Компонент «А» + Компонент «Б» = Комплект
 п/п ведро 16,1кг + п/п ведро 2,3кг = 18,4кг
 п/п ведро 8,4кг + п/п ведро 1,2кг = 9,6кг (под заказ)
 Образец-пробник: 0,7+0,1 = 0,8кг

Гарантийный срок хранения в таре производителя – 12 мес.

Хранить и транспортировать при температуре от +5° до +30°С.