

Элакор-ЭДВ Лак-В Матовый – эпоксидный матовый лак водоразбавляемый паропроницаемый.
(ТУ 20.30.22-017-18891264-2020).

Состав: эпоксидная смола, вода, эмульгаторы, отвердитель, функциональные добавки.

Назначение.

Применяется как финишный лаковый слой для покрытий полов, стен, конструкций, изделий и т.п.

Для нанесения на поверхности:

- Полиуретановые, эпоксидные, водно-эпоксидные: наливные полы, окрасочные покрытия, защитные пропитки – для изменения блеска покрытий и/или запечатки декоративных элементов (чипсы, флоки, блёстки и т.п.).
- Бетонные и другие минеральные поверхности с повышенной влажностью (кирпич, асбоцемент и т.д.).

Внимание! НЕ допускается нанесение Лака-В на покрытия «Элакор-ПУ Люкс».

Для эксплуатации: внутри помещений.

Важные преимущества.

- Возможность нанесения на паропроницаемые покрытия, выполненные по влажным поверхностям и свежееуложенному бетону.
- НЕ требует гидроизоляции бетонных (и других) поверхностей от подсоса воды снизу (подпор НЕ допускается).
- Хорошая светостойкость и УФ-стойкость.
- Высокая паропроницаемость.
- Отсутствие запаха при нанесении и эксплуатации, экологичность.
- Экономичность – для изменения блеска достаточно нанести 1 слой (ок. 80г/м²).

Объекты применения.

- Крытые автостоянки, парковки, гаражи.
- Объекты пищевой, фармацевтической промышленности.
- Производственные и складские помещения.
- Объекты гражданского назначения.
- Декоративные конструкции и изделия.

НАНЕСЕНИЕ

Условия нанесения.

- Температура воздуха и поверхности: оптимально: +10°...+23°С; допустимо: +5°...+30°С.
- Температура материала: от + 15°С до +20°С.
- Относительная влажность воздуха – не нормируется.
- Влажность поверхности – не нормируется. НЕ допускаются лужи и явно мокрые участки.

Требования к поверхности.

Поверхность должна быть чистой, не содержать масляных и других типов загрязнений.

Поверхность должна быть тщательно обеспылена.

Нанесение.

Компоненты Лака в комплекте - дозированы, дополнительное взвешивание не требуется.

Если используете не полный комплект – компоненты дозировать на весах. Комп. «А» перед отбором перемешать.

Компоненты смешивать миксером для красок, **частота вращения 700-900 об/мин.**

Компонент «А» тщательно перемешать до полностью однородного состояния, добавить компонент «Б»;

тщательно перемешать до полностью однородного состояния 2-3мин. Следить, чтобы перемешивался весь объем!

Накрыть тару, дать отстояться 30мин, повторно перемешать.

Смешанный Лак использовать после отстоя в течение 40-60мин.

Время жизни смешанного состава зависит от температуры материала: выше температура - меньше время жизни.

Способы нанесения: валики, кисти.

- Для изменения блеска поверхности наносить за 1 слой, расход 70-90г/м², валик «велюр», ворс 4мм.
- Для запечатки декоративных элементов - за 1 слой, расход 150-200г/м², валик «нейлон», ворс 12мм.

Допускается нанести 2-й слой; сушка после 1-го слоя - не менее 18 часов!

Выдержка до эксплуатации.

Пешеходная нагрузка – 2сут.; полная механическая нагрузка – 7сут.; полная химическая нагрузка – 14сут.

Очистка инструмента. Не отвержденный Лак-В можно удалить водой. Отвержденный Лак-В можно удалить только механическим способом.

Меры безопасности.

Материал Элакор-ЭДВ Лак-В – негорюч, пожаробезопасен, взрывобезопасен.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы, рукавицы х/б и п/э, защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом. При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

Не выливать жидкий материал в воду или на почву; утилизировать согласно местному законодательству. После полимеризации Лак-В утилизируется как твердые бытовые отходы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элакор-ЭДВ Лак-В Матовый – водоразбавляемый эпоксидный состав.

До отверждения.

Наименование показателя	Значение	Метод испытаний
Внешний вид: Компонент А Компонент Б	Эмульсия бело-молочного цвета Прозрачная жидкость	
Соотношение компонентов А:Б, по массе Внимание! Соотношение может меняться. Точное соотношение указано на этикетке компонента «А».	3,5 : 1	
Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %	не менее 44	ГОСТ 31939-2012
Плотность готовой смеси (А+Б), кг/л	1,05±0,01	
Вязкость по ВЗ-4 (А+Б), при +20°С, сек: - сразу после смешивания - после отстаивания в течение 30мин	41 27	
Время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±2)°С, мин, не более	60	ГОСТ 19007

После отверждения.

Наименование показателя	Значение	Метод испытаний
Внешний вид	Прозрачная матовая/полуматовая пленка	
Водопоглощение пленки, %	не более 0,5	
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	10	ГОСТ 6806
Твердость, Шор D, 28дн, ед.	80-90	ГОСТ 24621-91, ISO 868-85
Истираемость пленки Лака по Таберу, абразив SC-10, масса грузов 1,0кг, 28дн, мг	22	ISO 3537 (DIN 52347, ASTM D1044)
Светостойкость, значение по шкале / оценка	5 / хорошая	ISO 9370-2017

Химическая стойкость.

Отвержденный эпоксидный Лак-В Матовый Элакор-ЭДВ стоек к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации;
- растворы кислот с концентрацией до 10%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.

Фасовка, условия и срок хранения.

Компонент «А» + Компонент «Б» = Комплект
п/п ведро 14кг + п/п ведро 4кг = 18кг
п/п ведро 7кг + п/п ведро 2кг = 9кг (под заказ)

Образец-пробник: 0,7+0,2 = 0,9кг

Гарантийный срок хранения в таре производителя – 12 мес.
Хранить и транспортировать при температуре от +5° до +30°С.