

Элакор-МБ2 Акриловая краска – однокомпонентная паропроницаемая водно-дисперсионная краска. Самогрунтующаяся. Не содержит растворителей. Поставляется в виде концентрата (разводится водой).

Назначение.

Устройство **паропроницаемых** защитно-декоративных покрытий:

- стен, потолков, конструкций, изделий и т.п;
- полов в помещениях для эксплуатации при слабых механических воздействиях (СП 29.13330.2011).

Для поверхностей: бетон, пескобетон, цементные наливные полы, мозаичный бетон, бетонная плитка и т.п.; натуральный и искусственный камень, шифер, кирпич и другие минеральные поверхности.

Важные преимущества.

- Готовое покрытие имеет высокую атмосферостойкость, светостойкость, УФ-стойкость.
- Поверхность остается паропроницаемой.
- Относительная влажность воздуха (ОВВ) при эксплуатации: постоянно – до 96%; периодически (до 12час) – 100%.
- Краску можно наносить, как по новым (3 суток после укладки), так и по старым бетонным поверхностям.

1. ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Для эксплуатации: внутри помещений, на открытом воздухе.

Объекты применения.

- Склады, хранилища, ангары, технические помещения и т.п.
- Производственные цеха практически любых отраслей промышленности.
- Объекты С/Х назначения: птицефермы, инкубаторы, коровники, свинарники и т.п.

2. НАНЕСЕНИЕ

Условия нанесения.

- влажность основания должна быть не более 7мас.%;
- температура воздуха и основания не менее +5°C.

Способы нанесения:

- Валики, кисти.
- Безвоздушное распыление. Диаметр сопла: 0,011"; давление: не менее 120 бар (перед соплом).
- Воздушное распыление.

Подготовка поверхности.

Поверхность очистить от старой краски, жировых пятен, грязи и т.п. Рыхлые участки поверхности удалить жесткими металлическими или пластиковыми щетками. Обеспылить поверхность.

Основная задача: открыть поры бетона, обеспечить максимальное впитывание состава.

Приготовление материалов.

Внимание! Если Вы используете не полную упаковку, сначала перемешайте материал, и только потом отлейте нужное количество.

Перемешивать миксером для красок (400-600об/мин) с ленточной мешалкой, до однородного состояния (2-3мин). При перемешивании следить, чтобы перемешивался весь объем, и не было «мертвых зон» у стенок и дна тары.

- **Грунтовка:** добавить в «Элакор-МБ2 Краску» 30-50% воды, перемешать.

- **Эмаль:** добавить в «Элакор-МБ2 Краску» 10-30% воды, перемешать.

Количество воды регулируйте в указанных пределах: чтобы материал был удобен для нанесения, но не терял укрывистость.

Грунтование.

- Для горизонтальных поверхностей (полов): нанести Элакор-МБ2 Акриловый лак (см. инструкцию Лака).
- Для вертикальных поверхностей, потолков: нанести приготовленную **Грунтовку** за 1слой.

Нанесение.

- Для горизонтальных поверхностей (полов): нанести 2 слоя приготовленной **Эмали**; расход на слой - 150-180г/м2.
- Для вертикальных поверхностей, потолков: нанести 1 слой приготовленной **Эмали**; расход на слой - 130-150г/м2.

Послойная сушка - 4-8ч, но не более 48ч.

Класс пожарной опасности покрытия на основе Краски Элакор-МБ2 – **КМ1**.

Фасовка, условия и срок хранения.

Пластиковые канистры - 10, 40кг. Хранить и транспортировать при температуре от +0°C до +30°C.

Гарантийный срок хранения в таре производителя – 12мес.