

Элакор-ПУ Грунт Эко - [влагоотверждаемый однокомпонентный полиуретановый грунт](#) для прямого контакта с пищевыми продуктами и питьевой водой (ТУ 20.30.12-017-18891264-2023).

Состав: уретановые форполимеры, органические растворители, функциональные добавки.

Фасовка: Метал. ведра - 10, 20 кг. **Образец-пробник:** 1кг.

Хранить и транспортировать при температуре от -40°C до +25°C.

Гарантийный срок хранения в таре производителя – 8 мес.

Преимущества.

- Температура нанесения: от минус 30°C до + 25°C.
- Обладает высокой текучестью, эффективно проникает в поры бетона, обеспечивает высокую адгезию покрытия.
- Однокомпонентный материал - простая технология нанесения.
- Короткая послойная сушка (3-4ч) – короткие сроки работ.

1. ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение.

- Грунтование поверхностей полов, стен, потолков, конструкций для нанесения любых полиуретановых покрытий.
- Самостоятельное экономичное и эффективное покрытие (защитная пропитка).

Для поверхностей.

- Минеральные поверхности: бетон, пескобетон, мозаичный бетон, брекчия, бетонная плитка и т.п.; цементные наливные полы; натуральный и искусственный камень, шифер, кирпич и т.д.
- Деревянные поверхности: дерево-массив, фанера, ЦСП, ДСП и т.п.

Для эксплуатации: внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе (ограниченно).

Объекты применения пищевых покрытий.

- Резервуары питьевой воды.
- Резервуары хранения сухих пищевых продуктов (зерно, мука, сахар, соя и пр.).
- Солодовни, емкости для силоса и т.п.
- Плавательные бассейны, декоративные водоемы и т.п.

2. НАНЕСЕНИЕ

Условия нанесения.

- Влажность поверхности не более 4мас.%. Относительная влажность воздуха - не более 80%.
- На нижних этажах обязательна гидроизоляция бетона (бетонной плиты) от подпора (подсоса) воды снизу.
- Температура поверхности не менее чем на 3°C выше точки росы.
- Температура воздуха и поверхности: от минус 30°C до +25°C; температура Грунта: от +10°C до +20°C.

Подготовка поверхности.

Для всех поверхностей: удалить старые покрытия, замасленные участки, загрязнения и т.п

1. Бетонные и пескобетонные полы.

Удалить: цементное молоко (новый бетон), ослабленный верхний слой (старый бетон) - с помощью мозаично-шлифовальной машины или пескоструйной (дробеструйной) очисткой. **Основная цель – открыть поры бетона.**

2. Бетонные стены, потолки, конструкции, изделия.

Поверхность зачистить пескоструйной (дробеструйной) обработкой или химической очисткой (Элакор-МБЗ) для удаления цементного молока и ослабленного верхнего слоя.

3. Поверхности камня, кирпича, шифера и т.п. – очистить жесткой пластиковой щеткой.

Нанесение *(более подробно см. в инструкциях на конкретное покрытие).*

Элакор-ПУ Грунт Эко готов к применению (не требует перемешивания).

Непосредственно перед нанесением первого слоя грунта поверхность обеспылить промышленным пылесосом.

Способы нанесения: валики, кисти (стойкие к растворителям); безвоздушное распыление

После отбора материала плотно закрывайте тару. Не допускайте попадания воды в материал!

При грунтовании под покрытия наносить до однородного вида мокрого бетона - полное закрытие пор (1-2 слоя).

При устройстве пропитки (самостоятельное покрытие) - до появления однородного блеска поверхности (2-3 слоя).

Послойная сушка 3-8ч., в зависимости от температуры и влажности. Расход на слой 100-300г/м².

Очистка инструмента. Не отвержденный Грунт можно удалить при помощи растворителей: ксилол, сольвент, бутилацетат и т.п. Отвержденный Грунт можно удалить только механическим способом.

Меры безопасности.

В помещениях хранения и применения Грунта запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе. Работы по нанесению грунта следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании Грунта на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом. При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды и обратитесь к врачу.

Не выливать жидкий Грунт в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству.

После полимеризации Грунт утилизируется как твердые бытовые отходы.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**Элакор-ПУ Грунт Эко – полиуретановый грунт.****Свойства до отверждения.**

Показатель	Значение	Метод испытаний
Внешний вид	Прозрачная жидкость янтарного цвета	
Вязкость по ВЗ-4 при +20°C, не более	21сек	ГОСТ 8420
Массовая доля нелетучих (сухой остаток), не менее	45	ГОСТ 31939-2012
Плотность при +20°C, кг/л	0,98	
Время высыхания до степени 3 при +20°C	не более 6 час	ГОСТ 19007

Свойства после отверждения.

Показатель	Значение	Метод испытаний
Внешний вид	Прозрачная пленка янтарного цвета	
Интервал рабочих температур в воздушной среде, °C	от -60°C до +120°C (до 30мин – до +180°C)	
Водопоглощение пленки, %	не более 0,1	
Предел прочности пленки при разрыве при +20°C	не менее 65МПа	ГОСТ 21751
Относительное удлинение пленки при +20°C	не менее 12%	ГОСТ 21751
Прочность пленки при ударе, см	не менее 100	ГОСТ 4765
Твердость пленки грунта по МЭ-3 / по ТМЛ (метод А)	не менее 0,6/0,4 усл.ед.	ГОСТ 5233 (ISO 1522)
Твердость пленки грунта по Шору, тип D, на 28 сутки	70-72	ГОСТ 24621 (ISO 868)
Эластичность пленки	не более 1мм	ГОСТ 6806
Блеск пленки грунта под углом 60°	82-87%	ГОСТ 31975 (ISO 2813)
Адгезионная прочность к портландцементному бетону, при прочности бетона М750 (В55)	6,2МПа отрыв по бетону	ГОСТ 28574
Адгезионная прочность к магнезиальному бетону, Мпа	3,68 (отрыв по бетону)	ГОСТ 28574
Прочность пленки грунта к истиранию	37 кг/мкм 1,5 г/м² (0,00015 г/см²)	ГОСТ 20811, метод А ГОСТ 20811, метод Б
Истираемость пленки грунта, Табер, CS-10, масса грузов 1кг, 28дн	5,5мг	ISO 3537 (DIN 52347, ASTM D1044)

Класс пожарной опасности пропиток и окрасочных покрытий Элакор-ПУ – **КМ1**.

Химическая стойкость.

Отвержденный полиуретановый Грунт Элакор-ПУ стоек к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации;
- растворы кислот с концентрацией до 10-20%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.