

**Элакор-ПУ Эмаль-60 Глянцевая** - [влагоотверждаемая однокомпонентная полиуретановая краска](#)  
(ТУ 20.30.12-017-18891264-2023).

Базовый цвет – серый (RAL7035 или 7040). Колеруется по таблице RAL.

**Состав:** уретановые форполимеры, органические растворители, функциональные добавки.

**Фасовка:** Метал. ведра - 10, 20кг.

**Гарантийный срок хранения в таре производителя** – 6мес.

Хранить и транспортировать при температуре от -40°C до +25°C.

### Преимущества.

- Может наноситься при температуре от минус 30°C.
- Можно упрочнять бетонные основания марок М100 и менее
- Покрытие имеет высочайшую износостойкость, высокую прочность к изгибающим и вибрационным нагрузкам.
- Однокомпонентный материал - простая технология нанесения.
- Короткая послойная сушка (3-6ч) – короткие сроки работ.
- После нанесения: через 1 сут - можно ходить, через 3 сут - полная механическая нагрузка.

## 1. ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

### Назначение.

Защита бетонных и деревянных поверхностей (полы, стены, конструкции) от механических и химических воздействий.

- Устройство цветных окрасочных покрытий – полиуретановых полов.
- Устройство кварцнаполненных покрытий, антискользящих покрытий.
- Устройство декоративных полиуретановых полов с чипсами, флоками, блестками.

**Для нанесения на поверхности,** загрунтованные или шпатлеванные полиуретановыми и эпоксидными материалами.

**Для эксплуатации:** внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе (ограниченно).

### Объекты применения.

- Склады (в т.ч. агрессивных веществ), ангары, холодильники, морозильники.
- Производственные цеха практически любых отраслей промышленности.
- Объекты Топливо-энергетического комплекса, объекты Росатома.
- Гаражи, паркинги, автомойки, автосервисы, ремонтные мастерские, СТО.
- Торговые, выставочные, спортивные залы; жилые, общественные, административные здания.
- Объекты С/Х назначения: птицефермы, инкубаторы, коровники, свинарники и т.п.
- Резервуары, технические бассейны, отстойники, очистные сооружения.

**Элакор-ПУ Эмаль-60 разрешена к применению (дополнительно сертифицирована).**

- В жилищном строительстве, в детских и лечебно-профилактических учреждениях.
- На предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности; на объектах сельского хозяйства.
- На предприятиях Росатома (соответствие ГОСТ Р 51102-97 – дезактивируемость и радиостойкость).

## 2. НАНЕСЕНИЕ

### Требования к Поверхности.

- Марочная прочность бетона – не менее М100.
- Выдержка нового бетона после укладки – не менее 28сут при нормальных условиях твердения.
- На нижнем этаже должна быть выполнена гидроизоляция от грунтовых вод.
- Влажность Поверхности – не более 4 масс. %.
- Поверхность не должна содержать масло, жир, моющие средства, краску, покрытия, битум и т.п.

### Условия нанесения.

- Температура Поверхности и температура воздуха: -30°C...+25°C.
- Температура материалов: +10°C...+25°C.
- Относительная влажность воздуха при укладке и в течение суток после неё - не более 80%;
- Температура Поверхности выше точки Росы не менее чем на 3°C.
- Во время нанесения температура Поверхности не должна изменяться более чем на 4°C.
- Обеспечить отсутствие сквозняков, выключить кондиционирование, вентиляцию, подогрев полов и т.п.

### Нанесение.

**Подготовка поверхности** - согласно инструкции на конкретное покрытие.

### Подготовка материала.

Перед нанесением материал тщательно перемешать до однородного цвета и консистенции.  
Использовать миксер для красок (400-600об/мин).

**Способы нанесения:** валики, кисти (стойкие к растворителям); безвоздушное распыление  
После отбора материала плотно закрывайте тару. Не допускайте попадания воды в материал!

Для окрасочного покрытия нанести 2 слоя Эмали. Допускается нанесение дополнительных слоёв Эмали.

Расход Эмали на слой - 120-170г/м<sup>2</sup> (зависит от шероховатости поверхности).

Послойная сушка при температуре: выше 0°C - 4-8ч, но не более 24ч.; ниже 0°C – 16-24ч, но не более 48ч.

**Очистка инструмента.** Не отвержденную Эмаль удалять при помощи растворителей: ксилол, сольвент, бутилацетат и т.п. Отвержденную Эмаль можно удалить только механическим способом.

### Меры безопасности.

В помещениях хранения и применения Эмали запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе. Работы по нанесению Эмали следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материалов на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании Эмали на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом.

При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды и обратитесь к врачу.

Не выливать жидкую Эмаль в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству.

После полимеризации Эмаль утилизируются как твердые бытовые отходы.

## 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Элакор-ПУ Эмаль-60 Глянцевая

#### Свойства до отверждения.

| Показатель                                        | Значение         | Метод испытаний |
|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Внешний вид                                       | Цветная жидкость |                 |
| Вязкость по ВЗ-4 при +20°C                        | 30-45сек         | ГОСТ 8420       |
| Массовая доля нелетучих (сухой остаток), не менее | 59%              | ГОСТ 31939-2012 |
| Плотность при +20°C, г/см <sup>3</sup>            | 1,07             |                 |
| Время высыхания до степени 3 при +20°C            | не более 6 час   | ГОСТ 19007      |

#### Свойства после отверждения.

| Показатель                                                            | Значение                                     | Метод испытаний                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Внешний вид                                                           | Цветная пленка                               |                                        |
| Интервал рабочих температур в воздушной среде, °C                     | от -60°C до +120°C<br>(до 30мин – до +180°C) |                                        |
| Водопоглощение пленки эмали, %                                        | не более 0,1                                 |                                        |
| Предел прочности пленки при разрыве при +20°C                         | не менее 65 МПа                              | ГОСТ 21751                             |
| Относительное удлинение пленки при +20°C                              | не менее 20%                                 | ГОСТ 21751                             |
| Прочность пленки при ударе, прибор У-2М, см<br>- обратный удар, см    | 100<br>100                                   | ГОСТ 4765                              |
| Твердость пленки эмали по МЭ-3 / по ТМЛ (метод А)                     | не менее 0,6/0,4 усл.ед.                     | ГОСТ 5233 (ISO 1522)                   |
| Эластичность пленки                                                   | не более 1мм                                 | ГОСТ 6806                              |
| Блеск пленки эмали под углом 60°                                      | 70-80% (Глянцевый)                           | ГОСТ 31975 (ISO 2813)                  |
| Адгезионная прочность к бетону М350(В25), Мпа                         | 1,55 (отрыв по бетону)                       | ГОСТ 28574                             |
| Адгезионная прочность к магнезиальному бетону, Мпа                    | 3,68 (отрыв по бетону)                       | ГОСТ 28574                             |
| Адгезионная прочность (сдвиг) сталь Ст3, зачищенная                   | 63,7 МПа                                     | ГОСТ 15140                             |
| Прочность покрытия к истиранию, кг/мкм                                | 37                                           | ГОСТ 20811, метод А                    |
| Прочность покрытия к истиранию, г/м <sup>2</sup> (г/см <sup>2</sup> ) | 1,5 (0,00015)                                | ГОСТ 20811, метод Б                    |
| <b>Удельная истираемость по Таберу, масса грузов 1кг, г</b>           | <b>0,011</b>                                 | <b>ISO 3537(DIN 52347, ASTM D1044)</b> |
| Стойкость к воздействию климатических факторов, бал                   | 1 (защитные свойства)                        | ГОСТ 9.401 метод 2                     |
| Морозостойкость при -60°C,<br>без изменения защитных свойств          | не менее 75 циклов                           | ГОСТ 9.401, метод 16                   |

**Класс пожарной опасности** для окрасочных покрытий Элакор-ПУ – КМ1.

### Химическая стойкость.

Отвержденная полиуретановая Эмаль стойкая к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации;
- растворы кислот с концентрацией до 10-20%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

**Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.**