

Элакор-ПУ Эмаль-60 СК ПРОФ - [влагоотверждаемая однокомпонентная полиуретановая краска полуглянцевая](#)
Код в Прайс-Листе – 1.2.4. для профессионального применения (ТУ 20.30.12-017-18891264-2023).
Базовый цвет – серый (RAL7035 или 7040). Колеруется по таблице RAL.

!!! Для профессионального применения !!!

Состав: уретановые форполимеры, органические растворители, пигменты, функциональные добавки.

Фасовка: Метал. ведра - 11, 22кг. **Образец-пробник:** 1,1кг.

Гарантийный срок хранения в таре производителя – 6мес.

Хранить и транспортировать при температуре от -40°C до +25°C.

Важные преимущества.

- Может наноситься при температуре от минус 30°C.
- Полностью обеспыливает и герметизирует поверхность.
- Покрытие имеет высочайшую износостойкость, высокую прочность к изгибающим и вибрационным нагрузкам.
- Однокомпонентный материал - простая технология нанесения.
- Короткая послойная сушка (3-6ч) – короткие сроки работ.

1. ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение.

Защита бетонных и деревянных поверхностей (полы, стены, конструкции) от механических и химических воздействий.

- Устройство цветных окрасочных покрытий – полиуретановых полов.
- Устройство кварцнаполненных покрытий, антискользящих покрытий.
- Устройство декоративных полиуретановых полов с чипсами, флоками, блестками.

Для нанесения на поверхности, грунтованные или шпатлеванные полиуретановыми и эпоксидными материалами.

Для эксплуатации: внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе (ограниченно).

Объекты применения.

- Склады (в т.ч. агрессивных веществ), ангары, холодильники, морозильники.
- Производственные цеха практически любых отраслей промышленности.
- Объекты Топливо-энергетического комплекса, объекты Росатома.
- Гаражи, паркинги, автомойки, автосервисы, ремонтные мастерские, СТО.
- Торговые, выставочные, спортивные залы; жилые, общественные, административные здания.
- Объекты С/Х назначения: птицефермы, инкубаторы, коровники, свинарники и т.п.
- Резервуары, технические бассейны, отстойники, очистные сооружения.

Элакор-ПУ Эмаль-60 СК ПРОФ разрешена к применению (дополнительно сертифицирована).

- В жилищном строительстве, в детских и лечебно-профилактических учреждениях.
- На предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности; на объектах сельского хозяйства.
- На предприятиях Росатома (соответствие ГОСТ Р 51102-97 – дезактивируемость и радстойкость).

2. НАНЕСЕНИЕ

Условия нанесения.

- Температура воздуха и поверхности: от -30°C до +25°C.
- Температура материала: от +10°C до +25°C.
- Относительная влажность воздуха - не более 80%; влажность поверхности - не более 4 масс. %.
- Температура поверхности выше точки Росы на 3°C и более.

Подготовка поверхности.

Поверхность очистить; грунтовать; если требуется, шпатлевать. (Подробнее - см. инструкции на конкретное покрытие).

Нанесение.

Перед нанесением материал тщательно перемешать до однородного цвета и консистенции.

Использовать миксер для красок (400-600об/мин).

Способы нанесения: валики, кисти (стойкие к растворителям); безвоздушное распыление

После отбора материала плотно закрывайте тару. Не допускайте попадания воды в материал!

Нанести 2 слоя Эмали. Допускается нанесение дополнительных слоёв Эмали.

Расход Эмали на слой - 120-170г/м² (зависит от шероховатости поверхности).

Послойная сушка при температуре: выше 0°C - 4-8ч, но не более 24ч.; ниже 0°C – 16-24ч, но не более 48ч.

Очистка инструмента. Не отвержденную Эмаль удалять при помощи растворителей: ксилол, сольвент, бутилацетат и т.п. Отвержденную Эмаль можно удалить только механическим способом.

Меры безопасности.

В помещениях хранения и применения Эмали запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе. Работы по нанесению Эмали следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материалов на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании Эмали на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом. При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды и обратитесь к врачу.

Не выливать жидкую Эмаль в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству.

После полимеризации Эмаль утилизируются как твердые бытовые отходы.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элакор-ПУ Эмаль-60 СК ПРОФ – полиуретановая краска однокомпонентная.

Свойства до отверждения.

Показатель	Значение	Метод испытаний
Внешний вид	Цветная жидкость	
Вязкость по ВЗ-4 при +20°C	30-45сек	ГОСТ 8420
Массовая доля нелетучих (сухой остаток), не менее	59%	ГОСТ 31939-2012
Плотность при +20°C, г/см ³	1,07	
Время высыхания до степени 3 при +20°C	не более 6 час	ГОСТ 19007

Свойства после отверждения.

Показатель	Значение	Метод испытаний
Внешний вид	Цветная пленка	
Интервал рабочих температур в воздушной среде, °C	от -60°C до +120°C (до 30мин – до +180°C)	
Водопоглощение пленки эмали, %	не более 0,1	
Предел прочности пленки при разрыве при +20°C	не менее 65МПа	ГОСТ 21751
Относительное удлинение пленки при +20°C	не менее 20%	ГОСТ 21751
Прочность пленки при ударе, прибор У-2М, см - обратный удар, см	100 100	ГОСТ 4765
Твердость пленки эмали по МЭ-3 / по ТМЛ (метод А)	не менее 0,6 / 0,4 усл.ед.	ГОСТ 5233 (ISO 1522)
Твердость пленки эмали по Шору, тип D, на 28 сутки	75-78	ГОСТ 24621 (ISO 868)
Эластичность пленки	не более 1мм	ГОСТ 6806
Блеск пленки эмали под углом 60°	45-55% (полуглянец)	ГОСТ 31975 (ISO 2813)
Адгезионная прочность к портландцементному бетону, при прочности бетона М750 (В55), МПа	6,2 (отрыв по бетону)	ГОСТ 22690-88
Адгезионная прочность к магнезиальному бетону, МПа	3,68 (отрыв по бетону)	ГОСТ 22690-88
Адгезионная прочность, сталь Ст3, зачищенная, МПа	63,7Мпа	ГОСТ 15140
Прочность покрытия к истиранию, кг/мкм	37	ГОСТ 20811, метод А
Прочность покрытия к истиранию, г/м ² (г/см ²)	1,5 (0,00015)	ГОСТ 20811, метод Б
Истираемость пленки эмали, Табер, CS-10, масса грузов 1000г, на 28-й день	9мг	ISO 3537(DIN 52347, ASTM D1044)
Стойкость к воздействию климатических факторов, бал	1 (защитные свойства)	ГОСТ 9.401 метод 2
Морозостойкость при -60°C, без изменения защитных свойств	не менее 75 циклов	ГОСТ 9.401, метод 16

Класс пожарной опасности для окрасочных покрытий – КМ1.

Химическая стойкость.

Отвержденная полиуретановая Эмаль стойкая к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации;
- растворы кислот с концентрацией до 10-20%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.