

Элакор-ПУ Эмаль-60/Т – тиксотропная краска, влагоотверждаемая однокомпонентная полиуретановая эмаль.
НЕ паропроницаемая, самогрунтующаяся, полуглянцевая. (ТУ 20.30.12-017-18891264-2023).

Базовый цвет – серый 7040. Колеруется по таблице RAL.

Состав: уретановые форполимеры, органические растворители, пигменты, функциональные добавки.

Фасовка: Металлические ведра - 11, 22кг.

Хранить и транспортировать при температуре от -40°C до +25°C.

Гарантийный срок хранения в таре производителя – 6 мес.

Важные преимущества.

- При нанесении не стекает с вертикальных поверхностей, в т.ч. с потолков.
- Может наноситься при температуре от минус 30°C.
- Полностью обеспыливает и герметизирует поверхность (водо-, паро- непроницаема).
- Покрытие имеет высочайшую износостойкость, высокую прочность к изгибающим и вибрационным нагрузкам.
- Однокомпонентный материал - простая технология нанесения.
- Короткая послойная сушка (3-6ч) – короткие сроки работ.

1. ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение.

Устройство защитно-декоративных покрытий **вертикальных поверхностей**: стен, потолков, конструкций, изделий и т.п.

Для поверхностей:

- Бетон, пескобетон, кирпич, шифер, натуральный и искусственный камень и другие минеральные поверхности.
- Деревянные поверхности, в т.ч. ДСП, ЦСП и т.п.
- Пластиковые, композитные поверхности (необходимо уточнять тип полимера).

Для эксплуатации: внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе (ограниченно, согласовать дополнительно).

Объекты применения.

- Склады (в т.ч. агрессивных веществ), ангары, холодильники, морозильники.
- Производственные цеха практически любых отраслей промышленности.
- Объекты Топливо-энергетического комплекса, объекты Росатома.
- Гаражи, паркинги, автомойки, автосервисы, ремонтные мастерские, СТО.
- Торговые, выставочные, спортивные залы; жилые, общественные, административные здания.
- Объекты С/Х назначения: птицефермы, инкубаторы, коровники, свинарники и т.п.
- Резервуары, технические бассейны, отстойники, очистные сооружения.

2. НАНЕСЕНИЕ

Условия нанесения.

- Температура воздуха и поверхности: от -30°C до +25°C.
- Температура материала: от +10°C до +25°C.
- Относительная влажность воздуха - не более 80%; влажность поверхности - не более 4 масс. %.
- Температура поверхности выше точки Росы на 3°C и более.

Способы нанесения:

- Валики, кисти.
- Безвоздушное распыление. Диаметр сопла: 0,011"; давление: не менее 120 бар (перед соплом).
- Воздушное распыление.

Подготовка поверхности.

Поверхность очистить от старой краски, жировых пятен, грязи и т.п. Рыхлые участки поверхности удалить жесткими металлическими или пластиковыми щетками. Обеспылить поверхность.

Основная задача: открыть поры бетона, обеспечить максимальное впитывание состава.

Подготовка материала.

Элакор-ПУ Эмаль-60/Т тщательно перемешать до однородного цвета и консистенции (1-2мин).

Для перемешивания использовать миксер для красок (400-600об/мин) с ленточной мешалкой.

После отбора материала плотно закрывайте тару. Не допускайте попадания воды в материал!

Нанесение. Для поверхности марочная прочность бетона М300..М350 (В22,5...В25).

- 1й слой (грунтовочный) – расход 130-150г/м2;
сушка слоя при температуре +10...+25°C – 12...6часов (температура меньше – сушка дольше).
- 2й слой – расход 110-130г/м2;
сушка слоя при температуре +10...+25°C – 12...6часов (температура меньше – сушка дольше).
- 3й слой – расход 100-120г/м2.

Очистка инструмента. Не отвержденную Эмаль удалять при помощи растворителей: ксилол, сольвент, бутилацетат и т.п. Отвержденную Эмаль можно удалить только механическим способом.

Меры безопасности.

В помещениях хранения и применения Эмали запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе. Работы по нанесению Эмали следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материалов на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании Эмали на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом. При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды и обратитесь к врачу.

Не выливать жидкую Эмаль в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству.

После полимеризации Эмаль утилизируются как твердые бытовые отходы.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элакор-ПУ Эмаль-60/Т – полиуретановая краска тиксотропная.

Свойства до отверждения.

Показатель	Значение	Метод испытаний
Внешний вид	Цветная жидкость	
Массовая доля нелетучих (сухой остаток), не менее	60%	ГОСТ 31939-2012
Плотность при +20°C, г/см ³	1,08	
Максимальный расход при нанесении на вертикальную поверхность без образования подтеков, при +20°C, г/м ²	200	
Время высыхания до степени 3 при +20°C	не более 6 час	ГОСТ 19007

Свойства после отверждения.

Показатель	Значение	Метод испытаний
Внешний вид	Цветная пленка	
Интервал рабочих температур в воздушной среде, °C	от -60°C до +120°C (до 30мин – до +180°C)	
Водопоглощение пленки эмали, %	не более 0,1	
Предел прочности пленки при разрыве при +20°C	не менее 15МПа	ГОСТ 21751
Относительное удлинение пленки при +20°C	не менее 18%	ГОСТ 21751
Прочность пленки при ударе, прибор У-2М, см, не менее - обратный удар, см, не менее	100 60	ГОСТ 4765
Твердость пленки эмали по Шору, тип D, на 28 сутки	65-70	ГОСТ 24621 (ISO 868)
Эластичность пленки	не более 1мм	ГОСТ 6806
Блеск пленки эмали под углом 60°	45-55% (полуглянцевый)	ГОСТ 31975 (ISO 2813)
Адгезионная прочность к бетону М350(В25), Мпа	2,7 (отрыв по бетону)	ГОСТ 28574
Истираемость пленки эмали, Табер, CS-10, масса грузов 1000г, на 28-й день	9мг	ISO 3537(DIN 52347, ASTMD1044)

Класс пожарной опасности для окрасочных покрытий – КМ1.

Химическая стойкость.

Отвержденная полиуретановая Эмаль стойкая к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации;
- растворы кислот с концентрацией до 10-20%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.