

Элакор-ПУ АКЗ Грунт-Эмаль – двухкомпонентная полиуретановая антикоррозионная Грунт-Эмаль с высокой атмосферной, антикоррозионной и химической стойкостью (20.30.12-016-18891264-2023).
Код в Прайс-Листе – 5.3.

Базовые цвета: Серый (RAL7040), светло-серый (RAL7035).
(Под заказ могут изготавливаться другие цвета).

Блеск - полуматовый.

Фасовка: Комп. «А» + Комп. «Б» = **Комплект**
21,8кг + 3,2кг = **25кг**

Гарантийный срок хранения в таре производителя – 8мес.
Хранить и транспортировать при температуре от 0°C до +25°C.

Важные преимущества Элакор-ПУ АКЗ Грунт-Эмаль.

- Высокая антикоррозионная и атмосферная стойкость.
- Возможность применения АКЗ Грунт-Эмали как самостоятельного покрытия.
- Оптимальные технологические свойства – удобство нанесения, простота контроля и т.п.
- Длительная эксплуатация без ремонта.

Назначение.

- Грунтование при устройстве антикоррозионных и огнезащитных покрытий.
- Самостоятельное антикоррозионное покрытие.

Для нанесения на поверхности: стали углеродистые и низколегированные, чугун.

Для эксплуатации: на открытом воздухе и в помещениях.

При эксплуатации в качестве самостоятельного покрытия с течением времени цвет покрытия может постепенно менять оттенок (желтеть). Эти изменения не являются дефектом или признаком ухудшения эксплуатационных свойств и качества покрытия.

Элакор-ПУ АКЗ Грунт-Эмаль применяется в следующих системах покрытий:

- АКЗ Грунт-Эмаль, 1-2* слоя – как самостоятельное покрытие (без воздействия прямых солнечных лучей).
- АКЗ Грунт-Эмаль, 1-2* слоя + Элакор-ПУ Люкс Эмаль-Т, 1 слой (дополнительная УФ-стойкость и атмосферостойкость).
- АКЗ Грунт-Эмаль, 1 слой + Огнезащитное покрытие + (если требуется) Элакор-ПУ Люкс Эмаль-Т, 1 слой.

* - Система покрытия и количество слоёв определяется требуемым уровнем антикоррозионной защиты (сроком службы).

ПРИМЕНЕНИЕ

Условия нанесения.

- Температура воздуха и поверхности: оптимальная: +15...+23°C; допустимая: +5...+30°C.
- Температура материала: оптимальная: +15...+20°C; допустимая: +10...+25°C.
- Относительная влажность воздуха - не более 80%.
- Температура поверхности выше точки Росы на 3°C и более.
- Поверхность металла должна быть сухой.

Подготовка поверхности.

- Абразивоструйная очистка – степень 2 по ГОСТ 9.402 (Sa 2,5 по ISO 8501).
- Шероховатость поверхности - не более Rz60.
- Обеспыливание поверхности.
- Обезжиривание поверхности – первая степень по ГОСТ 9.402 (растворители: 646, ксилол, или аналоги).

Нанесение (более подробно см. в инструкциях на конкретное покрытие).

Компоненты Грунт-Эмали в комплекте - дозированы, дополнительное взвешивание не требуется.

Соотношение компонентов указано на этикетке компонента «А».

Если используется не полный комплект, сначала тщательно перемешайте компонент «А», и только после этого отлейте нужное количество. Для дозировки компонентов «А» и «Б» обязательно использовать весы.

Смешивание компонентов:

Использовать миксер для красок, частота вращения 400-600об/мин. Тщательно перемешать компонент «А» (ведро) до однородного состояния, 2-3мин. При перемешивании комп. «А», в образующуюся воронку постепенно влить комп. «Б» (примерно в течение 1 мин.). Тщательно перемешайте по всему объему тары, 3-4мин.

Смешанный материал использовать в течение не более 40 мин.

ВАЖНО! Не соскребайте остатки эмали со стенок и дна тары.

Способы нанесения:

- Основное: безвоздушное распыление - разбавитель НЕ требуется.
- Дополнительные: валики, кисти.

Технологический расход (теоретический) на слой - 120-240г/м2 (расчетная толщина сухого слоя: 59-117мкм).

Сушка до нанесения следующего слоя (или нанесения Люкс Эмаль-Т, или огнезащитных составов): 8-12 часов.

Очистка инструмента. Не отвержденный АКЗ Грунт-Эмаль можно удалить при помощи практически любых органических растворителей (646, ксилол, сольвент и т.п.). Отвержденный Грунт-Эмаль можно удалить только механическим способом.

Меры безопасности.

В помещениях хранения и применения Грунта-Эмали запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе.

Работы по нанесению грунта следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот.

При попадании Грунта-Эмали на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом.

При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды и обратитесь к врачу.

Не выливать жидкий Грунт-Эмаль в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству.

После полимеризации Грунт-Эмаль утилизируется как твердые бытовые отходы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Элакор-ПУ АКЗ Грунт-Эмаль - рекомендации / требования при нанесении

Показатель	Значение
Максимальный расход за 1 слой при нанесении на вертикальную поверхность при +20°C	360г (толщина сухого слоя - 160мкм)
Толщина сухого слоя при расходе 100г/м ²	45мкм
Рекомендуемый теоретический расход на 1слой	180г/м ²
Средняя толщина мокрого слоя при рекомендованном расходе	110мкм
Средняя толщина сухого слоя при рекомендованном расходе	80мкм
Форсированная сушка	Допускается. Температура не более +80°C. Время высыхания до степени 3: при +60°C – 2-3 часа; при +80°C – 1-1,5 часа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Элакор-ПУ АКЗ Грунт-Эмаль

До отверждения.

Показатель	Значение	Метод испытаний
Внешний вид: Компонент А Компонент Б	Цветная вязкая жидкость Прозрачная желтоватая жидкость	
Соотношение компонентов А:Б по массе	6,8 : 1	
Плотность смеси (А+Б) при +20°C, кг/л	1,6 ± 0,02	
Вязкость смеси (А+Б) по ВЗ-4 / ВЗ-6 при +20°C, сек	52 / 16	ГОСТ 8420
Жизнеспособность смеси (А+Б), при +20°C, мин, не менее	40	
Массовая доля нелетучих (массовый сухой остаток), %, не менее	85	ГОСТ 17537
Объемная доля нелетучих (объемный сухой остаток), %, не менее	73	ГОСТ Р 50535-93
Время высыхания до степени 3 при +20°C, ОВВ 65%	не более 6 час	ГОСТ 19007

После отверждения.

Показатель	Значение	Метод испытаний
Внешний вид:	Цветная плёнка	
Температурный диапазон эксплуатации	минус 60°C...+60°C	
Адгезия покрытия к стали до и после климатических испытаний	1 балл	ГОСТ 32702-2014, Прил.А
Водопоглощение пленки, %	не более 0,1	
Прочность пленки при ударе, У-2М, не менее	80см	ГОСТ 4765
Твердость пленки, Шор тип D, при +20°C, на 28 сутки	70-75	ГОСТ 24621 (ISO 868)
Эластичность пленки	не более 6мм	ГОСТ 6806

Класс пожарной опасности отвержденного Элакор-ПУ АКЗ Грунт-Эмаль – **КМ2.**

Химическая стойкость.

Отвержденный Элакор-ПУ АКЗ Грунт-Эмаль стоек к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации;
- растворы кислот с концентрацией до 10-20%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.