

Элакор-ПУ Грунт для металла - [полиуретановый грунт для нанесения на металлические поверхности](#), однокомпонентный влагоотверждаемый (ТУ 20.30.12-017-18891264-2023).

Состав: уретановые форполимеры, органические растворители, функциональные добавки.

Фасовка: Металлические ведра – 8, 18, 48, 180кг. **Образец-пробник:** 0,8кг.

Хранить и транспортировать при температуре от -40°C до +25°C.

Гарантийный срок хранения в таре производителя – 6 мес.

Важные преимущества.

- Температура нанесения: от минус 30°C до + 25°C.
- Однокомпонентный материал - простая технология нанесения.
- Короткая сушка слоя (1-3ч) – короткие сроки работ.

1. ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение.

- Грунтование металлических поверхностей при устройстве полиуретановых антикоррозионных покрытий, противобрызжных покрытий, полимерных наливных полов.

Для поверхностей: углеродистые и низколегированные стали.

Для эксплуатации: внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе.

Объекты применения.

- Металлические конструкции, оборудование, внутренние и внешние поверхности резервуаров.
- Резервуары для хранения воды, растворов кислот, щелочей, спиртов, нефти, мазута, дизельного топлива, бензина.
- Резервуары хранения сухих веществ: цемент, минеральные удобрения, соли и т.п.
- Внутренние поверхности вагонов-минераловозов.
- Металлические полы (устройство окрасочных или наливных покрытий, в т.ч. безыскровых).

Полиуретановый Грунт для металла Элакор-ПУ разрешен к применению (дополнительно сертифицирован).

- На предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности; на объектах сельского хозяйства.
- В жилищном строительстве, в детских и лечебно-профилактических учреждениях.
- На предприятиях Росатома (соответствие ГОСТ Р 51102-97 – дезактивируемость и радстойкость).

2. НАНЕСЕНИЕ

Условия нанесения.

- Температура воздуха и поверхности: от минус 30°C до +25°C.
- Температура материала: от +10°C до +25°C.
- Относительная влажность воздуха - не более 80%.
- Поверхность металла должна быть сухой.
- Температура поверхности выше точки Росы на 3°C и более.

Подготовка поверхности.

- В зависимости от условий эксплуатации, очистка до степени 1, или 2, или 3 по ГОСТ 9.4; методом пескоструйной или дробеструйной обработки. Шероховатость поверхности - не более Rz40.

Для некоторых покрытий допускается очистка преобразователем ржавчины (Элакор-МБЗ).

- Обеспыливание поверхности (пылесос или сжатый воздух).
- Обезжиривание поверхности (растворитель ксилол, сольвет, бутилацетат).

Нанесение *(более подробно см. в инструкциях на конкретное покрытие).*

Элакор-ПУ Грунт для металла готов к применению, после вскрытия тары легко перемешать.

Способы нанесения: валики, кисти (стойкие к растворителям); безвоздушное распыление
После отбора материала плотно закрывайте тару. Не допускайте попадания воды в материал!

Наносится за 1 слой. Расход 60-80г/м2. Сушка слоя до нанесения антикоррозионной эмали - 3-8 часов.

Очистка инструмента. Не отвержденный Грунт можно удалить при помощи растворителей: ксилол, сольвет, бутилацетат и т.п. Отвержденный Грунт можно удалить только механическим способом.

Меры безопасности.

В помещениях хранения и применения Грунта запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе. Работы по нанесению грунта следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании Грунта на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом. При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды и обратитесь к врачу.

Не выливать жидкий Грунт в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству. После полимеризации Грунт утилизируется как твердые бытовые отходы.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**Элакор-ПУ Грунт для металла****Свойства до отверждения.**

Показатель	Значение	Метод испытаний
Внешний вид грунтовки	Прозрачная жидкость янтарного цвета	
Вязкость по ВЗ-4 при +20°C, не более	18сек	ГОСТ 8420
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	23	ГОСТ 31939-2012
Плотность при +20°C, кг/л	около 0,91	
Время высыхания до степени 3 при +20°C	не более 6 час	ГОСТ 19007

Свойства после отверждения.

Показатель	Значение	Метод испытаний
Внешний вид грунтовки	Прозрачная пленка	
Интервал рабочих температур в сухой среде, °C	от -60°C до +100°C	
Интервал рабочих температур в жидкой среде, °C	от -60°C до +80°C	
Типовая очистка паром (кратковременно), температура	до +180°C	
Водопоглощение, %	не более 0,1	
Предел прочности пленки при разрыве при +20°C	не менее 65МПа	ГОСТ 21751
Относительное удлинение пленки при +20°C	не менее 12%	ГОСТ 21751
Твердость пленки грунта по Шору, тип D, на 28 суток	70-72	ГОСТ 24621 (ISO 868)
Эластичность пленки	не более 1мм	ГОСТ 6806
Блеск пленки грунтовки под углом 60°	82-87%	ГОСТ 31975 (ISO 2813)
Адгезионная прочность, сталь, балл	1	ГОСТ 15140, метод 2
Адгезия (метод сдвига), сталь Ст3 зачищенная	63,7МПа	ГОСТ 15140
Адгезия (нормальный отрыв), сталь Ст3 зачищенная	7,2МПа, 2%A/B, 98%Y/B	ISO 4624-98
Прочность пленки грунта к истиранию, кг/мкм	37	ГОСТ 20811, метод А
Истираемость пленки грунта, Табер, CS-10, груз 1кг	6мг	ISO 3537(DIN 52347, ASTM D1044)

Класс пожарной опасности покрытий для металла Элакор-ПУ – **КМ1**.

Химическая стойкость.

Отвержденный полиуретановый Грунт для металла Элакор-ПУ стоек к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации;
- растворы кислот с концентрацией до 10-20%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.