

**Элакор-ПУ Грунт СК ПРОФ** - влагоотверждаемый однокомпонентный полиуретановый грунт пропиточный для профессионального применения (ТУ 20.30.12-017-18891264-2023).  
*Код в Прайс-Листе - 1.1.6.*  
Для отдельных задач по нанесению на вертикальные поверхности выпускается модификация Грунт-50/Т СК ПРОФ (тиксотропный).

## !!! Для профессионального применения !!!

**Состав:** уретановые форполимеры, органические растворители, функциональные добавки.

**Фасовка:** Метал. ведра - 10, 20кг; метал. бочки - 200кг. **Образец-пробник:** 1кг.

**Хранить и транспортировать при температуре** от -40°C до +25°C.

Гарантийный срок хранения в таре производителя – 8 мес.

### Преимущества.

- Температура нанесения: от минус 30°C до + 25°C.
- Обладает высокой текучестью, эффективно проникает в поры бетона, обеспечивает высокую адгезию покрытия.
- Однокомпонентный материал - простая технология нанесения.
- Короткая послойная сушка (3-4ч) – короткие сроки работ.

## 1. ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

### Назначение.

- Грунтование поверхностей полов, стен, потолков, конструкций для нанесения любых полиуретановых покрытий.
- Самостоятельное экономичное и эффективное покрытие (защитная пропитка).

### Для поверхностей.

- Минеральные поверхности: бетон, пескобетон, мозаичный бетон, брекчия, бетонная плитка и т.п.; цементные наливные полы; натуральный и искусственный камень, шифер, кирпич и т.д.
- Деревянные поверхности: дерево-массив, фанера, ЦСП, ДСП и т.п.

**Для эксплуатации:** внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе (только в качестве грунтовок).

### Объекты применения.

- Склады (в т.ч. агрессивных веществ), ангары, холодильники, морозильники.
- Производственные цеха практически любых отраслей промышленности.
- Объекты Топливо-энергетического комплекса, объекты Росатома.
- Гаражи, паркинги, автомойки, автосервисы, ремонтные мастерские, СТО.
- Торговые, выставочные, спортивные залы; жилые, общественные, административные здания.
- Объекты С/Х назначения: птицефермы, инкубаторы, коровники, свинарники и т.п.
- Резервуары, технические бассейны, отстойники, очистные сооружения.

**Элакор-ПУ Грунт СК ПРОФ разрешен к применению (дополнительно сертифицирована).**

- В жилищном строительстве, в детских и лечебно-профилактических учреждениях.
- На предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности; на объектах сельского хозяйства.
- На предприятиях Росатома (соответствие ГОСТ Р 51102-97 – дезактивируемость и радиостойкость).

## 2. НАНЕСЕНИЕ

### Условия нанесения.

- Влажность поверхности не более 4мас.%. Относительная влажность воздуха - не более 80%.
- На нижних этажах обязательна гидроизоляция бетона (бетонной плиты) от подпора (подсоса) воды снизу.
- Температура поверхности не менее чем на 3°C выше точки росы.
- Температура воздуха и поверхности: от минус 30°C до +25°C; температура Грунта: от +10°C до +20°C.

### Подготовка поверхности.

Для всех поверхностей: удалить старые покрытия, замасленные участки, загрязнения и т.п

#### 1. Бетонные и пескобетонные полы.

Удалить: цементное молоко (новый бетон), ослабленный верхний слой (старый бетон) - с помощью мозаично-шлифовальной машины или пескоструйной (дробеструйной) очисткой. **Основная цель – открыть поры бетона.**

#### 2. Бетонные стены, потолки, конструкции, изделия.

Поверхность зачистить пескоструйной (дробеструйной) обработкой или химической очисткой (Элакор-МБЗ) для удаления цементного молока и ослабленного верхнего слоя.

#### 3. Поверхности камня, кирпича, шифера и т.п. – очистить жесткой пластиковой щеткой.

**Нанесение** (более подробно см. в инструкциях на конкретное покрытие).

Элакор-ПУ Грунт СК ПРОФ готов к применению (не требует перемешивания).

Непосредственно перед нанесением первого слоя грунта поверхность обеспылить промышленным пылесосом.

**Способы нанесения:** валики, кисти (стойкие к растворителям); безвоздушное распыление

После отбора материала плотно закрывайте тару. Не допускайте попадания воды в материал!

При грунтовании под покрытия наносить до однородного вида мокрого бетона - полное закрытие пор (1-2 слоя).  
При устройстве пропитки (самостоятельное покрытие) - до появления однородного блеска поверхности (2-3 слоя).

Послойная сушка 3-8ч., в зависимости от температуры и влажности. Расход на слой 100-300г/м².

**Очистка инструмента.** Не отвержденный Грунт можно удалить при помощи растворителей: ксилол, сольвент, бутилацетат и т.п. Отвержденный Грунт можно удалить только механическим способом.

### Меры безопасности.

В помещениях хранения и применения Грунта запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе. Работы по нанесению грунта следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании Грунта на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом. При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды и обратитесь к врачу.

Не выливать жидкий Грунт в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству.

После полимеризации Грунт утилизируется как твердые бытовые отходы.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Элакор-ПУ Грунт СК ПРОФ – полиуретановый грунт.

#### Свойства до отверждения.

| Показатель                                        | Значение                            | Метод испытаний |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Внешний вид                                       | Прозрачная жидкость янтарного цвета |                 |
| Вязкость по ВЗ-4 при +20°C, не более              | 21сек                               | ГОСТ 8420       |
| Массовая доля нелетучих (сухой остаток), не менее | 45                                  | ГОСТ 31939-2012 |
| Плотность при +20°C, кг/л                         | 0,98                                |                 |
| Время высыхания до степени 3 при +20°C            | не более 6 час                      | ГОСТ 19007      |

#### Свойства после отверждения.

| Показатель                                                                         | Значение                                     | Метод испытаний                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Внешний вид                                                                        | Прозрачная пленка янтарного цвета            |                                            |
| Интервал рабочих температур в воздушной среде, °C                                  | от -60°C до +120°C<br>(до 30мин – до +180°C) |                                            |
| Водопоглощение пленки, %                                                           | не более 0,1                                 |                                            |
| Предел прочности пленки при разрыве (сдвиг) при +20°C                              | не менее 65МПа                               | ГОСТ 21751                                 |
| Относительное удлинение при разрыве, при +20°C                                     | не менее 12%                                 | ГОСТ 21751                                 |
| Прочность пленки при ударе, см                                                     | не менее 100                                 | ГОСТ 4765                                  |
| Твердость пленки грунта по МЭ-3 / по ТМЛ (метод А)                                 | не менее 0,6/0,4 усл.ед.                     | ГОСТ 5233 (ISO 1522)                       |
| Твердость пленки грунта по Шору, тип D, на 28 суток                                | 70-72                                        | ГОСТ 24621 (ISO 868)                       |
| Эластичность пленки                                                                | не более 1мм                                 | ГОСТ 6806                                  |
| Блеск пленки грунта под углом 60°                                                  | 82-87%                                       | ГОСТ 31975 (ISO 2813)                      |
| Адгезионная прочность к портландцементному бетону, при прочности бетона М750 (В55) | 6,2 МПа<br>(отрыв по бетону)                 | ГОСТ 28574                                 |
| Адгезионная прочность к магнезиальному бетону, Мпа                                 | 3,68 (отрыв по бетону)                       | ГОСТ 28574                                 |
| Прочность пленки грунта к истиранию                                                | 37 кг/мкм<br>1,5 г/м² (0,00015 г/см²)        | ГОСТ 20811, метод А<br>ГОСТ 20811, метод Б |
| Истираемость пленки грунта, Табер, CS-10, масса грузов 1кг, 28дн                   | 5,5мг                                        | ISO 3537<br>(DIN 52347, ASTM D1044)        |

**Класс пожарной опасности** пропиток и окрасочных покрытий Элакор-ПУ – КМ1 (В1, Д1, Т2, РП1).

### Химическая стойкость.

Отвержденный Элакор-ПУ Грунт СК ПРОФ стоек к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации;
- растворы кислот с концентрацией до 10-20%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

**Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.**