

Элакор-ПУ Грунт-50/Т - влагоотверждаемый однокомпонентный полиуретановый тиксотропный грунт
Код в Прайс-Листе - 1.1.2Т. для нанесения на вертикальные поверхности (ТУ 20.30.12-017-18891264-2023)

Состав: уретановые форполимеры, полиолы, функциональные добавки.

Фасовка: Метал. ведра - 10, 20кг; метал. бочки - 200кг. **Образец-пробник:** 1кг.

Гарантийный срок хранения в таре производителя – 8мес.

Хранить и транспортировать при температуре от -40°C до +25°C.

При необходимости, можно хранить и транспортировать при отрицательных температурах.

В этом случае перед применением материал необходимо восстановить – просите дополнительную инструкцию.

Важные преимущества.

- При нанесении не стекает с вертикальных поверхностей, в т.ч. с потолков.
- Может наноситься при температуре от минус 30°C.
- Полностью обеспыливает и герметизирует поверхность (водо-, паро- непроницаем).
- Покрытие имеет высочайшую износостойкость, высокую прочность к изгибающим и вибрационным нагрузкам.
- Однокомпонентный материал - простая технология нанесения.
- Короткая послойная сушка (3-6ч) – короткие сроки работ.

1. ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение.

- Грунтование **вертикальных поверхностей:** стен, потолков, конструкций для нанесения полиуретановых покрытий.
- Самостоятельное экономичное и эффективное покрытие (защитная пропитка) **вертикальных поверхностей.**

Для поверхностей:

- Бетон, пескобетон, кирпич, шифер, натуральный и искусственный камень и другие минеральные поверхности.
- Деревянные поверхности, в т.ч. ДСП, ЦСП и т.п.
- Пластиковые, композитные поверхности (необходимо уточнять тип полимера).

Для эксплуатации: внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе (ограниченно, согласовать дополнительно).

Объекты применения.

- Склады (в т.ч. агрессивных веществ), ангары, холодильники, морозильники.
- Производственные цеха практически любых отраслей промышленности.
- Объекты Топливо-энергетического комплекса, объекты Росатома.
- Гаражи, паркинги, автомойки, автосервисы, ремонтные мастерские, СТО.
- Торговые, выставочные, спортивные залы; жилые, общественные, административные здания.
- Объекты С/Х назначения: птицефермы, инкубаторы, коровники, свинарники и т.п.
- Резервуары, технические бассейны, отстойники, очистные сооружения.

2. НАНЕСЕНИЕ

Условия нанесения.

- Температура воздуха и поверхности: от минус 30°C до +25°C.
- Температура материала: от +10°C до +25°C.
- Относительная влажность воздуха - не более 80%; влажность поверхности бетона - не более 4 масс. %.
- Температура поверхности выше точки Росы на 3°C и более.

Способы нанесения:

- Валики, кисти.
- Безвоздушное распыление. Диаметр сопла: 0,011"; давление: не менее 120 бар (перед соплом).
- Воздушное распыление.

Подготовка поверхности.

Поверхность очистить от старой краски, жировых пятен, грязи и т.п. Рыхлые участки поверхности удалить жесткими металлическими или пластиковыми щетками. Обеспылить поверхность.

Основная задача: открыть поры бетона, обеспечить максимальное впитывание состава.

Подготовка материала.

Элакор-ПУ Грунт-50/Т тщательно перемешать до однородного цвета и консистенции (1-2мин).

Для перемешивания использовать миксер для красок (400-600об/мин) с ленточной мешалкой.

После отбора материала плотно закрывайте тару. Не допускайте попадания воды в материал!

Нанесение. Для поверхности марочная прочность бетона М300..М350 (В22,5...В25).

Наносить за 1-2 слоя, суммарный расход – 200..300г/м².

При грунтовании под покрытия наносить до однородного вида мокрого бетона - полное закрытие пор (1-2 слоя).

При устройстве пропитки (самостоятельное покрытие) - до появления однородного блеска поверхности (2-3 слоя).

Очистка инструмента. Не отвержденный Грунт удалять при помощи растворителей: ксилол, сольвент, бутилацетат и т.п. Отвержденный грунт можно удалить только механическим способом.

Меры безопасности.

В помещениях хранения и применения Грунта запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе. Работы по нанесению грунта следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании Грунта на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом. При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды и обратитесь к врачу.

Не выливать жидкий Грунт в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству.

После полимеризации Грунт утилизируется как твердые бытовые отходы.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элакор-ПУ Грунт-50/Т – тиксотропный полиуретановый грунт.

Свойства до отверждения.

Показатель	Значение	Метод испытаний
Внешний вид	Прозрачная жидкость янтарного цвета	
Массовая доля нелетучих (сухой остаток), не менее	45	ГОСТ 31939-2012
Плотность при +20°C, кг/л	0,98	
Время высыхания до степени 3 при +20°C	не более 6 час	ГОСТ 19007

Свойства после отверждения.

Показатель	Значение	Метод испытаний
Внешний вид	Прозрачная пленка янтарного цвета	
Интервал рабочих температур в воздушной среде, °C	от -60°C до +120°C (до 30мин – до +180°C)	
Водопоглощение пленки, %	не более 0,1	
Предел прочности пленки при разрыве (сдвиг) при +20°C	не менее 65МПа	ГОСТ 21751
Относительное удлинение при разрыве, при +20°C	не менее 12%	ГОСТ 21751
Прочность пленки при ударе, У-2М, см	не менее 100	ГОСТ 4765
Твердость пленки грунта по МЭ-3 / по ТМЛ (метод А)	не менее 0,6/0,4 усл.ед.	ГОСТ 5233 (ISO 1522)
Твердость пленки грунта по Шору, тип D, на 28 сутки	70-72	ГОСТ 24621 (ISO 868)
Эластичность пленки	не более 1мм	ГОСТ 6806
Блеск пленки грунта под углом 60°	80-90%	ГОСТ 31975 (ISO 2813)
Адгезионная прочность к портландцементному бетону, при прочности бетона М750 (В55)	6,2 МПа (отрыв по бетону)	ГОСТ 28574
Адгезионная прочность к магнезиальному бетону, Мпа	3,68 (отрыв по бетону)	ГОСТ 28574
Прочность пленки грунта к истиранию	37 кг/мкм 1,5 г/м² (0,00015 г/см²)	ГОСТ 20811, метод А ГОСТ 20811, метод Б
Истираемость пленки грунта, Табер, CS-10, масса грузов 1кг, 28дн	5,5мг	ISO 3537 (DIN 52347, ASTM D1044)

Класс пожарной опасности пропиток и окрасочных покрытий Элакор-ПУ – КМ1.

Химическая стойкость.

Отвержденный полиуретановый Грунт Элакор-ПУ стоек к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации;
- растворы кислот с концентрацией до 10-20%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.