

Элакор-ПУ Люкс Эмаль Эластичная Светостойкая - двухкомпонентная полиуретановая атмосферостойкая эластичная краска. Блеск глянцевый. (ТУ 20.30.12-017-18891264-2023).

Состав: акрил-уретановые форполимеры, органические растворители, пигменты, функциональные добавки.

Фасовка:	Комп. «А»	+	Комп. «Б»	=	Комплект
	15,0кг	+	5,0кг	=	20,0кг
Под заказ:	7,5кг	+	2,5кг	=	10,0кг

Хранить и транспортировать при температуре от -30°C до +25°C.

Гарантийный срок хранения в таре производителя – 8 мес.

Преимущества.

- Высокая эластичность.
- Высокая светостойкость и атмосферостойкость.
- Эластичность покрытия обеспечивает повышенную износостойкость поверхности и стойкость к царапинам.
- Высокая ударная прочность и стойкость к вибрационным нагрузкам.
- Высокая химическая стойкость.
- Поверхность покрытия полностью беспыльная и герметичная.

1. ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Согласно Свидетельству о государственной регистрации, Эмаль Люкс разрешена к применению:

Для окраски различных поверхностей в помещениях, в том числе в ЛПУ, в помещениях с влажным режимом работы, в стерильных помещениях, в чистых помещениях, на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, продовольственной торговли.

Назначение.

- Устройство эластичных цветных окрасочных покрытий заданной твердости (эластичности) поверхности.
- Устройство финишных слоев эластичных полимерных покрытий (в т.ч. антикоррозионных) для защиты от атмосферных воздействий и защиты от ультрафиолета при нанесении покрытий на «мягкие» основания и поверхности, подверженные деформациям.
- Устройство эластичных декоративных покрытий с чипсами, флоками, блестками и т.п.
- Нанесение разметки на эластичные и резиновые полимерные покрытия, прочие «мягкие» основания.

Для поверхностей: бетон, пескобетон; покрытия из резиновой крошки, резиновые маты, эластичные полимеры и т.п.; деревянные поверхности (массив, фанера, ЦСП, ДСП); металлические поверхности; полимерные поверхности.

Для эксплуатации: внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе, в прямом контакте с водой.

Объекты применения.

- Спортивные залы, стадионы, спортивные площадки на открытом воздухе.
- Медицинские учреждения.
- Промышленные помещения с вибрационными и ударными нагрузками.
- Суда, яхты; строительная, автомобильная и ж/д техника и т.д.
- Покрытия полов в передвижных (мобильных) установках
- Цеха, склады, паркинги, автосалоны, торговые и выставочные залы.
- Конструкции и резервуары в помещениях и на открытом воздухе.

2. НАНЕСЕНИЕ

Условия нанесения.

- Температура воздуха и поверхности: от +5°C до +25°C. Температура материала: от +5°C до +25°C.
- Относительная влажность воздуха - не более 80%.
- На нижних этажах обязательна гидроизоляция бетона (бетонной плиты) от подпора (подсоса) воды снизу.
- Влажность поверхности - не более 4 масс. %.
- Температура поверхности выше точки Росы на 3°C и более.
- Поверхность не должна содержать масло, жир, моющие средства, краску, покрытия, битум и т.п.
- Во время устройства покрытия температура Поверхности не должна изменяться более чем на 4°C.
- Обеспечить отсутствие сквозняков, выключить кондиционирование, вентиляцию, подогрев полов и т.п.

Нанесение.

Подготовка поверхности - согласно инструкции на конкретное покрытие.

Подготовка материала.

Компоненты Эмали в комплекте - дозированы, дополнительное взвешивание не требуется.

Соотношение компонентов указано на этикетке компонента «А».

Если используется не полный комплект, сначала тщательно перемешайте компонент «А», и только после этого отлейте нужное количество. Для дозировки компонентов «А» и «Б» обязательно использовать весы.

Компоненты смешивать миксером для красок, частота вращения 400-600об/мин. Тщательно перемешать компонент «А» (ведро) до однородного состояния, 2-3мин. При перемешивании комп. «А», в образующуюся воронку постепенно влить комп. «Б» (примерно в течение 1 мин.). Тщательно перемешайте по всему объему тары, 3-4мин.

- Следите, чтобы перемешивался весь объем материала, и не было «мертвых зон» у дна и стенок тары.

- **ОБЯЗАТЕЛЬНО:** Закройте тару и дайте отстояться в течение 15-20мин.

- Повторно перемешать. Использовать смешанную эмаль в течение 20 минут.

Способы нанесения: кисти или валики (ворс 12-14мм), стойкие к растворителям; безвоздушное или воздушное распыление. Для безвоздушного распыления - разбавитель НЕ требуется. Для пневматики – добавить 5-10% ксилола или сольвента.

Для окрасочных покрытий: нанесение за 2 слоя. Расход на слой 150-200 г/м².

ВАЖНО! При нанесении НЕ соскребайте остатки эмали со стенок и дна тары.

После нанесения, при +15...20°C: пешеходная нагрузка - 3сут; полная механическая - 7сут; полная химическая - 14сут.

Очистка инструмента. Не отвержденную Эмаль можно удалить при помощи растворителей: ксилол, сольвент, бутилацетат и т.п. Отвержденную Эмаль можно удалить только механическим способом.

Меры безопасности.

В помещениях хранения и применения Эмали запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе. Работы по нанесению Эмали следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материалов на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании Эмали на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом.

При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды и обратитесь к врачу.

Не выливать жидкую Эмаль в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству.

После полимеризации Эмаль утилизируются как твердые бытовые отходы.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элакор-ПУ Люкс Эмаль Эластичная Светостойкая

До отверждения.

Показатель	Значение	Метод испытаний
Внешний вид: Компонент А Компонент Б	Цветная жидкость Бесцветная жидкость	
Вязкость по ВЗ-4, смесь А+Б, при +20°C	30-50 сек	ГОСТ 8420
Жизнеспособность смеси А+Б, при +20°C, не менее	60 мин	
Массовая доля нелетучих (сухой остаток), не менее	72%	ГОСТ 31939-2012
Плотность при +20°C	1,10-1,15 кг/л	
Время высыхания до степени 3 при +20°C, ОВВ 65%	не более 8 час	ГОСТ 19007

После отверждения.

Показатель	Значение	Метод испытаний
Внешний вид	Цветная пленка	
Интервал рабочих температур при ОВВ до 80%, °C	от -60°C до +100°C	
Интервал рабочих температур при ОВВ более 80%, °C	от -40°C до +80°C	
Водопоглощение пленки эмали, %	не более 0,1	
Предел прочности пленки при разрыве при +20°C	не менее 16МПа	ГОСТ 21751
Относительное удлинение пленки при разрыве, при +20°C	не менее 60%	ГОСТ 21751
Прочность пленки при ударе	100см	ГОСТ 4765
Твердость пленки эмали по Шору, тип D, на 28 сутки	30-35	ГОСТ 24621 (ISO 868)
Эластичность пленки	не более 1мм	ГОСТ 6806
Блеск пленки эмали под углом 60°	80-95%	ГОСТ 31975 (ISO 2813)
Светостойкость, значение по «Шкале светостойкости»	7 (превосходная)	ISO 9370-2017
Истираемость пленки эмали, Табер, CS-10, груз 1000г, 28дн	24мг	ISO 3537 (DIN 52347)

Класс пожарной опасности светостойких материалов Элакор-ПУ – **КМ1**.

Химическая стойкость.

Отвержденная полиуретановая Эмаль стойка к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации;
- растворы кислот с концентрацией до 10-20%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.