

Элакор-ПУ Люкс Эмаль-В Фасадная - матовая водная полиуретановая краска, светостойкая атмосферостойкая двухкомпонентная паропроницаемая (ТУ 20.30.12-017-18891264-2023).

Код в Прайс-Листе - 4.7.3.

Состав: акрил-уретановые форполимеры, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.

Фасовка. Комп. «А» 19,8кг + Комп. «Б» 1,8кг = **Комплект 21,6кг** (тара - п/п канистры)

Под заказ: Комп. «А» 9,9кг + Комп. «Б» 0,9кг = Комплект 10,8кг (наценка +18р/кг)

Образец-пробник: 1,1+0,1 = 1,2кг

Гарантийный срок хранения в таре производителя – 8мес.

Хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +25°C.

Преимущества.

- Образует Паропроницаемое покрытие.
- Высокая светостойкость - отсутствие пожелтения и разрушения под действием ультрафиолета и видимого света.
- Высокая атмосферостойкость.
- Высокая механическая прочность и износостойкость, химическая стойкость.
- Поверхность покрытия полностью беспыльная.
- Без запаха растворителей при нанесении.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение.

- Устройство светостойких окрасочных паропроницаемых покрытий.

Для поверхностей:

- Бетон, пескобетон, кирпич, шифер, натуральный и искусственный камень и другие минеральные поверхности.
- Деревянные поверхности, в т.ч. фанера, ДСП, ЦСП и т.п.

Для эксплуатации: внутри помещений, на открытом воздухе.

2. НАНЕСЕНИЕ

Требования к Поверхности.

- Марочная прочность бетона – не менее М200.
- Выдержка нового бетона после укладки – не менее 14сут при нормальных условиях твердения.
- Влажность поверхности не нормируется, но не допускается наличие воды (луж), конденсата на поверхности.
- Поверхность не должна содержать масло, жир, моющие средства, краску, покрытия, битум и т.п.

Условия нанесения.

- Температура Поверхности и температура воздуха: оптимальная: +15°C...+23°C; допустимая: +5°C...+30°C.
- Температура материалов: оптимальная от +15°C до +20°C; допустимая: 10°C...+25°C.
- Относительная влажность воздуха не нормируется, точка росы не нормируется.
- В помещениях: обеспечить отсутствие сквозняков, выключить кондиционер-е, вентиляцию, подогрев полов и т.п.

Нанесение.

Подготовка поверхности.

- Тщательно очистить поверхность от загрязнений; загрунтовать Элакор-ПУ Люкс Грунт-В.

Подробнее см. в инструкции на конкретное покрытие.

Подготовка материала к работе. Соотношение компонентов по массе указано на этикетке компонента «А».

ВАЖНО! Если Вы используете не полный комплект материала: сначала тщательно перемешайте комп. «А» и только потом отлейте нужное количество. Комп. «Б» перемешивания не требует. Компоненты отмерять на весах.

Компоненты смешивать в отдельной Таре (п/п ведра 30л). В одном ведре делать подряд не более 4 замесов.
(После высыхания остатки материала удалить; промыть ведро водой; использовать повторно.)

Компоненты смешивать миксером для красок, частота вращения 400-600об/мин.

- Тщательно перемешать компонент «А» (ведро) до однородного состояния, 2-3мин.
- При перемешивании комп. «А», в образующуюся воронку постепенно влить комп. «Б» (примерно в течение 1 мин.).
- Тщательно перемешайте по всему объему тары, 3-4мин.

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Закрыть тару и дать отстояться в течение 10-15мин.

Повторно перемешать. Использовать смешанную краску в течение 40 минут!

Способы нанесения: кисти или валики (ворс 5-8мм).

- Нанести 2 слоя Люкс Эмали-В. Расход на слой 100-130 г/м².

Послойная сушка при +15...25°C – 16-12ч.

После нанесения, при +15...25°C: полная механическая нагрузка - 7сут; полная химическая - 14сут.

Очистка инструмента. Не отвержденную Эмаль можно удалить / смыть водой.

Отвержденную Эмаль можно удалить только механическим способом.

Меры безопасности.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материалов на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании Эмали на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом. При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

Не выливать жидкую Эмаль в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству.

После полимеризации - утилизируется как твердые бытовые отходы.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элакор-ПУ Люкс Эмаль-В Матовая Фасадная

Свойства до отверждения.

Показатель	Значение	Метод испытаний
Внешний вид: Компонент А Компонент Б	Цветная жидкость Бесцветная жидкость	
Жизнеспособность смеси А+Б, при +20°C, не менее	60мин	
Массовая доля нелетучих (сухой остаток), не менее	60%	ГОСТ 31939-2012
Плотность при +20°C	1,29 ±0,01 кг/л	
Время высыхания до степени 3, при +20°C, при ОВВ 65%	не более 1 час	ГОСТ 19007

Свойства после отверждения.

Показатель	Значение	Метод испытаний
Внешний вид	Цветная пленка	
Интервал рабочих температур, °C	от -40°C до +80°C	
Водопоглощение пленки эмали, %	не более 4	
Предел прочности пленки при разрыве при +20°C	не менее 12МПа	ГОСТ 21751
Относительное удлинение пленки при разрыве, при +20°C	не менее 20%	ГОСТ 21751
Прочность пленки при ударе по прибору У-2М	60см	ГОСТ 4765
Твердость пленки эмали по Шору, тип D, на 28 суток	65-75	ГОСТ 24621 (ISO 868)
Эластичность пленки	не более 2мм	ГОСТ 6806
Блеск пленки эмали под углом 60°	5-10%	ГОСТ 31975 (ISO 2813)
Светостойкость, значение по «Шкале светостойкости»	7 (превосходная)	ISO 9370-2017
Истираемость пленки эмали, Табер, CS-10, груз 1000г, 28дн	24мг	ISO 3537 (DIN 52347)
Стойкость к воздействию климатических факторов, бал	1 (защитные свойства)	ГОСТ 9.401 метод 2
Морозостойкость при -40°C, без изменения защитных свойств	не менее 75 циклов	ГОСТ 9.401, метод16

Класс пожарной опасности светостойких материалов Элакор-ПУ – **КМ1**.

Химическая стойкость.

Отвержденная полиуретановая Эмаль стойка к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации;
- растворы кислот с концентрацией до 10-20%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.