

**Элакор-ПУ Люкс Лак-Р Эластичный Глянцевый** - двухкомпонентный полиуретановый лак светостойкий  
(ТУ 20.30.12-017-18891264-2023).

Код в Прайс-Листе – 4.9.5.

**Фасовка:** Компонент «А» - 7,5кг + Компонент «Б» - 1,5кг = **Комплект – 9,0кг.**

**Гарантийный срок хранения** в таре производителя – 8мес.

Хранить и транспортировать при температуре от -30°C до +25°C.

### Преимущества.

- Полностью прозрачный материал.
- Отсутствие пожелтения под действием ультрафиолета.
- Высокая химическая стойкость.

## 1. ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

### Назначение.

- Финишный слой для эластичных полиуретановых и эпоксидных покрытий для увеличения химстойкости и износостойкости.

**Для поверхностей:** эластичные полиуретановые и эпоксидные покрытия.

**Для эксплуатации:** внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе.

### Объекты применения.

- Цеха, склады, паркинги, автосалоны, торговые и выставочные залы.
- Суда, яхты; строительная, автомобильная и ж/д техника и т.д.
- Конструкции и резервуары в помещениях и на открытом воздухе.
- Спортивные залы, стадионы, спортивные площадки на открытом воздухе.
- Промышленные помещения с вибрационными и ударными нагрузками.
- Медицинские учреждения.
- Покрытия полов в передвижных (мобильных) установках

## 2. НАНЕСЕНИЕ

### Условия нанесения.

- Температура поверхности и воздуха: от +5°C до +20°C.
- Температура лака: от +5°C до +20°C.
- Относительная влажность воздуха - не более 80%.
- Температура поверхности выше точки Росы на 3°C и более.
- Обеспечить отсутствие сквозняков и изменение температуры поверхности более чем на 3°C в момент нанесения и в течение суток после нанесения.
- Кондиционирование, приточно-вытяжная вентиляция, подогрев полов и т.п. - должны быть выключены.

### Нанесение.

**ВАЖНО!** Не допускается наносить Лак непосредственно на бетон, дерево и другие пористые поверхности – предварительно обязательно нанести грунт до закрытия (заполнения) пор поверхности.

**Подготовка поверхности** - согласно инструкции на конкретное покрытие.

### Подготовка материала.

Компоненты грунта в комплекте - дозированы, дополнительное взвешивание не требуется.

Соотношение компонентов указано на этикетке компонента «А».

**Если используется не полный комплект, для дозировки компонентов «А» и «Б» обязательно использовать весы.**

Компоненты смешивать миксером для красок, частота вращения 400-600об/мин. **Внимание!** Сначала полностью погрузите мешалку в Лак и только потом включите миксер. После смешивания сначала выключите миксер, потом достаньте мешалку из лака. Такой порядок обеспечит минимальное вовлечение воздуха в лак.

Тщательно перемешать компонент «А» (ведро) до однородного состояния, 2-3мин. При перемешивании комп. «А», в образующуюся воронку постепенно влить комп. «Б» (примерно в течение 1 мин.). Тщательно перемешайте по всему объему тары, 3-4мин.

- Следите, чтобы перемешивался весь объем материала, и не было «мертвых зон» у дна и стенок тары.
- Плотнo закрыть тару и дать отстояться в течение 15-20мин. Рекомендуемое время использования – не более 60мин.

**Способы нанесения:** Валик «Велюр-Шерсть» (ворс 5мм), по примыканиям – кисти (стойкие к растворителям).

Наносить за 2 слоя. Сушка 1-го слоя 6-12 часов, но не более 24 часов. Расход за слой:

- для изменения блеска поверхности - 80-90г/м²; - для запечатки чипсов, флоков, блесток - 90-100г/м².

**ВАЖНО!** При нанесении тщательно прокатать поверхность обязательно в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Распределять материал максимально равномерно. Точно соблюдать указанный расход.

**Очистка инструмента.** Не отвержденный Лак можно удалить при помощи растворителей: ксилол, сольвент, бутилацетат и т.п. Отвержденный Лак можно удалить только механическим способом.

### Меры безопасности.

В помещениях хранения и применения Лака запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе. Работы по нанесению Лака следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании Лака на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом. При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды и обратитесь к врачу.

Не выливать жидкий Лак в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству.

После полимеризации Лак утилизируется как твердые бытовые отходы.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Элакор-ПУ Люкс Лак-Р Эластичный Глянцевый

#### До отверждения.

| Показатель                                        | Значение                       | Метод испытаний |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Внешний вид компонентов А и Б                     | Прозрачные бесцветные жидкости |                 |
| Соотношение компонентов А : Б                     | 5 : 1                          |                 |
| Вязкость смеси А+Б, ВЗ-4 при +20°C                | 10-12сек                       | ГОСТ 8420       |
| Массовая доля нелетучих (сухой остаток), не менее | 32                             | ГОСТ 31939-2012 |
| Плотность смеси А+Б при +20°C, кг/л               | 0,92                           |                 |
| Время высыхания до степени 3 при +20°C            | не более 10 час                | ГОСТ 19007      |

#### После отверждения.

| Показатель                                               | Значение                                     | Метод испытаний                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Внешний вид                                              | Прозрачная бесцветная пленка                 |                                 |
| Интервал рабочих температур в воздушной среде, °C        | от -60°C до +100°C<br>(до 30мин – до +150°C) |                                 |
| Водопоглощение пленки лака, %                            | не более 0,1                                 |                                 |
| Предел прочности пленки при разрыве при +20°C            | не менее 40МПа                               | ГОСТ 21751                      |
| Относительное удлинение пленки лака при +20°C            | не менее 60%                                 | ГОСТ 21751                      |
| Прочность пленки лака при ударе, см                      | не менее 100                                 | ГОСТ 4765                       |
| Твердость пленки по Шору, тип D, на 28 сутки             | 35-45                                        | ГОСТ 24621 (ISO 868)            |
| Эластичность пленки                                      | не более 1мм                                 | ГОСТ 6806                       |
| Блеск покрытия под углом 60°                             | 70-75%                                       | ГОСТ 31975 (ISO 2813)           |
| Истираемость пленки лака, Табер, CS-10, масса грузов 1кг | 5мг                                          | ISO 3537(DIN 52347, ASTM D1044) |

**Класс пожарной опасности** светостойких лаков Элакор-ПУ – КМ1.

### Химическая стойкость.

Отвержденный Элакор-ПУ Люкс Лак-Р Эластичный Глянцевый стоек к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации;
- растворы кислот с концентрацией до 10-20%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

**Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.**