

Элакор-ПУ Лак паркетный - влагоотверждаемый однокомпонентный полиуретановый лак для деревянных поверхностей (ТУ 20.30.12-017-18891264-2023).

Состав: уретановые форполимеры, органические растворители, функциональные добавки.

Фасовка: 10, 20, 50, 200кг. Образец-пробник - 1кг.

Хранить и транспортировать при температуре от -40°C до +25°C.

Гарантийный срок хранения в таре производителя – 8мес.

Преимущества.

- Температура нанесения: от минус 30°C до + 25°C.
- Высокая химическая стойкость.
- Однокомпонентный материал - простая технология нанесения.
- Короткая послойная сушка (3-4ч) – короткие сроки работ.

1. ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение.

- Особо износостойкие лаковые покрытия для паркета и дерева.

Для поверхностей: паркет, дерево.

Для эксплуатации: внутри помещений.

Объекты применения.

- Общественные, гражданские, административные и производственные помещения с высоким уровнем пешеходных нагрузок.
- Полы, подверженные повышенным химическим нагрузкам.

Элакор-ПУ Лак паркетный разрешен к применению (дополнительно сертифицирована).

- В жилищном строительстве, в детских и лечебно-профилактических учреждениях.
- На предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности; на объектах сельского хозяйства.

2. НАНЕСЕНИЕ

Условия нанесения.

- Влажность поверхности не более 4мас.%. Относительная влажность воздуха - не более 80%.
- Температура воздуха и поверхности: от минус 30°C до +25°C.
- Температура Лака: от +10°C до +20°C.

Подготовка поверхности.

Удалить старый паркетный лак, масляные и другие загрязнения, обеспылить поверхность. Наносить на сухую чистую поверхность велюровым или нейлоновым валиками.

При необходимости щели, трещины и другие дефекты зашпатлевать смесью паркетного лака и сухих опилок (древесной пыли). После высыхания (через 6-8ч) - зашкурить и обеспылить.

Нанесение.

Элакор-ПУ Лак паркетный готов к применению (не требует перемешивания).

Способы нанесения:

 велюровые и нейлоновые валики

После отбора материала плотно закрывайте тару. Не допускайте попадания воды в материал!

Нанести 2-4слоя лака в зависимости от плотности дерева и назначения помещения.

Расход на слой: 100-150 г/м². Послойная сушка 3-4 часа.

Очистка инструмента. Не отвержденный Лак можно удалить при помощи растворителей: ксилол, сольвент, бутилацетат и т.п. Отвержденный Лак можно удалить только механическим способом.

Меры безопасности.

В помещениях хранения и применения Лака запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе. Работы по нанесению Лака следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании Лака на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом. При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды и обратитесь к врачу.

Не выливать жидкий Лак в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству.

После полимеризации Лак утилизируется как твердые бытовые отходы.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства до отверждения.

Показатель	Значение	Метод испытаний
Внешний вид	Прозрачная жидкость янтарного цвета	
Вязкость по ВЗ-4 при +20°C, не более	21сек	ГОСТ 8420
Массовая доля нелетучих (сухой остаток), не менее	45	ГОСТ 31939-2012
Плотность при +20°C, кг/л	0,98	
Время высыхания до степени 3 при +20°C	не более 6 час	ГОСТ 19007

Свойства после отверждения.

Показатель	Значение	Метод испытаний
Внешний вид	Прозрачная пленка янтарного цвета	
Интервал рабочих температур в воздушной среде, °C	от -60°C до +100°C	
Водопоглощение пленки, %	не более 0,1	
Предел прочности пленки при разрыве при +20°C	не менее 65МПа	ГОСТ 21751
Относительное удлинение пленки при +20°C	не менее 12%	ГОСТ 21751
Прочность пленки при ударе, см	не менее 100	ГОСТ 4765
Твердость пленки по МЭ-3 / по ТМЛ (метод А)	не менее 0,6/0,4 усл.ед.	ГОСТ 5233 (ISO 1522)
Твердость пленки по Шору, тип D, на 28 сутки	70-72	ГОСТ 24621 (ISO 868)
Эластичность пленки	не более 1мм	ГОСТ 6806
Блеск пленки под углом 60°	82-87%	ГОСТ 31975 (ISO 2813)
Прочность пленки к истиранию	37 кг/мкм 1,5 г/м² (0,00015 г/см²)	ГОСТ 20811, метод А ГОСТ 20811, метод Б
Истираемость пленки, Табер, CS-10, масса грузов 1кг, 28дн	5,5мг	ISO 3537 (DIN 52347, ASTM D1044)

Класс пожарной опасности пропиток и окрасочных покрытий Элакор-ПУ – **КМ1**.

Химическая стойкость.

Отвержденный полиуретановый Лак паркетный стоек к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации;
- растворы кислот с концентрацией до 10-20%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.