

Элакор-ПЦ Грунт – [полиуретан-цементная грунтовка](#) - трехкомпонентный состав для применения в системах покрытий «Элакор-ПЦ» (ТУ 20.30.12-016-18891264-2020).

Код в Прайс-Листе – 1.5.7.

Фасовка: Комп. «А» 8,7кг + Комп. «Б» 6,5кг + Комп. «В» 14,5кг = **Комплект 29,7кг.**

Под заказ (наценка + 18р/кг): Комп. «А» 4,7кг + Комп. «Б» 3,5кг + Комп. «В» 7,8кг = **Комплект 16,0кг.**

Гарантийный срок хранения в таре производителя: Компоненты «А» и «Б» – 12 мес. Компонент «В» – 6мес. Хранить и транспортировать при температуре от +5° до +25°С.

Назначение.

- Грунтование поверхностей при устройстве полиуретан-цементных покрытий.
- Устройство самостоятельных полиуретан-цементных покрытий.

Для поверхностей: монолитный бетон, бетонные и пескобетонные стяжки.

Для эксплуатации: внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе.

Важные преимущества

- Обеспечивает высокую адгезию между основанием и полиуретан-цементным покрытием.
- Обеспечивает паропроницаемость покрытия.
- Отсутствие запаха при нанесении.

Область применения (согласно Свидетельству о Государственной регистрации продукции)

Для устройства износостойких, ударопрочных напольных покрытий на объектах промышленного, гражданского, сельскохозяйственного, транспортного и военного назначения; на предприятиях пищевой, фармацевтической промышленности, в лечебно-профилактических учреждениях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Условия нанесения.

- Марочная прочность бетона (пескобетона) - не ниже М350 (В25).
- Выдержка вновь уложенного бетона – не менее 28сут. при нормальных условиях твердения.
- Влажность поверхности не нормируется, но не допускается наличие воды (луж) на поверхности.
- Относительная влажность воздуха и наличие точки росы – не нормируются.
- Интервал температур воздуха, поверхности: оптимальный: +17...+23°С; допустимый: +10...+30°С.
- Температура материала: +18...+22°С.

Подготовка поверхности.

Согласно инструкции на конкретное покрытие.

Нанесение.

Подготовка материала к работе.

Внимание! Частичное использование компонентов комплекта Элакор-ПЦ Грунта не допускается. Рассчитывайте время так, чтобы успевать вырабатывать полный комплект материала.

Компоненты смешивать в отдельной Таре (п/п ведра 10л). В одном ведре делать подряд не более 4 замесов. (После высыхания остатки материала отбить и удалить; ведро использовать повторно.)

Компоненты смешивать миксером с **ленточной** мешалкой в следующем порядке:

- Компоненты "А" и "Б" (жидкие) встряхнуть/перемешать в канистрах; вылить в Тару.
- Сразу тщательно перемешать (**300-400 об/мин**) по всему объему тары до однородного состояния, но не более 1мин.
- Сразу всыпать компонент «В» (сухая смесь), перемешать (**500-600 об/мин**) до полностью однородного состояния и удаления комков, но не более 2мин.

Приготовленный состав **СРАЗУ вылить на поверхность основания и распределить.**

Способы нанесения (распределения): плоские шпатели, валики.

Грунт наносится за 1-2 слоя. Общий расход 0,3-0,5кг/м² (зависит от пористости и шероховатости поверхности).

Интервал перед нанесением основного полиуретан-цементного слоя: при +10°С – не менее 36ч, но не более 48ч; при +20°С - не менее 24ч, но не более 36ч, при +30°С - не менее 18ч, но не более 24ч.

ВАЖНО! Элакор-ПЦ Грунт должен отвердеть и набрать достаточную прочность.

Проверка: загрунтованная поверхность сухая, без мокрых пятен; прочность поверхности – «не царапается ногтем».

Оценка грунтования: поры закрыты, слой равномерный, не видно «проплешин» основания.

Плохо пропитанные участки прогрунтуйте дополнительно.

Очистка инструмента. Не отвержденный Состав смывать водой.

Отвержденный - можно удалить только механическим способом.

Меры безопасности.

В помещениях хранения и применения Элакор-ПЦ Грунт запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. Помещение, в котором производятся работы по нанесению материала, должно быть хорошо проветриваемым.

Персонал, принимающий участие в нанесении, должен иметь следующие средства индивидуальной защиты: х/б халаты или костюмы, перчатки, защитные очки, а также пройти инструктаж по технике безопасности.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания на открытые участки кожи, в глаза и рот.

При попадании на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом.

При попадании в глаза – тщательно промойте их большим количеством проточной воды.

Не выливать жидкую Грунтовку и его компоненты в воду или на почву. Уничтожать согласно требованиям действующего законодательства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**Элакор-ПЦ Грунт – Грунтовка полиуретан цементная****Свойства до отверждения.**

Наименование показателя	Значение
Соотношение компонентов А:Б:В, по массе.	8,7 : 6,5 : 14,5
Плотность готового Составы (А+Б+В), кг/л	1,48±0,05
Жизнеспособность готового Составы на поверхности, при температуре (20±2)°С мин, не менее	15

Свойства после отверждения.

Наименование показателя	Значение
Внешний вид – гладкое покрытие темно-серого цвета, блеск – полуматовый/матовый.	
Адгезионная прочность покрытия (ГОСТ 28574-2014) к бетону В25, МПа к бетону В40, МПа	> 2,5 (отрыв по бетону) > 4,0 (отрыв по бетону)
Твердость, Шор D, 28дн, ед. (ГОСТ 24621-91, ISO 868-85)	80-85
Прочность покрытия при ударе по У-2М, см (ГОСТ 4765)	100
Износостойкость/ Истираемость по Таберу CS-10, масса грузов 1000г, 14дн, мг, не более (ISO 3537(DIN 52347, ASTM D1044))	20
Температура эксплуатации: постоянное воздействие кратковременное воздействие до 2 час.	-30°С...+70°С до 150°С

Класс пожарной опасности полиуретан-цементных покрытий «Элакор-ПЦ» - **КМ2 (В2, Д1, Т1, РП1).**

Химическая стойкость.

Отвержденный полиуретан-цемент стоек к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации;
- растворы кислот с концентрацией до 10-20%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.

Все Полиуретан цементные полы Элакор