

Элакор-ПЦ Т4 Краска - полиуретан цементная эмаль (краска) - трехкомпонентный окрашенный состав для применения в системах покрытий «Элакор-ПЦ» (ТУ 20.30.12-016-18891264-2020).

Код в Прайс-Листе – 1.5.8.

Цвета: серый, светло-серый, бежевый, коричневый, желтый, синий, зеленый, черный.

С течением времени цвет покрытия может постепенно менять свой оттенок.

Эти изменения не являются дефектом или признаком ухудшения эксплуатационных свойств и качества покрытия.

Фасовка: Комп. «А» 9,0кг + Комп. «Б» 6,5кг + Комп. «В» 14,5кг = **Комплект 30,0кг.**

Под заказ (наценка + 18р/кг): Комп. «А» 4,8кг + Комп. «Б» 3,5кг + Комп. «В» 7,7кг = **Комплект 16,0кг.**

Гарантийный срок хранения в таре производителя: Компоненты «А» и «Б» – 12 мес. Компонент «В» – 6мес.
Хранить и транспортировать при температуре от +5° до +25°С.

Назначение.

- Устройство тонкослойных полиуретан цементных покрытий.
- Нанесение финишного слоя при устройстве шероховатых (антискользящих) полиуретан-цементных покрытий полов с наполнением кварцевым песком.
- Устройство тонкослойных полиуретан цементных покрытий с кварцем.

Для поверхностей: монолитный бетон, бетонные и пескобетонные стяжки.

Для эксплуатации: внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе.

Область применения (согласно Свидетельству о Государственной регистрации продукции)

Для устройства износостойких, ударопрочных напольных покрытий на объектах промышленного, гражданского, сельскохозяйственного, транспортного и военного назначения; на предприятиях пищевой, фармацевтической промышленности, в лечебно-профилактических учреждениях.

Важные преимущества.

- Высокая стойкость готового Покрытия: к абразивным и ударным механическим нагрузкам; к химическим и температурным воздействиям.
- Покрытие полностью беспыльное, герметичное, не впитывает жидкости, загрязнения и т.п.
- Отсутствие запаха при нанесении.

ПРИМЕНЕНИЕ

Условия нанесения.

- Марочная прочность бетона (пескобетона) - не ниже М350 (В25).
- Выдержка вновь уложенного бетона – не менее 28сут. при нормальных условиях твердения.
- Влажность поверхности не нормируется, но не допускается наличие воды (луж) на поверхности.
- Относительная влажность воздуха и наличие точки росы – не нормируются.
- Интервал температур воздуха, поверхности: оптимальный: +17...+23°С; допустимый: +10...+30°С.
- Температура материала: +18...+22°С.

Подготовка поверхности.

Согласно Инструкции на конкретное покрытие.

Нанесение

Подготовленную поверхность обеспылить промышленным пылесосом. Загрунтовать Элакор-ПЦ Грунт или Элакор-ЭД Грунт-2К/100П, в зависимости от задачи.

ВАЖНО! Элакор-ПЦ Грунт должен отвердеть и набрать достаточную прочность, сушка – не менее 24ч при +20°С.

Проверка: загрунтованная поверхность сухая, без мокрых пятен; прочность поверхности – «не царапается ногтем».

Приготовление рабочего Состава.

Внимание! Частичное использование компонентов комплекта Элакор-ПЦ Т4 Краска - **НЕ допускается.**

Рассчитывайте время так, чтобы успевать вырабатывать полный комплект.

Компоненты смешивать в отдельной Таре (п/п ведра 10л). В одном ведре делать подряд не более 4 замесов. (После высыхания остатки материала отбить и удалить; ведро использовать повторно.)

Компоненты смешивать миксером с **ленточной** мешалкой в следующем порядке:

- Компоненты "А" и "Б" (жидкие) встряхнуть/перемешать в канистрах; вылить в Тару.
- Сразу тщательно перемешать (**300-400 об/мин**) по всему объему тары до однородного состояния, но не более 1мин.
- Сразу всыпать компонент «В» (сухая смесь), перемешать (**500-600 об/мин**) до полностью однородного состояния и удаления комков, но не более 2мин.

Приготовленный состав **СРАЗУ вылить на поверхность основания и распределить.**

Способы нанесения (распределения): валики, плоские шпатели, сгоны.

При нанесении тонкослойного полиуретан-цементного покрытия наносить Краску за два слоя, расход 400г/м² за слой. Разлить Краску на поверхность основания, распределить с помощью сгонов, перекатать валиками.

При запечатке шероховатых покрытий расход Краски составляет от 0,2 до 1,5 кг/м² в зависимости от выбранной фракции наполнителя и требуемой шероховатости поверхности.

Очистка инструмента. Не отвержденный Состав смывать водой.

Отвержденный - можно удалить только механическим способом.

Меры безопасности.

В помещениях хранения и применения Элакор-ПЦ Т4 Краска запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. Помещение, в котором производятся работы по нанесению материала, должно быть хорошо проветриваемым.

Персонал, принимающий участие в нанесении, должен иметь следующие средства индивидуальной защиты: х/б халаты или костюмы, перчатки, защитные очки, а также пройти инструктаж по технике безопасности.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания на открытые участки кожи, в глаза и рот.

При попадании на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом.

При попадании в глаза – тщательно промойте их большим количеством проточной воды.

Не выливать жидкий Элакор-ПЦ Т4 Краска и его компоненты в воду или на почву. Уничтожать согласно требованиям действующего законодательства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элакор-ПЦ Т4 Краска полиуретан цементная эмаль

Свойства до отверждения.

Наименование показателя	Значение
Соотношение компонентов А:Б:В, по массе.	9,0 : 6,5 : 14,5
Плотность готового Состав (А+Б+В), кг/л	1,47 ± 0,02
Жизнеспособность готового Состав на поверхности, при температуре (20±2)°С мин, не менее	15

Свойства после отверждения.

Наименование показателя	Значение
Внешний вид – гладкое покрытие заданного цвета, блеск – полуматовый/матовый.	
Адгезионная прочность покрытия (ГОСТ 28574-2014) (Элакор-ПЦ Грунт + Элакор-ПЦ Краска)	к бетону В25, МПа к бетону В40, МПа > 2,5 (отрыв по бетону) > 4,0 (отрыв по бетону)
Прочность при сжатии, на 28-й день при +20°С, ОВВ 70%, МПа	48
Прочность при разрыве, на 28-й день, при +20°С, ОВВ 70%, МПа	4

Класс пожарной опасности полиуретан-цементных покрытий «Элакор-ПЦ» - **КМ2 (В2, Д1, Т1, РП1).**

Химическая стойкость.

Отвержденный полиуретан-цемент стоек к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации;
- растворы кислот с концентрацией до 10-20%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.

[Все Полиуретан цементные полы Элакор](#)