

**Элакор-ПЦ Т2/Т** – полиуретан-цементное тиксотропное покрытие для устройства фигурных элементов и нанесения на вертикальные поверхности трехкомпонентное.  
*Код в Прайс-Листе - 1.5.6.* (ТУ 20.30.12-016-18891264-2020).

**Цвета:** серый, светло-серый, бежевый, коричневый, желтый, синий, зеленый, черный.  
*С течением времени цвет покрытия может постепенно менять свой оттенок.  
Эти изменения не являются дефектом или признаком ухудшения эксплуатационных свойств и качества покрытия.*

**Фасовка:** Комп. «А» 2,1кг + Комп. «Б» 2,1кг + Комп. «В» 22,0кг = **Комплект 26,2кг.**

**Гарантийный срок хранения в таре производителя:** Компоненты «А» и «Б» – 12 мес. Компонент «В» – 6мес.  
Хранить и транспортировать при температуре от +5° до +25°С.

### Назначение.

- Устройство полиуретан-цементных фигурных элементов: санитарных примыканий (плинтусов), галтелей и т.п. в помещения с повышенными требованиями к механической стойкости, термостойкости и химической стойкости.  
- Устройство полиуретан-цементных покрытий на вертикальных поверхностях.

**Для поверхностей:** монолитный бетон, бетонные и пескобетонные стяжки.

**Для эксплуатации:** внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе.

**Область применения** (согласно Свидетельству о Государственной регистрации продукции)

Для устройства износостойких, ударопрочных напольных покрытий на объектах промышленного, гражданского, сельскохозяйственного, транспортного и военного назначения; на предприятиях пищевой, фармацевтической промышленности, в лечебно-профилактических учреждениях.

### Важные преимущества.

- Высокая стойкость готового Покрытия: к абразивным и ударным механическим нагрузкам; к химическим и температурным воздействиям.
- Покрытие полностью беспыльное, герметичное, не впитывает жидкости, загрязнения и т.п.
- Хорошая растекаемость материала при нанесении – самонивелируется при укладке.
- Отсутствие запаха при нанесении.

## ПРИМЕНЕНИЕ

### Условия нанесения.

- Наносится на полиуретан-цементное покрытие.
- Относительная влажность воздуха и наличие точки росы – не нормируются.
- Интервал температур воздуха, поверхности: оптимальный: +17...+23°С; допустимый: +10...+30°С.
- Температура материала: +18...+22°С.

### Подготовка поверхности.

Полиуретан-цементный плинтус наносить на полиуретан-цементное покрытие.

Вертикальные поверхности очистить болгаркой от цементного молока, ослабленного слоя бетона, загрязнений и т.п.

**Основная цель – открыть поры бетона и создать развитую (шероховатую) поверхность.**

В горизонтальной плоскости должны быть выполнены технологические (анкерные) пропилы на основании. Глубина и ширина пропилов должна составлять 6-10 мм.

### Грунтование.

Подготовленную поверхность обеспылить промышленным пылесосом. Загрунтовать Элакор-ПЦ Грунтом с использованием узких валиков или кистей. Анкерный пропил грунтовать кистью.

**ВАЖНО!** Элакор-ПЦ Грунт не должен отвердеть, сушка – 30-60мин при +20°С. Загрунтованная поверхность должна оставаться липкой. Если загрунтованная поверхность потеряла липкость, загрунтуйте повторно.

### Приготовление рабочего Состава.

**Внимание!** Замешивать только полный комплект! Частичное использование комплекта - НЕ допускается!  
Рассчитывайте время так, чтобы успевать вырабатывать полный комплект.

Компоненты смешивать в отдельной Таре (п/п ведра 30л). В одном ведре делать подряд не более 4 замесов.  
(После высыхания остатки материала отбить и удалить; ведро использовать повторно.)

Компоненты смешивать миксером с **ленточной** мешалкой в следующем порядке:

- Компоненты "А" и "Б" (жидкие) встряхнуть/перемешать в канистрах; вылить в Тару.
- Сразу тщательно перемешать (**300-400 об/мин**) по всему объему тары до однородного состояния, но не более 1мин.
- Сразу всыпать компонент «В» (сухая смесь), перемешать (**500-600 об/мин**) до полностью однородного состояния и удаления комков, но не более 2мин.

Приготовленный состав **СРАЗУ распределить** по поверхности фигурным плинтусным шпателем для обеспечения заданной формы плинтуса.

Технологические пропилы заполнять Составом одновременно с нанесением основного слоя.

Сразу после распределения фигурным плитусным шпателем тщательно прокатать поверхность валиком или заглаживать кельмой (гладилкой) для дополнительного выравнивания поверхности фигурного элемента. При заглаживании кельмой периодически смачивать её поверхность органическим растворителем – ксилолом, бутилацетатом – для предотвращения налипания материала.

Длительность работы с Составом должна составлять не более 15 мин после приготовления Состава.

**Очистка инструмента.** Не отвержденный Состав смывать водой. Отвержденный - удаляется только механическим способом.

### Меры безопасности.

В помещениях хранения и применения Элакор-ПЦ Т2/Т запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. Помещение, где производятся работы по нанесению, должно хорошо проветриваться.

Персонал, принимающий участие в нанесении, должен иметь следующие средства индивидуальной защиты:

х/б халаты или костюмы, перчатки, защитные очки, а также пройти инструктаж по технике безопасности.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания на открытые участки кожи, в глаза и рот.

При попадании на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом.

При попадании в глаза – тщательно промойте их большим количеством проточной воды.

Не выливать жидкий Элакор-ПЦ Т2/Т и его компоненты в воду или на почву. Уничтожать согласно требованиям действующего законодательства.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Элакор-ПЦ Т2/Т - Полиуретан цементное покрытие тиксотропное.

#### Свойства до отверждения.

| Наименование показателя                                                                  | Значение         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Соотношение компонентов А:Б:В, по массе.                                                 | 2,1 : 2,1 : 22,0 |
| Плотность готового Состава (А+Б+В), кг/л                                                 | 2,3              |
| Теоретический расход Состава (А+Б+В) на 1л плитуса, кг                                   | 2,3              |
| Теоретический расход Состава (А+Б+В) на 1м.п. плитуса 50*50мм, кг                        | 2,5              |
| Теоретический расход Состава (А+Б+В) на 1м.п. плитуса 100*100мм, кг                      | 7,4              |
| Жизнеспособность готового Состава на поверхности, при температуре (20±2)°С мин, не менее | 15               |
| Выдержка покрытия (время отверждения) при температуре (20±2)°С, ОВВ 70%:                 |                  |
| - Пешеходная нагрузка – 24 час.                                                          |                  |
| - Полная механическая нагрузка – 7 суток.                                                |                  |
| - Полная химическая нагрузка – 14 суток.                                                 |                  |

#### Свойства после отверждения.

| Наименование показателя                                                                                                    | Значение                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Внешний вид – гладкое покрытие заданного цвета, блеск – полуматовый/матовый.                                               |                                                    |
| Адгезионная прочность покрытия (ГОСТ 28574-2014) к бетону В25, МПа<br>(Элакор-ПЦ Грунт + Элакор-ПЦ Т2/Т) к бетону В40, МПа | > 2.5 (отрыв по бетону)<br>> 4,0 (отрыв по бетону) |
| Прочность при сжатии, на 28-й день при +20°С, ОВВ 70%, МПа                                                                 | 56                                                 |
| Прочность при изгибе, на 28-й день при +20°С, ОВВ 70%, МПа                                                                 | 20                                                 |
| Прочность при разрыве, на 28-й день, при +20°С, ОВВ 70%, МПа                                                               | 12                                                 |
| Твердость, Шор D, на 28дн, (ГОСТ 24621-91, ISO 868-85), ед., не менее                                                      | 80-85                                              |
| Прочность покрытия при ударе по У-2М, см (ГОСТ 4765)                                                                       | 100                                                |
| Износостойкость/ Истираемость по Таберу CS-10, масса грузов 1000г, 14дн, мг, не более (ISO 3537(DIN 52347, ASTM D1044))    | 20                                                 |
| Температура эксплуатации: постоянное воздействие<br>кратковременное воздействие до 2 час.                                  | -30°С...+70°С<br>до 150°С                          |

**Класс пожарной опасности** полиуретан-цементных покрытий полов «Элакор-ПЦ» - КМ2 (В2, Д1, Т1, РП1).

### Химическая стойкость.

Отвержденный Элакор-ПЦ Т2 стоек к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации; растворы кислот с концентрацией до 10-20%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

*Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.*

**Ремонтопригодность.** Если в процессе эксплуатации появились разрушения поверхности Покрытия:

- Для заделки отдельных дефектов (раковины, сколы и т.п.) использовать Элакор-ЭД Ремонтный состав.
- Для восстановления покрытия на площади использовать Элакор-ПЦ Т2/Т.