

Элакор-ПЦ Т1 – полиуретан-цементный наливной пол, толщина 3-4 мм –

Код в Прайс-Листе - 1.5.1. трехкомпонентный самонивелирующийся состав (ТУ 20.30.12-016-18891264-2020).

Цвета: серый, светло-серый, бежевый, коричневый, желтый, синий, зеленый, черный.

С течением времени цвет покрытия может постепенно менять свой оттенок.

Эти изменения не являются дефектом или признаком ухудшения эксплуатационных свойств и качества покрытия.

Фасовка: Комп. «А» 4кг + Комп. «Б» 4кг + Комп. «В» 22кг = **Комплект 30,0кг.**

Гарантийный срок хранения в таре производителя: Компоненты «А» и «Б» – 12 мес. Компонент «В» – 6мес.

Хранить и транспортировать при температуре от +5° до +25°С.

Назначение.

Устройство полиуретан-цементных Покрытий полов для эксплуатации в условиях «слабой» и «умеренной» интенсивности механических воздействий (согласно СП 29,13330,211 «Полы», табл.1.), с повышенными требованиями к термостойкости и химической стойкости.

Для поверхностей: монолитный бетон, бетонные и пескобетонные стяжки.

Для эксплуатации: внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе.

Область применения (согласно Свидетельству о Государственной регистрации продукции)

Для устройства износостойких, ударопрочных напольных покрытий на объектах промышленного, гражданского, сельскохозяйственного, транспортного и военного назначения; на предприятиях пищевой, фармацевтической промышленности, в лечебно-профилактических учреждениях.

Важные преимущества.

- Высокая стойкость готового Покрытия: к абразивным и ударным механическим нагрузкам; к химическим и температурным воздействиям.
- Покрытие полностью беспыльное, герметичное, не впитывает жидкости, загрязнения и т.п.
- Хорошая растекаемость материала при нанесении – самонивелируется при укладке.
- Отсутствие запаха при нанесении.

ПРИМЕНЕНИЕ

Условия нанесения.

- Марочная прочность бетона (пескобетона) - не ниже М350 (В25).
- Выдержка вновь уложенного бетона – не менее 28сут. при нормальных условиях твердения.
- Влажность поверхности не нормируется, но не допускается наличие воды (луж) на поверхности.
- Относительная влажность воздуха и наличие точки росы – не нормируются.
- Интервал температур воздуха, поверхности: оптимальный: +17...+23°С; допустимый: +10...+30°С.
- Температура материала: +18...+22°С.

Подготовка поверхности.

Удалить: цементное молоко (новый бетон), ослабленный верхний слой (старый бетон).

Методы очистки: Шлифование мозаично-шлифовальной машиной с сегментами «000» или «00» или аппараты пескоструйной (дробеструйной) очистки.

Основная цель – открыть поры бетона и создать развитую (шероховатую) поверхность.

По периметру стен, колонн, всех типов швов, инженерных коммуникаций необходимо выполнить технологические (анкерные) пропилы на основании. Глубина и ширина пропилов должна составлять 4-5 мм.

Грунтование.

Подготовленную поверхность обеспылить промышленным пылесосом. Загрунтовать Элакор-ПЦ Грунт.

ВАЖНО! Элакор-ПЦ Грунт должен отвердеть и набрать достаточную прочность, сушка – не менее 24ч при +20°С.

Проверка: загрунтованная поверхность сухая, без мокрых пятен; прочность поверхности – «не царапается ногтем».

Приготовление рабочего Состава.

Внимание! Замешивать только полный комплект! Частичное использование комплекта - НЕ допускается!
Рассчитывайте время так, чтобы успевать вырабатывать полный комплект.

Компоненты смешивать в отдельной Таре (п/п ведра 30л). В одном ведре делать подряд не более 4 замесов.
(После высыхания остатки материала отбить и удалить; ведро использовать повторно.)

Компоненты смешивать миксером с **ленточной** мешалкой в следующем порядке:

- Компоненты "А" и "Б" (жидкие) встряхнуть/перемешать в канистрах; вылить в Тару.
- Сразу тщательно перемешать (**300-400 об/мин**) по всему объему тары до однородного состояния, но не более 1мин.
- Сразу постепенно всыпать компонент «В» (сухая смесь), перемешать (**500-600 об/мин**) до полностью однородного состояния и удаления комков, но не более 2мин.

Приготовленный состав **СРАЗУ вылить на поверхность и распределить** раклей с регулируемым зазором для обеспечения заданной толщины покрытия.

Технологические пропилы заполнять Составом одновременно с нанесением основного слоя.

Сразу после распределения раклей тщательно прокатать поверхность игольчатым валиком во взаимно перпендикулярных направлениях для удаления вовлеченного воздуха и дополнительного выравнивания покрытия. Длительность прокатки должна составлять не более 15 мин после приготовления Состава.

Очистка инструмента. Не отвержденный Состав смывать водой. Отвержденный - удаляется только механическим способом.

Меры безопасности.

В помещениях хранения и применения Элакор-ПЦ Т1 запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. Помещение, где производятся работы по нанесению, должно хорошо проветриваться.

Персонал, принимающий участие в нанесении, должен иметь следующие средства индивидуальной защиты:

х/б халаты или костюмы, перчатки, защитные очки, а также пройти инструктаж по технике безопасности.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания на открытые участки кожи, в глаза и рот.

При попадании на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом.

При попадании в глаза – тщательно промойте их большим количеством проточной воды.

Не выливать жидкий Элакор-ПЦ Т1 и его компоненты в воду или на почву. Уничтожать согласно требованиям действующего законодательства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элакор-ПЦ Т1 - Полиуретан цементный наливной пол

Свойства до отверждения.

Наименование показателя	Значение
Соотношение компонентов А:Б:В, по массе.	4 : 4 : 22
Плотность готового Состава (А+Б+В), кг/л	1,87±0,02
Теоретический расход Состава (А+Б+В) на 1мм слоя на 1м ² , кг	1,87
Жизнеспособность готового Состава на поверхности, при температуре (20±2)°С мин, не менее	15
Выдержка покрытия (время отверждения) при температуре (20±2)°С, ОВВ 70%:	
- Пешеходная нагрузка – 24 час.	
- Полная механическая нагрузка – 7 суток.	
- Полная химическая нагрузка – 14 суток.	

Свойства после отверждения.

Наименование показателя	Значение
Внешний вид: гладкое покрытие заданного цвета; блеск – полуматовый/матовый.	
Адгезионная прочность покрытия (ГОСТ 28574-2014) к бетону В25, МПа (Элакор-ПЦ Грунт + Элакор-ПЦ Т1) к бетону В40, МПа	> 2,5 (отрыв по бетону) > 4,0 (отрыв по бетону)
Прочность при сжатии, на 28-й день при +20°С, ОВВ 70%, МПа	56
Прочность при изгибе, на 28-й день при +20°С, ОВВ 70%, МПа	20
Прочность при разрыве, на 28-й день, при +20°С, ОВВ 70%, МПа	12
Твердость, Шор D, 28дн, ед. (ГОСТ 24621-91, ISO 868-85)	80-85
Прочность покрытия при ударе по У-2М, см (ГОСТ 4765)	100
Износостойкость/ Истираемость по Таберу CS-10, масса грузов 1000г, 14дн, мг, не более (ISO 3537(DIN 52347, ASTM D1044))	20
Температура эксплуатации: постоянное воздействие кратковременное воздействие до 2 час.	-30°С...+70°С до 150°С

Класс пожарной опасности полиуретан-цементного наливного пола «Элакор-ПЦ» - **КМ2 (В2, Д1, Т1, РП1).**

Химическая стойкость.

Отвержденный Элакор-ПЦ Т1 стоек к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации;
- растворы кислот с концентрацией до 10-20%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.

Ремонтопригодность. Если в процессе эксплуатации появились разрушения поверхности Покрытия:

- Для заделки отдельных дефектов (раковины, сколы и т.п.) использовать Элакор-ЭД Ремонтный состав.
- Для восстановления покрытия на площади использовать Элакор-ПЦ Т1.

[Все Полиуретан цементные полы Элакор](#)