

**Элакор-ПЦ Т4 Наливной пол** – полиуретан-цементный наливной пол, толщина 1,5-2 мм – трехкомпонентный самонивелирующийся состав (ТУ 20.30.12-016-18891264-2020).

**Код в Прайс-Листе - 1.5.4.**

**Цвета:** серый, светло-серый, бежевый, коричневый, желтый, синий, зеленый, черный.

*С течением времени цвет покрытия может постепенно менять свой оттенок.*

*Эти изменения не являются дефектом или признаком ухудшения эксплуатационных свойств и качества покрытия.*

**Фасовка:** Комп. «А» 9кг + Комп. «Б» 6,5кг + Комп. «В» 14,5кг = **Комплект 30кг.**

**Под заказ** (наценка + 18р/кг): Комп. «А» 4,8кг + Комп. «Б» 3,5кг + Комп. «В» 7,7кг = **Комплект 16,0кг.**

**Гарантийный срок хранения в таре производителя:** Компоненты «А» и «Б» – 12 мес. Компонент «В» – 6мес. Хранить и транспортировать при температуре от +5° до +25°С.

### Назначение.

Устройство полиуретан-цементных полов для эксплуатации в условиях «слабой» и «умеренной» интенсивности механических воздействий (согласно СП 29,13330,211 «Полы», табл.1.), с повышенными требованиями к термостойкости и химической стойкости.

**Для поверхностей:** монолитный бетон, бетонные и пескобетонные стяжки.

**Для эксплуатации:** внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе.

**Область применения** (согласно Свидетельству о Государственной регистрации продукции)

Для устройства износостойких, ударопрочных напольных покрытий на объектах промышленного, гражданского, сельскохозяйственного, транспортного и военного назначения; на предприятиях пищевой, фармацевтической промышленности, в лечебно-профилактических учреждениях.

### Важные преимущества.

- Высокая стойкость готового Покрытия: к абразивным и ударным механическим нагрузкам; к химическим и температурным воздействиям.
- Покрытие полностью беспыльное, герметичное, не впитывает жидкости, загрязнения и т.п.
- Хорошая растекаемость материала при нанесении – самонивелируется при укладке.
- Отсутствие запаха при нанесении.

## ПРИМЕНЕНИЕ

### Условия нанесения.

- Марочная прочность бетона (пескобетона) - не ниже М300 (В25).
- Выдержка вновь уложенного бетона – не менее 28сут. при нормальных условиях твердения.
- Влажность поверхности не нормируется, но не допускается наличие воды (луж) на поверхности.
- Относительная влажность воздуха и наличие точки росы – не нормируются.
- Интервал температур воздуха, поверхности: оптимальный: +17...+23°С; допустимый: +10...+30°С.
- Температура материала: +18...+22°С.

### Подготовка поверхности.

Удалить: цементное молоко (новый бетон), ослабленный верхний слой (старый бетон).

**Методы очистки:** Шлифование мозаично-шлифовальной машиной с сегментами «000» или «00» или аппараты пескоструйной (дробеструйной) очистки.

**Основная цель – открыть поры бетона и создать развитую (шероховатую) поверхность.**

### Грунтование.

Подготовленную поверхность обеспылить промышленным пылесосом. Загрунтовать Элакор-ПЦ Грунт.

**ВАЖНО!** Элакор-ПЦ Грунт должен отвердеть и набрать достаточную прочность, сушка – не менее 24ч при +20°С.

**Проверка:** загрунтованная поверхность сухая, без мокрых пятен; прочность поверхности – «не царапается ногтем».

### Приготовление рабочего Состава.

**Внимание!** Замешивать только полный комплект! Частичное использование комплекта - НЕ допускается! Рассчитывайте время так, чтобы успевать вырабатывать полный комплект.

Компоненты смешивать в отдельной Таре (п/п ведра 30л). В одном ведре делать подряд не более 4 замесов. (После высыхания остатки материала отбить и удалить; ведро использовать повторно.)

Компоненты смешивать миксером с **ленточной** мешалкой в следующем порядке:

- Компоненты "А" и "Б" (жидкие) встряхнуть/перемешать в канистрах; вылить в Тару.
- Сразу тщательно перемешать (**300-400 об/мин**) по всему объему тары до однородного состояния, но не более 1мин.
- Сразу всыпать компонент «В» (сухая смесь), перемешать (**500-600 об/мин**) до полностью однородного состояния и удаления комков, но не более 2мин.

Приготовленный состав **СРАЗУ вылить на поверхность и распределить** раклей с зубчатым полотном для обеспечения заданной толщины покрытия.

Сразу после распределения раклей тщательно прокатать поверхность игольчатым валиком во взаимно перпендикулярных направлениях для удаления вовлеченного воздуха и дополнительного выравнивания покрытия. Длительность прокатки должна составлять не более 15 мин после приготовления Состава.

**Очистка инструмента.** Не отвержденный Состав смывать водой. Отвержденный - удаляется только механическим способом.

### Меры безопасности.

В помещениях хранения и применения Элакор-ПЦ Т4 Наливной пол запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. Помещение, где производятся работы по нанесению, должно хорошо проветриваться.

Персонал, принимающий участие в нанесении, должен иметь следующие средства индивидуальной защиты:

х/б халаты или костюмы, перчатки, защитные очки, а также пройти инструктаж по технике безопасности.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания на открытые участки кожи, в глаза и рот.

При попадании на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом.

При попадании в глаза – тщательно промойте их большим количеством проточной воды.

Не выливать жидкий Элакор-ПЦ Т4 Наливной пол и его компоненты в воду или на почву. Уничтожать согласно требованиям действующего законодательства.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Элакор-ПЦ Т4 Наливной пол

#### Свойства до отверждения.

| Наименование показателя                                                                  | Значение      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Соотношение компонентов А:Б:В, по массе.                                                 | 9 :6,5 : 14,5 |
| Плотность готового Состава (А+Б+В), кг/л                                                 | 1,47±0,02     |
| Теоретический расход Состава (А+Б+В) на 1мм слоя на 1м <sup>2</sup> , кг                 | 1,47          |
| Жизнеспособность готового Состава на поверхности, при температуре (20±2)°С мин, не менее | 15            |
| Расход на 1м <sup>2</sup> , на 1мм, с учётом технологического запаса 5%, кг              | 1,55          |
| Выдержка покрытия (время отверждения) при температуре (20±2)°С, ОВВ 70%:                 |               |
| - Пешеходная нагрузка – 24 час.                                                          |               |
| - Полная механическая нагрузка – 7 суток.                                                |               |
| - Полная химическая нагрузка – 14 суток.                                                 |               |

#### Свойства после отверждения.

| Наименование показателя                                                                                                        | Значение                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Внешний вид – гладкое покрытие заданного цвета, блеск – полуматовый/матовый.                                                   |                                                    |
| Адгезионная прочность покрытия (ГОСТ 28574-2014) к бетону В25, МПа (Элакор-ПЦ Грунт + Элакор-ПУ Т4 Нал. пол) к бетону В40, МПа | > 2,5 (отрыв по бетону)<br>> 4,0 (отрыв по бетону) |
| Прочность при сжатии, на 28-й день при +20°С, ОВВ 70%, МПа                                                                     | 48                                                 |
| Прочность при изгибе, на 28-й день при +20°С, ОВВ 70%, МПа                                                                     | 13                                                 |
| Прочность при разрыве, на 28-й день, при +20°С, ОВВ 70%, МПа                                                                   | 5                                                  |
| Твердость, Шор D, на 28дн, (ГОСТ 24621-91, ISO 868-85), ед., не менее                                                          | 80-85                                              |
| Прочность покрытия при ударе по У-2М, см (ГОСТ 4765)                                                                           | 100                                                |
| Износостойкость/ Истираемость по Таберу CS-10, масса грузов 1000г, 14дн, мг, не более (ISO 3537(DIN 52347, ASTM D1044))        | 20                                                 |
| Температура эксплуатации: постоянное воздействие кратковременное воздействие до 2 час.                                         | -30°С...+70°С<br>до 150°С                          |

**Класс пожарной опасности** полиуретан-цементных покрытий полов «Элакор-ПЦ» - **КМ2 (В2, Д1, Т1, РП1).**

#### Химическая стойкость.

Отвержденный Элакор-ПЦ Т4 Наливной пол стоек к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации; растворы кислот с концентрацией до 10-20%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

**Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.**

**Ремонтопригодность.** Если в процессе эксплуатации появились разрушения поверхности Покрытия:

- Для заделки отдельных дефектов (раковины, сколы и т.п.) использовать Элакор-ЭД Ремонтный состав.
- Для восстановления покрытия на площади использовать Элакор-ПЦ Т4 Наливной пол.