

Элакор-ЭД Эмаль-2К/100 – [цветная эпоксидная двухкомпонентная краска](#) для устройства цветных фактурных защитно-декоративных эпоксидных покрытий (ТУ 20.30.22-015-18891264-2018).

Базовые цвет: RAL7040 (серый). Другие цвета – под заказ, колеровка по RAL.

Фасовка: Комп. «А» 9,9кг + Комп. «Б» 2,2кг = **Комплект 12,1кг.**

Хранить и транспортировать при температуре от 0° до +25°С.

Гарантийный срок хранения в таре производителя – 12 мес.

Важные преимущества.

- Высокие декоративные свойства.
- Высокая износостойкость.
- Высокая стойкость к механическим и химическим воздействиям.
- Отсутствует запах при нанесении.
- Герметизация бетонной поверхности;
- После устройства покрытий бетон не пылит;
- Возможность использования любых моющих средств.

1. ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение.

- Тонкослойные эпоксидные полы окрасочного типа Эпоксидное покрытие Элакор-ЭД;
- Декоративные эпоксидные полы с чипсами, блестками, флоками;
- Кварцевый эпоксидный пол (покрытие с песком);
- Антискользящий эпоксидный пол.

Для поверхностей: бетон, пескобетон, цементные наливные полы (ровнители).

Для эксплуатации: внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе – ограниченно.

Объекты применения.

- торгово-развлекательные комплексы, супермаркеты, магазины;
- бары, рестораны, клубы
- административные и общественные здания, офисы;
- медицинские учреждения;
- паркинги, склады, цеха;
- Полы Элакор-ЭД разрешены к применению на предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности.

2. ПРИМЕНЕНИЕ

Требования к поверхности

- Марочная прочность бетона – не менее М200.
- Выдержка нового бетона после укладки – не менее 28сут при нормальных условиях твердения.
- На нижнем этаже должна быть выполнена гидроизоляция от грунтовых вод.
- Влажность Поверхности – не более 4 масс. %.
- Поверхность не должна содержать масло, жир, моющие средства, краску, покрытия, битум и т.п.
- Бетонная стяжка должна быть отсечена от вертикальных поверхностей демпфер-прокладкой.

Условия нанесения.

- Температура Поверхности и температура воздуха: оптимальная: +15°С...+20°С; допустимая: +5°С...+25°С.
- Температура материалов: от +15°С до +20°С.
- Относительная влажность воздуха при укладке и в течение суток после неё - не более 80%.
- Температура Поверхности выше точки Росы не менее чем на 3°С.
- Во время устройства Покрытия температура Поверхности не должна изменяться более чем на 4°С.
- Швы Поверхности, в которых возможны подвижки, должны быть повторены на поверхности Покрытия.
- Обеспечить отсутствие сквозняков, выключить кондиционирование, вентиляцию, подогрев полов и т.п.

Нанесение.

Подготовка поверхности - согласно инструкции на конкретное покрытие).

Подготовка материала.

Компоненты эмали в комплекте - дозированы, дополнительное взвешивание не требуется.

Соотношение компонентов указано на этикетке компонента «А».

Если используется не полный комплект, сначала тщательно перемешайте компонент «А», и только после этого отлейте нужное количество. Для дозировки компонентов «А» и «Б» обязательно использовать весы.

Компоненты смешивать миксером для красок с ленточной мешалкой, частота вращения 400-600об/мин.

Тщательно перемешать компонент «А» (ведро) до однородного состояния, 2-3мин. При перемешивании комп. «А», в образующуюся воронку постепенно влить комп. «Б» (примерно в течение 1 мин.). Тщательно перемешайте по всему объему тары, 3-4мин.

- Следите, чтобы перемешивался весь объем материала, и не было «мертвых зон» у дна и стенок тары.

- После смешивания Эмаль **СРАЗУ вылить на поверхность и распределить**.

Способ нанесения: шпатели металлические, валики велюровые 8мм, кисти.

Наносить за 2 слоя. Расход на слой – 150-200г/м². Сушка слоя – 12-16 час.

Для увеличения срока службы Покрытия допускается нанесение дополнительного слоя Эмали.

Важно! Соблюдайте расход материала. При перерасходе могут появляться следы от валика.

Время работы со смешанным материалом, вылитым на поверхность – не более 20 минут.

Разлитую по Поверхности Эмаль равномерно распределить шпателями или валиками. После распределения смочить валик в материале без избытка материала, прокатать во взаимно перпендикулярных направлениях («крест-накрест»).

Для получения менее фактурной поверхности дополнительно прокатать валиком в одном направлении, без возвратно-поступательных движений.

Важно! Не соскребайте остатки эмали со стенок и дна тары.

Очистка инструмента. Не отвержденную Эмаль можно удалить при помощи растворителей: ксилол, сольвент, бутилацетат и т.п. Отвержденную Эмаль можно удалить только механическим способом.

Меры безопасности.

В помещениях хранения и применения Эмали запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе. Работы по нанесению Эмали следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материалов на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом.

При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

Не выливать жидкую Эмаль в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству.

После полимеризации Эмаль утилизируется как твердые бытовые отходы.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элакор-ЭД Эмаль-2К/100.

До отверждения.

Наименование показателя	Значение
Соотношение компонентов А:Б, по массе: Внимание! Соотношение может меняться. Точное соотношение указано на этикетке компонента «А».	4,5 : 1
Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %	100
Плотность готовой смеси (А+Б), кг/л	1,41±0,02
Расход (А+Б) при толщине слоя 1мм, кг	1,41
Жизнеспособность готовой смеси на поверхности бетона при температуре (20±2)°С мин, не менее	40
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, час, не более	10
Расход на слой для фактурной поверхности, г/м ² :	150-200

После отверждения.

Наименование показателя	Значение	Метод испытаний
Температура эксплуатации готового покрытия в воздушной среде: Кратковременно, до 30мин:	-40°С...+60°С до +120°С	
Максимальное напряжение при сжатии, МПа «Прочность при сжатии»	80	ГОСТ 4651-2014, ISO 604:2002
Максимальное изгибающее напряжение, МПа «Прочность при изгибе»	41	ГОСТ 4648-2014, ISO 178:2010
Прочность при разрыве, МПа	24	ГОСТ 14236-81
Относительное удлинение при разрыве, %	4	ГОСТ 14236-81
Прочность покрытия при ударе по У-2М, см	60	ГОСТ 4765
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	10	ГОСТ 6806
Твердость, Шор D, 28дн, ед.	75-77	ГОСТ 24621-91, ISO 868-85
Истираемость отвержденной пленки по Таберу, абразив SC-10, масса грузов 1,0кг, 28дн, мг	22	ISO 3537 (DIN 52347, ASTM D1044)

Наименование показателя	Значение	Метод испытаний
Адгезия к стеклу, балл, не более	1	ГОСТ 15140
Блеск, угол 60°, %	80-82	ГОСТ 31975, ISO 2813
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, час, не менее	48	
Стойкость пленки к статическому воздействию ксилола при температуре (20±2)°С, час, не менее	48	
Стойкость пленки к статическому воздействию бутилацетата при температуре (20±2)°С, час, не менее	24	

Класс пожарной опасности при устройстве покрытий Элакор-ЭД – КМ2.

Химическая стойкость.

Отвержденный эпоксидная Эмаль стойка к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации;
- растворы кислот с концентрацией до 10-20%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.